

Untergrundvorbehandlung für Detail - An- und Abschlüsse mit swissporBIKUCOAT-PUR

Hersteller/Lieferant	Untergrund	Basis	Vorbehandlung	Grundierung
Polymerbitumenbahnen				
Diverse	Polymerbitumen (SBS) talkumiert	PBD	Talkumierung mit Handbesen abwischen oder mit Staubsauger absaugen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Polymerbitumen (SBS) beschiefert	PBD	Reinigen mit Drahtbürste, mit Handbesen abwischen oder mit Staubsauger absaugen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
EPDM				
Alwitra	Evalastic	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauer Kunststoffe	SB FIX Tan	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix CL	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix MB	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SK Partial Bond	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SK-W Full Bond	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM	Resitrix SR	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Carlisle CM-Europe	Hertalan S	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-G	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-K	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-P	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof DA-S	EPDM-Kautschuk	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Duraproof	Novoproof FA	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Firestone	Rubbergard LSFR	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
TPH-Bausysteme	Proofmate FD	EPDM	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Hochpolymerlegierungen				
Alwitra	Evalon	EVA/PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon V	EVA/PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon VSK	EVA/PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Alwitra	Evalon VGSK	EVA/PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkotec A Typ 35198	EVA-EBA-PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkotec F Typ 35196	EVA-EBA-PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Veaplan GmbH	Veaplan	VAE/VC/EVA	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyolefine				
Bauder	Thermofin F	FPO-PP	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofin F TL	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofin F15V	FPO-PP	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T	FPO-PP	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T TL	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan T15V	FPO-PP	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermoplan Walkaway	FPO-PP	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Börner	Austroplan	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Hersteller/Lieferant	Untergrund	Basis	Vorbehandlung	Grundierung
Börner	BÖRNER TP FOL	TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Firestone	UltraPly	TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Köster	Köster ECB 2.0	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Köster	Köster TPO 2.0	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3012	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3016	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3018	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3020	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 3024	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 4230	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	Polyfin 5028 SK	FPO/TPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Schedetal	ExtruPol M	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sarnafil TS 77-18	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon Energy +	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon EP/PR	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon EP/PV	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Inofin FR	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Inofin FR-V	FPO	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Polyvinylchloride

Bauder	Thermofol	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol U	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Bauder	Thermofol U15V	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Aquaplast 805	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Aquaplast 805V-F	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Ekoplast 806	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 803	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 804	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 807	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 807V	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 810	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 810V	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 813VS	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 814	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Fatrafol 818V	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Fatra	Stafol 914	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhenofol CG	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhenofol CV	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Mapei	Mapeplan M	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Protan	Protan SE	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Renolit	Alkorplan	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sarnafil S327-18EL	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan 18G-03	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan SG 15	PVC-weich	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan SGK	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sika	Sikaplan SGmA 18	PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon SR	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Soprema	Flagon SV	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Cosmofin FG	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen GWSK	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen IB	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Wolfen M	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Tectofin RG	ASA-PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Wolfen	Tectofin RV	ASA-PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K

Hersteller/Lieferant	Untergrund	Basis	Vorbehandlung	Grundierung
Wolfen	Tectofin RV Plus	ASA-PVC-P	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Ethylen Copolymer Bitumen				
Polyfin AG	O.C.-Plan 3020	ECB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 4125	ECB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 4230	ECB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyfin AG	O.C.-Plan 5028 SK	ECB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Schedetal	ExtruBit M	ECB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Polyisobutylene				
FDT	Rhepanol FK	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HFK	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HFK-SK	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HG	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HSG	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
FDT	Rhepanol HSK	PIB	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Sonstige Untergründe				
Diverse	PVC-Rohr	PVC (Hart)	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Eternit	Duripanel B1 Verlegeplatte	Zementgebundene Holzspanplatte	aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Gutex	Implo	Holzweichfaser	aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Fensterrahmen	PVC	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Stahl	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	verzinkter Stahl	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Edelstahl	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Eisen	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Kupfer	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Zink	Metall	entfetten , aufrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Beton, Zementmörtel	mineralisch	schleifen (Zementhaut muss entfernt werden). Alkalischutz von „jungem“ Beton (weniger als 6 Monate). Zweimaliger Voranstrich mit BIKUCOAT-Primer erforderlich, zwischen den Anstrichen trocknen lassen.	BIKUCOAT -Universalprimer 2K
Diverse	Holz roh, bearbeitet, OSB, Mehrschichtplatten	Holz	aufrauen	BIKUCOAT -Universalprimer 2K
Diverse	Asphalt neu	Asphalt	reinigen, anrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K
Diverse	Asphalt bestehend	Asphalt	reinigen, anrauen	BIKUCOAT-Universalprimer 2K, Quarzsand (Korngrösse 0.7 – 1.2 mm) einstreuen (700g/m ²), verdichten

Wichtige Hinweise:

Bei allen nichtsaugenden Untergründen muss ein sauberes Gebinde ohne Verunreinigungen im Primer verwendet werden. Für die Reinigung der Untergründe sind nur entfettende (nicht rückfettende) Reiniger zu verwenden. Um eventuellen Unklarheiten vorzubeugen empfehlen wir das Produkt swisspor ECO Cleaner zu verwenden.
ACHTUNG: Abluftzeit ca. 1/2 h unbedingt einhalten, bei allen Untergründen.

Diese Informationen zur Untergrundvorbehandlung sind als Hinweise zu betrachten, da bei einer Vielzahl der einzelnen Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften Abweichungen möglich sind. Wir können deshalb keine Gewähr für unsere Angaben übernehmen und empfehlen im Zweifel Haftzugprüfungen vor Ort durchzuführen.

Alle in dieser Untergrundtabelle gemachten Angaben und Aussagen sind nach besten Kenntnissen wahrheitsgetreu, gewissenhaft und zuverlässig nach dem heutigen Stand der Prüftechnik zusammengestellt worden, und als Richtlinien gedacht und bleiben unverbindlich. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die gemachten Angaben beziehen sich auf normale und übliche Verhältnisse. Ob sie im Einzelfall angemessen sind, kann nur durch eingehende Prüfungen festgestellt werden. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften sind zu beachten.

Bitte beachten: Taupunktabelle sowie max. Untergrundfeuchtigkeit gemäss SIA.