

VSLF VERBAND SCHWEIZERISCHER LACK- UND FARBENFABRIKANTEN USVP Union suisse des fabricants

DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum

19.10.2022

Firma

BEECK'SCHE FARBWERKE GmbH

Handelsname

AGLAIA Strapazierweiß

1.1. **Produkt-Charakterisierung**

Lösemittelfreie, scheuerfeste Emulsionsfarbe für Wandanstriche im Innenbereich

1.2. **Farbe**

Weiß oder getönt

Trong dae. gotom	
Bindemittel	Gew. %
Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion	16,4 – 18,2
Veresterte pflanzliche, trocknende Öle	3,4 – 4,0
Pigmente	Gew. %
anorganische Pigmente	
Titandioxid	12,5 – 14,5
Chromoxidgrün	0 - 4,5 (farbtonabhängig)
Eisenoxide	0 – 5,2 (farbtonabhängig)
Mischphasenpigmente	0 – 4,4 (farbtonabhängig)
organische Pigmente	 Gew. %
Russe	farbtonabhängig
Buntpigmente	farbtonabhängig
Vorrecioneschutzniamente	Gew. %
KOHOSIOHSSCHULZDIGHIEHLE	
Korrosionsschutzpigmente Zinkstaub	0

4.	Füllstoffe	Gew. %
	Calciumcarbonate	13,0 – 17,0
	Schwerspat	•
	Talkum/Feldspat	
	Siliciumdioxid	40.00
5.	Lösungsmittel	Gew. %
	Aliphatische KW	0
	Aromatengehalt	0
	Aromatische KW	0
	Alkohole	0
	Glykole	0
	Ester	0
	Ketone	0
	Wasser	34,4
6.	Additive	Gew. %
6.1.	Trockenstoffe	(Metallgehalt)
	Kobalt	0
	Mangan	0,002
	Zirkon	0
	Eisen	< 0,01
	Calcium	0
6.2.		Gew. %
		0
6.3.	Andere Additive	Gew. %
	Weichmacher	0
	Verdickungsmittel	0,33
	Netzmittel	0,15
	Entschäumer	0,12
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel	Gew. %
	Topfkonservierungsmittel BIT	< 0,03
	Topfkonservierungsmittel CMIT/MIT (3:1)	< 0,001
	Topfkonservierungsmittel Zinkpyrithion	< 0,02
	Filmkonservierungsmittel	0
8.	Biozide	Gew. %
		0

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.