

BauderGREEN FSM 600

Fiche produit

Description du produit	Mélange de fibres en polyester et polypropylène régénéré consolidé par procédé thermomécanique
Domaines d'utilisation	Natte de protection pour étanchéité synthétique et bitumineuse
Numéro d'article	7450 0600

Caractéristiques	Unités	Demande
Matériau	-	PES et PP fibres régénérées
Poids surfacique	g/m ²	600
Épaisseur	mm	4
Résistance au poinçonnement	N	414
Capacité de rétention d'eau	l/m ²	3
Dimensions	m	2 x 30
Forme de livraison	-	rouleau à 60 m ²

Indications de pose

Pour une pose libre avec un recouvrement longitudinal de 10 cm. Le recouvrement est soudable à la flamme. Une répartition de la charge est à observer pour la suite de la construction. Des charges ponctuelles ne sont pas admises par la natte de protection FSM 600. La couche de gravier minimale lors de la construction d'une terrasse est de 40 mm.