

Bauder GREEN FSM 1100

Fiche produit

Description du produit	mélange de fibres en polyester et polypropylène régénéré consolidé par procédé thermomécanique
Domaines d'utilisation	nappe de protection pour étanchéité synthétique et bitumineuse
Numéro d'article	7450 1100

Caractéristiques	Unités	Demande
Matériau	-	PES et PP fibres régénérées
Poids surfacique	g/m ²	1100
Épaisseur	mm	8
Résistance au poinçonnement	N	1023
Capacité de rétention d'eau	l/m ²	6
Dimensions	m	2 x 15
Forme de livraison	-	rouleau à 30 m ²

Indications de pose

Pour une pose libre avec un recouvrement longitudinal de 10 cm. Le recouvrement est soudable à la flamme. Une répartition de la charge est à observer pour la suite de la construction. Des charges ponctuelles ne sont pas admises par la nappe de protection FSM 1100. La couche de gravier minimale lors de la construction d'une terrasse est de 40 mm.