

# BauderGREEN under-substrate

## Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	<b>mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava und Bims unter Intensivbegrünungen</b>
Einsatzbereich	<b>dränfähiges Untersubstrat für Tiefgaragen, etc.</b>
Artikel-Nummer	<b>7419 7051 lose im Kipper</b>

Eigenschaft nach FLL	Prüfverfahren	Einheit	Wert
nutzbare Feldkapazität (nFK)	FLL	Vol.-%	20
sickerporenrelevante Wasserkapazität (LK)	FLL	Vol.-%	35
relevante Wasserkapazität (rWK)	SIA 312	Vol.-%	55
Brandverhaltensgruppe	VKF		RF1
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	FLL	mm/min	24.2
pH-Wert	FLL		7.0
Salzgehalt	FLL	g/l	1.4
Gehalt an organischer Substanz	FLL	Vol.-%	3.5

**Verlegehinweise**      BauderGREEN under-substrate aufbringen und mit dem geplanten Intensivsubstrat überdecken.  
 Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau 15 %. Dieser muss bei der Bestellung eingerechnet werden und erfolgt hauptsächlich durch die Vibrationen beim Transport. (Bestellung und Verrechnung unverdichtet)

**Volumengewichte**    trocken:            ca. 1'150 kg/m<sup>3</sup>  
                               wassergesättigt: ca. 1'350 kg/m<sup>3</sup>

**Lieferform**            lose im Kipper