

Bandes BauderTEC PMK

Fiche de produit

Description:	Bande autocollante sur une face en bitume spécial	
Surface couvrante:	Supérieure:	Film spécial laminé
	Inférieure :	Film à retirer, masse autocollante à froid
Numéro d'article :	Epaisseur 25 cm	1609 0000
	Epaisseur 33 cm	1610 0000

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Unités	Exigence	
Longueur	SN EN 1848 - 1	m	15	
Largeur	SN EN 1848 - 1	cm	25 bzw. 33	
Epaisseur	SN EN 1849 - 1	mm	1,5	
Rectitude	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	≤ 20	
Classement au feu	SN EN 13501 - 1	Classe A - F	Classe E	
Résistance à la pénétration d'eau	SN EN 1928 Verf. B	-	réussi	
Pliabilité à froid	SN EN 1109	°C	≤ - 20	
Résistance à la chaleur	SN EN 1110	°C	≥ + 80	
Résistance à la traction : Traction maximal	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	longitudinal ≥ 300	transversal ≥ 300
Résistance à la traction : allongement	SN EN 12311 - 1	%	longitudinal ≥ 300	transversal ≥ 300
Défaut visible	SN EN 1850 - 1	-	Pas de défaut visible	

