

BauderBIT BU-VP

Burkolit Plus

Fiche de produit

Description	Enduit d'apprêt à base de bitume et de solvant, séchage rapide, application à froid par pinceau ou par rouleau, pas approprié aux travaux d'intérieur
Numéro d'article	7504 0015

Caractéristiques	Exigence
forme de livraison	bidon de 30 l
stockage	entre + 5° et + 35°C, dans les récipients d'origine fermés
température minimale d'application	+ 5°C
base	base de bitume contenant du solvant
consistance	liquide
catégorie de produit selon liste CEPE	groupe « i » laque spéciale
contenance de VOC admise selon liste CEPE	600 g/l
contenance max. de VOC dans le produit	450 g/l
temps de séchage	environ 20 à 45 minute, selon température
consommation	150 à 300 g/m ²
GISCODE	BBP 30
UFI-Code	507Y-47X1-WY64-CY0P

Enduit d'apprêt à base de bitume pour augmenter l'adhérence des lés bitumineux.

Bauder Burkolit Plus à séchage rapide est appliqué par rouleau ou par pinceau sur le support. Le support doit être sec et hors gel (température de surface du support + 5°C). Le support doit-être dur, résistant exempt de substances qui limite l'adhérence (agent de séparation, poussière, etc.). Les angles vifs et les aspérités pointues sont à éliminer.

Applicable sur béton et métal (préparation du support selon norme SIA 271 et les directives de Suissetec) Une application plus importante ou des températures plus fraîches peuvent entraîner des temps de séchage plus longs. Continuer les travaux uniquement après séchage total de l'enduit.

Une application sur des supports en matière synthétique ou pour l'application dans le domaine des ponts et des surfaces carrossables est seulement autorisée après avoir consulté le département technique de la maison Paul Bauder AG. Toutes autres applications sous réserve.

Pas approprié aux travaux d'intérieur ni dans les fouilles de construction.