

BauderECO T G

Produktdatenblatt CH

Lieferform:	Ökologische Hartschaum-Gefälleplatte nach EN 13165
Anwendung:	Gefälledämmplatte oder Planplatte
Deckschichten:	Blockschaum mit geschnittener Oberfläche
Artikel-Nummer:	9611 0533

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	EN 822	mm	1200
Breite	EN 822	mm	800
Dicke	EN 823	mm	nach Auftrag
Rohdichte	EN 1602	kg/m ³	33 ± 3
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)
Brandverhalten	EN 13501-1	-	E
Systemprüfung bei Brand von aussen	SN EN 13501-5	-	B _{ROOF} (t1)
Brandverhaltensgruppe, Klassifizierung im System	VKF	-	RF2 (cr)
Druckspannung bei 10 % Stauchung	EN 826	kPa	≥ 120
Dauerdruckspannung bei 2 % Stauchung	EN 826	kPa	≥ 40
E-Modul Druckfestigkeit	EN 826	kPa	≥ 2000
Wärmeleitfähigkeit λ _D	SIA 279	W/mK	0,026 ≤ 79 mm 0,025 80 mm - 119 mm 0,024 ≥ 120 mm
Wasseraufnahme	EN 12087	%	max. 3



Kenn-Nr. der Prüfstelle: 0751 FIW München
DIN EN 13165



Zertifizierungsstelle ÜGPU, Ü048
Zulassung Z-23.15-1432