

BauderLIQUITEC PR-EPDM

Fiche de produit

| | |
|--------------------|--|
| Description | primer d'adhérence pour synthétique EPDM |
| Application | primer sous étanchéité BauderLIQUITEC PU, selon norme SIA 271 |
| Composant | mono-composant (1K) |
| Couleur | incolore |
| Autorisation | en relation avec BauderLIQUITEC PU-Système |
| Volume d'emballage | 0,4 kg bouteille plastique |
| Unité d'emballage | carton de 6 x 0,4 kg |
| Numéro d'article | 2313 0000 |

| Caractéristiques | Méthode d'essai | Unité | Exigences |
|------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Consommation | - | kg/m ² | 0,03 à 0,05, selon support |
| Densité | ISO 8962 | kg/dm ³ | 0,73 à 0,84 |
| Viscosité | | mPa·s | 0,98 |
| Température du support | - | °C | + 5 à + 40, sup. au point de rosée |
| Recouvrable | - | min | 30 à 60, après assèchement total dépendamment de la température |
| Substances dangereuses | directives EU1907/2006 | - | GHS 02 + GHS 07 + GHS 08 GISCODE BSL 40 signalisation «danger» |
| Matières dangereuses | GGVS | - | LQ - UN 1263 PAINT |

Les valeurs indiquées sont déterminées statistiquement et peuvent avoir des tolérances.

BauderLIQUITEC PR-EPDM

Fiche de produit

| | |
|--------------------|---|
| Description | primer d'adhérence pour synthétique EPDM comme apprêt avant application de BauderLIQUITEC-Systèmes |
| Application | primer sous étanchéité BauderLIQUITEC, selon norme SIA 271 |
| Couleur | incolore |
| Armature | sans |
| Autorisation | en relation avec BauderLIQUITEC PMMA-Système |
| Volume d'emballage | 0,4 kg bouteille plastique |
| Unité d'emballage | carton de 6 x 0,4 kg |
| Numéro d'article | 2313 0000 |

Description du produit

Primer d'adhérence mono-composant pour EPDM

Caractéristiques:

- facilité d'emploi
- faible consommation

Domaine d'utilisation

Primer d'adhérence pour matières EPDM comme couche d'apprêt entre les matières synthétiques EPDM et les étanchéités des systèmes BauderLIQUITEC.

Description d'utilisation

Préparer le support à traiter selon nos spécifications. Poncer légèrement et dégraisser le support avant l'application du primer. Mélanger le primer de manière homogène. Appliquer régulièrement le primer sur le support à l'aide d'un pinceau. Traiter également les angles et les coins, appliquer par de fines couches régulières.

Selon les matériaux, effectuer un essai au préalable. Veuillez consulter d'autres fiches techniques et les instructions de pose Bauder.

Stockage

Les produits peuvent être conservés 12 mois dans leur emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel et du rayonnement direct du soleil. Les produits utilisés peuvent être stockés, refermés dans l'emballage d'origine.

Elimination

Se référer aux fiches de données de sécurité Bauder.