

## swisspor Dachvlies WA

Wasserableitende, diffusionsoffene Trennschicht. U - Wert Zuschlag entfällt. Prüfbericht 2013 - 0759, 03

Verlegung Richtung Dacheinläufe über swisspor XPS. Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen. Entlang von An- + Abschlüssen muss das Vlies bis oberkannt Schutzschicht aufgebordet werden.



## Anwendungsgebiet

- Über Dämmschichten nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)

## Technische Werte

Produkt	Umkehrdach-Vlies swissporDachvlies WA		
Eigenschaften	Einheiten	Norm EN	
Dicke	mm	1849-2	0,37
Flächenbezogene Masse	g/m <sup>2</sup>	1849-2	95
Klassifizierung nach EN		13501-1	E
UV-Stabilität	Monate		3
Zugfestigkeit MD/CMD	N/5cm	12311-1/13859-1	220/140
Zugdehnung MD/CMD	%	12311-1/13859-1	40/70
Wasserdampfdurchlässigkeit (s <sub>d</sub> )	m	12572/C	0.02
Widerstand gegen Wasserdurchgang		1928	W1
Wasserdampfdiffusionsstromdichte WDD	g/m <sup>2</sup> ·24h	52615	1.100
Wasserdichtheit	m		2.5
Material	Polypropylen		

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.