

swisspor voile spécial WA

Voile non tissé imperméable à l'eau et ouvert à la diffusion. Aucune majoration de valeur U. TEST : 2013-0759.03.

Pose dans le sens de l'écoulement de l'eau sur les panneaux swissporXPS recouvrement min 15 cm. Au droit des relevés et terminaisons, le voile sera mis en œuvre jusqu'au niveau supérieur de la couche de protection.



Domaines d'utilisation

- Voile posé sur l'isolation thermique des toitures inversées

Caractéristiques techniques

Produit	swisspor voile spécial WA		
Caractéristiques	Unités	Norme EN	
Epaisseur	mm	1849-2	0,37
Masse surfacique	g/m ²	1849-2	95
Indice d'incendie		13501-1	E
Stabilité aux UV	Mbis		3
Résistance à la traction MD/CMD	N/5cm	12311-1/13859-1	220/140
Allongement MD/CMD	%	12311-1/13859-1	40/70
Perméabilité à la vapeur (s _d)	m	12572/C	0.02
Résistance à la pénétration d'eau		1928	W1
Perméabilité à la vapeur d'eau	g/m ² -24h	52615	1.100
Etanchéité à l'eau	m		2.5
Matériau	polypropylène		

Indication : Les informations données se basent sur l'état de la technique actuelle. Sous réserve de modifications.