

## swisspor Filtervlies

UV-stabilisiertes, thermisch verfestigtes diffusionsoffenes Filtervlies. Dickenzuschlag gem. SIA 271:2007

Verlegung Richtung Dacheinläufe über swissporXPS. Die Überlappung hat min. 15 cm zu betragen. Entlang von An- + Abschlüssen muss das Vlies bis oberkannt Schutzschicht aufgebordet werden.

Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau bedecken.



## Anwendungsgebiet

- Über Dämmschichten nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach)

## Technische Werte

Produkt	swisspor Filtervlies	
Eigenschaften	Einheiten	Mittelwert
Flächenbezogene Masse	g/m <sup>2</sup>	125
Dicke	mm	0.45
Zugfestigkeit	kN/m	8.5
Durchdrückverhalten	N	1200
Charakteristische Öffnungsweite	µm	130
Wasserdurchlässigkeit	m/s	50x10 <sup>-3</sup>
Material	Polypropylen	

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.