

AIROFOM TDZ

Descrizione del prodotto

Schiuma di PE a cellule chiuse, stuoia anticalpestio e di protezione.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ cellule chiuse
- ✓ flessibile
- ✓ elastico
- ✓ basso assorbimento di umidità
- ✓ miglioramento dei rumori da calpestio

Funzione e applicazione

- ✓ Stuoia anticalpestio e di protezione

Componente e utilizzo

- ✓ Sottofondi flottanti
- ✓ Tetto piano



Rotolo 75 x 1.5 m

Spessore 6 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	0.045
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	381.101 o 13162 o 12431	mm	≤ 2
Reazione al fuoco		EN 13501-1		E
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF3 (cr)
Livello di miglioramento dei rumori da calpestio			dB	ca. 20
Temperatura massima di applicazione			°C	+ 80

Avvertenze

Stoccaggio Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve.