


LAMBDA Facciata 030

Descrizione del prodotto

Pannello isolante in schiuma rigida EPS additivata con grafite, calibrato su tutti i lati, senza strato di copertura bianco in EPS. Materiale termoisolante per sistemi di facciata intonacati e altre superfici.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buone prestazioni isolanti
- ✓ Leggero e facile da lavorare
- ✓ Superficie levigabile
- ✓ A pori aperti, aperto alla diffusione del vapore
- ✓ Ciclo chiuso dei materiali

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento della parete esterna intonacata WDVS/VAWD secondo le specifiche del fornitore di sistema

Componente e utilizzo

Pareti interne ed esterne

- ✓ Rivestimento intonacato (VAWD)
- ✓ Rivestimento con materiale rigido

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento dello zoccolo
- ✗ Senza protezione solare aggiuntiva



| | |
|-----------------|---------------|
| Formato | 1000 x 500 mm |
| Spessore | 10 - 400 mm |

Valori tecnici

| Caratteristica | Simbolo | Norma | Unità | Valore |
|---|---------------|------------|-------------------|----------|
| Valore nominale conduttività termica | λ_D | SIA 279 | W/(m·K) | 0.030 |
| Capacità termica specifica | c | | Wh/(kg·K) | 0.39 |
| Reazione al fuoco | | EN 13501-1 | | E |
| Gruppo di reazione al fuoco | | AICAA | | RF3 (cr) |
| Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra | σ_{mt} | EN 1607 | kPa | ≥ 100 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | μ | EN 12086 | | ~ 30 |
| Densità | | | kg/m ³ | ~ 18 |
| Temperatura massima di applicazione | | | °C | 75 |

Avvertenze

- Note di vendita e consulenza** I sistemi per l'isolamento della parete esterna intonacata con pannelli per facciata swisspor sono consigliati e venduti tramite i fornitori di sistema.
- Stoccaggio** Proteggere il materiale dalla luce solare diretta, dal calore, dalla pioggia e dalla neve. Evitare l'impiego di teli trasparenti o scuri.
- Indicazioni di utilizzo** Sono necessarie misure di ombreggiamento.

LAMBDA Facciata 030

Note

Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.



swisspor AG
Bahnhofstr. 50
CH-6312 Steinhausen
info@swisspor.com
Tel. +41 56 678 98 98

Commerciale
Tel. +41 56 678 98 98
verkauf@swisspor.ch
bestellungen@swisspor.com

Supporto tecnico
Tel. +41 56 678 98 00
technik@swisspor.com