

### Lame maison de campagne 1 frise

**Couleur: Earth**

**Essence de bois:** chêne européen

**Sélection:** variation




Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie du caractère rustique. Faible par d'aubier sur les bords à tolérer.

**Surface:** polie, huilée finie RMC



# Fiche technique pour: **Faro Parquet 03 Trend L Clic**

Dimensions: **L 2200 x l 185 x ép. 13.5 mm**



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3.6 mm
Couche médiane	Lamelles de bois résineux avec une majorité de cernes de croissance sur quartier
Couche inférieure	Placage scié épicéa
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm.
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	<b>Huilée finie</b> avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, séchage oxydatif, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants <b>Surface:</b> Brosée, chanfrein dans la longueur.
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253.
Pose	Pose flottante sur une chape appropriée ou collage en plein. Demandez la notice de pose détaillée. Celle-ci se trouve aussi dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demande la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	$m^2 k/W < 0.104$
Classe de protection anti-feu	D <sub>fl</sub> -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	<b>R10/GS1</b> , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup> avec une humidité du bois de 7%
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat