

Lame maison de campagne 1 frise

Couleur: Havanna

Essence de bois: chêne européen

Sélection: variation

Sélection vive avec gros nœuds et fentes mastiqués. Les différences de structure et de couleur font partie du caractère rustique. Faible par d'aubier sur les bords à tolérer.

Surface: brossée, huilée finie RMC R311





Fiche technique pour: Faro Parquet 03 Living

Dimensions:

L **1800/2000/2200** x l **185** x ép. **13.5 mm**

Information: longuers selon disponibilité



Structure	Parquet fini 3 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3 mm
Couche médiane	Env. 9 mm lamelles en bois résineux
Couche inférieure	Env. 2 mm placage en bois résineux
Collage	Les 3 couches sont collées sans formaldéhyde, classe d'émission E1, c'est-à-dire inférieure à 0.1 ppm
Systeme	Rainé-crêté
Humidité du bois	7 +/- 2%
Finition de surface	Huilée finie avec Rubio® Monocoat, 100% sans COV, répond à la norme EN 71 sur les jouets pour enfants Surface: brossée, huilée finie et chanfreinée sur 4 côtés
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253/753.
Pose	Pose flottante sur une chape appropriée ou collage en plein. Demandez la notice de pose détaillée. Celle-ci se trouve aussi dans l'emballage.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m ² k/W 0.107
Classe de protection anti-feu	D _{fl} -S1 selon SN EN 14342
Classe d'antidérapance	R10/GS1 , norme SIA 252:2002, annexe G.2 ; règlement d'expertise bpa 2009, DIN, 51130/51097
Dureté Brinell	37 N/mm ² avec une humidité du bois de 7%
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faible émission s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Nettoyage / entretien	Selon notice d'entretien séparée de Rubio® Monocoat