

Devisierung.- Ausschreibungstexte

Gonon goSonic LR Roll



Erstellungsdatum: **18.03.2025**

Überarbeitungsdatum: ---

Version: **1.0**

1. Gonon goSonic LR Roll

Liefern und Einbauen einer Trittschalldämmrollen aus
Expandiertem Ploystyrol-Hartschaum elastifiziert,
gemäss SIA 181 und 251.

Gonon goSonic LR, Trittschalldämmrollen aus expandiertem
Ploystyrol-Hartschaum elastifiziert, erfüllt die erhöhten
Anforderungen der Lärmschutzverordnung gemäss SIA 181 und 251.
Angenehmes Wohnen und Arbeiten dank neuer wirksamer EPS-Kontur,
diese verbessert die Dynamische Steifigkeit von EPS -Trittschalldämmung
um mehr als 50%.

Die optimierte Trittschalldämmung aus Schweizer
EPS Rezyklat- Rohstoff kann als hochwertige Alternative
zu Glasroll-Dämmrollen eingesetzt werden.

Mit goSonic LR erhöht sich die Verlegeleistung pro m², es vereinfacht
und verbessert deutlich die Bedingungen für das ausführende Gewerk.

- Endlos produziertes EPS mit integriertem Ankergewebe PP/Alu-Folie,
aufgedrucktes Verlegeraster und selbstklebender Überlappung 30 mm.
- Nennwert Wärmleitfähigkeit: $\lambda: 0,031 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$,
- Dichte ca. 15 kg/m³,
- Dynamische Steifigkeit $\approx 12 \text{ MN}/\text{m}^3$
- sehr gute Dämmeigenschaft,
- zu 100% recycelbar (vorausgesetzt Folie & EPS wird getrennt)
- Wasser, Feuchte und alterungsbeständig,
- Einsetzbar bei Nutzungskategorie A,B, C, D
- Brandverhalten E, Brandverhaltensgruppe RF3 (cr)
- Keine Dampfbremse auf Betondecken erforderlich
- Geringes Gewicht, einfaches Handling
- Rollenbreite 1000 mm.
- Dämmdicken, 22/20 mm