

342 Verputzte Aussenwärmedämmungen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 342D/2016.

01 Verputzte Aussenwärmedämmungen
(V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Fassaden

515 Verputzte Aussenwärmedämmung.
Deckputz abgerieben, Korngrösse mm
2, weiss. Grundputz mit
Bewehrungsgewebe. Auf tragfähigen
Untergrund.

.801 01 Dämmschicht:

02 Thermowall-L.

GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbühlstrasse 22
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 43 495 50 50
info@gutex.ch
www.gutex.ch

Putzträgerplatten fugendicht
mechanisch befestigen,
je nach Untergrund:
– auf Holz-Unterkonstruktion schrauben
oder klammern
– auf mineralischem Untergrund mit
zugelassenen
GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G
/ S1) gemäss
Schweizer Preisliste befestigen.

Kantenausbildung: Stumpf.

515.801	03 Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,037.			
	04 Rohdichte kg/m3 110.			
	Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.			
	08 Befestigungsart der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückenklemmern aus Edelstahl)			
	Mindesteindringtiefen beachten!			
	11 Dämmdicke mm (mm 120, 140, 160, 180 oder 200)	A	0.000 m²	A
.802	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich.			
	Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen.			
	08 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m² 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m² 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4.			
	12 Zu Pos.	A	0.000 m²	A
.803	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5.			
	08 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	12 Zu Pos.	A	0.000 m²	A
.804	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5.			
	08 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	Gesamte Fugentiefe schliessen.			
	12 Zu Pos.	A	0.000 m²	A

516 Aussenwärmedämmung ohne Deckputz.
Grundputz mit Bewehrungsgewebe. Zur
Aufnahme einer Deckschicht.

.801 01 Dämmschicht:

02 Thermowall-L.

GUTEX Schweiz GmbH

Hungerbühlstrasse 22

CH-8500 Frauenfeld

Tel. +41 43 495 50 50

info@gutex.ch

www.gutex.ch

Putzträgerplatten fugendicht

mechanisch befestigen,

je nach Untergrund:

– auf Holz-Unterkonstruktion schrauben
oder klammern

– auf mineralischem Untergrund mit
zugelassenen

GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G

/ S1) gemäss

Schweizer Preisliste befestigen.

Kantenausbildung: Stumpf.

03 Wärmeleitfähigkeit lambda

W/mK 0,037.

04 Rohdichte kg/m3 110.

Brandverhalten, Euroklasse

nach Norm DIN EN 13501-1: E.

08 Befestigungsart der

Bekleidung:

Befestigungsmittel:

(GUTEX Thermowall Holzschraube

oder Breitrückenklammern aus

Edelstahl)

Mindesteindringtiefen

beachten!

10 Dämmdicke mm (mm 120,

140, 160, 180 oder 200)

A 0.000 m² A

.802 02 Zuschlag zu Holzfaserplatte im
Sockel- und Anschlussbereich.

Plattenfugen mit GUTEX

Fugendicht schliessen.

08 Verbrauch bei 2-fachem

Anstrich: ca. l/m² 0,8 (auf

Fläche) oder ca. l/m² 2,0 (auf

Stirnseite).

Trockenzeit ca. h 3-4.

11 Zu Pos.

A 0.000 m² A

.803 02 Zuschlag zu Holzfaserplatte
bei Plattenfugen von mm 2-5.

08 Plattenfugen mit GUTEX

Thermowall/-gf/-L/NF

schliessen.

11 Zu Pos.

A 0.000 m² A

- 516.804 02 Zuschlag zu Holzfaserplatte
bei Plattenfugen über mm 5.
08 Plattenfugen mit GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF
schliessen.

Gesamte Fugentiefe schliessen.
11 Zu Pos.

A 0.000 m² A

**520 Untersichten und gekrümmte Flächen
Ohne andere Angabe gilt: Putzaufbau
gemäss Positionen im Unterabschnitt
510.**

- 521 Untersichten. Ausmass: effektive
Fläche.

- .001 01 Dämmschicht:
02 Thermowall-L.
GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbühlstrasse 22
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 43 495 50 50
info@gutex.ch
www.gutex.ch

Putzträgerplatten fugendicht
mechanisch befestigen,
je nach Untergrund:
– auf Holz-Unterkonstruktion schrauben
oder klammern
– auf mineralischem Untergrund mit
zugelassenen
GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G
/ S1) gemäss
Schweizer Preisliste befestigen.

Kantenausbildung: Stumpf.

- 05 Rohdichte kg/m³ 110.

Brandverhalten, Euroklasse
nach Norm DIN EN 13501-1: E.

- 09 Befestigungsart der
Bekleidung:
Befestigungsmittel:
(GUTEX Thermowall Holzschraube
oder Breitückenklammern aus
Edelstahl)

Mindesteindringtiefen
beachten!

- 10 Wärmeleitfähigkeit λ
W/mK 0,037.
11 Dämmdicke mm (mm 120,
140, 160, 180 oder 200)

A 0.000 m² A

- .002 02 Zuschlag zu Holzfaserplatte im
Sockel- und Anschlussbereich.

Plattenfugen mit GUTEX
Fugendicht schliessen.

521.002	09 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m ² 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m ² 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4.				
	12 Zu Pos.	A	0.000 m ²	A	
.003	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5.				
	09 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.				
	12 Zu Pos.	A	0.000 m ²	A	
.004	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5.				
	09 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.				
	Gesamte Fugentiefe schliessen.				
	12 Zu Pos.	A	0.000 m ²	A	
540	Bauteile Ohne andere Angabe gilt: Putzaufbau gemäss Positionen im Unterabschnitt 510.				
541	Pfeiler, Lisenen, Säulen, Unterzüge und dgl.				
.801	02 Dämmschicht: Thermowall-L. GUTEX Schweiz GmbH Hungerbühlstrasse 22 CH-8500 Frauenfeld Tel. +41 43 495 50 50 info@gutex.ch www.gutex.ch Putzträgerplatten fugendicht mechanisch befestigen, je nach Untergrund: – auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern – auf mineralischem Untergrund mit zugelassenen GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G / S1) gemäss Schweizer Preisliste befestigen. Kantenausbildung: Stumpf.				
04	Befestigungsart der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückklammern aus Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!				

541.801 07 Rohdichte kg/m3 110.

Brandverhalten, Euroklasse
nach Norm DIN EN 13501-1: E.

12 Wärmeleitfähigkeit lambda
W/mK 0,037.

19 Seite A, Dämmdicke mm
(mm 120, 140, 160, 180 oder
200)

20 Seite B, Dämmdicke mm
(mm 120, 140, 160, 180 oder
200)

21 Seite C, Dämmdicke mm
(mm 120, 140, 160, 180 oder
200)

22 Seite D, Dämmdicke mm
(mm 120, 140, 160, 180 oder
200)

23 LE = m2.

A 0.000 LE A

.802 01 Zuschlag zu Holzfaserplatte im
Sockel- und Anschlussbereich.

04 Plattenfugen mit GUTEX
Fugendicht schliessen.

06 Verbrauch bei 2-fachem
Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf
Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf
Stirnseite).
Trockenzeit ca. h 3-4.

23 LE = m2.

24 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.803 01 Zuschlag zu Holzfaserplatte
bei Plattenfugen von mm 2-5.

04 Plattenfugen mit GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF
schliessen.

23 LE = m2.

24 Zu Pos.

A 0.000 LE A

.804 01 Zuschlag zu Holzfaserplatte
bei Plattenfugen über mm 5.

04 Plattenfugen mit GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF
schliessen.

06 Gesamte Fugentiefe schliessen.

23 LE = m2.

24 Zu Pos.

A 0.000 LE A

550 Leibungen und Stürze
Ohne andere Angabe gilt: Putzaufbau
gemäss Positionen im Unterabschnitt
510.

551 Leibungen oder Stürze mit
Wärmedämmung, rechtwinklig.
1 Kante, mit stumpfem Anschluss an
Fensterrahmen und auf Fensterbank.
Trennschnitt in allen Putzschichten.

551.001 01 Dämmschicht:
Thermowall-L.
GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbühlstrasse 22
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 43 495 50 50
info@gutex.ch
www.gutex.ch

Putzträgerplatten fugendicht
mechanisch befestigen,
je nach Untergrund:
– auf Holz-Unterkonstruktion schrauben
oder klammern
– auf mineralischem Untergrund mit
zugelassenen
GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G
/ S1) gemäss
Schweizer Preisliste befestigen.

Kantenausbildung: Stumpf.
02 Rohdichte kg/m³ 110.
04 Wärmeleitfähigkeit lambda
W/mK 0.037.
05 Befestigungsart der
Bekleidung:
Befestigungsmittel:
(GUTEX Thermowall Holzschraube
oder Breit Rückenklammern aus
Edelstahl)

Mindesteindringtiefen
beachten!
07 Dämmdicke mm (mm 120,
140, 160, 180 oder 200)
08 Brandverhalten, Euroklasse
nach Norm DIN EN 13501-1: E.

A 0.00 m A

.002 03 Zuschlag zu Holzfaserplatte im
Sockel- und Anschlussbereich.

Plattenfugen mit GUTEX
Fugendicht schliessen.
05 Verbrauch bei 2-fachem
Anstrich: ca. l/m² 0,8 (auf
Fläche) oder ca. l/m² 2,0 (auf
Stirnseite).
Trockenzeit ca. h 3-4.
08 Zu Pos.

A 0.00 m A

.003 03 Zuschlag zu Holzfaserplatte
bei Plattenfugen von mm 2-5.

05 Plattenfugen mit GUTEX
Thermowall/-gf/-L/NF
schliessen.
08 Zu Pos.

A 0.00 m A

551.004	03 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	Gesamte Fugentiefe schliessen.			
	08 Zu Pos.	A	0.00 m	A
552	Leibungen oder Stürze mit Wärmedämmung, gekrümmt oder schiefwinklig. 1 Kante, mit stumpfem Anschluss an Fensterrahmen und auf Fensterbank. Trennschnitt in allen Putzschichten.			
.801	01 Dämmschicht: Thermowall-L. GUTEX Schweiz GmbH Hungerbühlstrasse 22 CH-8500 Frauenfeld Tel. +41 43 495 50 50 info@gutex.ch www.gutex.ch			
	Putzträgerplatten fugendicht mechanisch befestigen, je nach Untergrund: – auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern – auf mineralischem Untergrund mit zugelassenen GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR U 2G / S1) gemäss Schweizer Preisliste befestigen.			
	Kantenausbildung: Stumpf.			
	02 Befestigungsart der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückensklammern aus Edelstahl)			
	Mindesteindringtiefen beachten!			
	04 Rohdichte kg/m3 110.			
	06 Wärmeleitfähigkeit lambda W/mK 0,037.			
	10 Dämmdicke mm (mm 120, 140, 160, 180 oder 200)			
	11 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.			
		A	0.00 m	A
.802	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen.			
	09 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4.			
	11 Zu Pos.	A	0.00 m	A

552.803	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	11 Zu Pos.	A	0.00 m	A

.804	02 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	09 Gesamte Fugentiefe schliessen.			
	11 Zu Pos.	A	0.00 m	A

Total 500 Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten

800 Nebenleistungen (2)
 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

840 Bewegungsfugen

R 849	Dehnfugen bei Holzfaserplatten.			
R .001	Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15.			
	01 Ausführung			
	02 Zu Pos.	A	0.00 m	A

Total 800 Nebenleistungen (2)

Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

Gesamttotal