

**Tableau des cas de charge RETANOL® EKA**

<b>Charge surfacique</b>	<b>2,0 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>3,0 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>4,0 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>5,0 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>7,5 kN/m<sup>2</sup></b>	<b>10,0 kN/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge ponctuelle</b>	<b>1,0 kN</b>	<b>2,0 kN</b>	<b>3,0 kN</b>	<b>4,0 kN</b>	<b>6,0 kN</b>	<b>8,0 kN</b>
Tension de flexion ≥ F4	40 mm	50 mm	55 mm	60 mm	k. A.	k. A.
Tension de flexion ≥ F5	35 mm	45 mm	50 mm	55 mm	75 mm	90 mm

Sauf indication contraire, les données fournies concernent l'épaisseur nominale minimale (sans FBH) ou en tant que couverture minimale des conduites (avec FBH).