

187 Sportbeläge für Freianlagen und Hallen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
 Nur hier kann der Anwender Positionen
 des NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
 Die angepassten Positionen werden mit
 einem "R" vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
 Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen werden
 nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
 Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
 Volltext im NPK 187D/2018.

01 Sportbeläge für Freianlagen
 und Hallen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
 gen, Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen finden
 sich im Reserve-Unterab-
 schnitt 090. Sie enthalten
 nicht die im NPK vorgegebenen
 Aussagen, sondern sind pro-
 jektspezifisch formuliert.

100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge

auf Freianlagen
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

120 Vorarbeiten

127 Unterlagen auf Freianlagen räumen und
 reinigen.

.300 Nass reinigen, mit Wasserdruck bis bar
 10, inkl. Wasserlieferung.

.301 01 Unterlage: Asphalt, Beton.

02 Reinigen mit Wasser.

03 Weiteres: vollständig trocknen
 lassen.

A 0.000 m² A

128 Vorarbeiten auf Freianlagen.

.001 01 Art: Grundierung auf Asphalt
 CONIPUR 70.
 CONICA AG
 8207 Schaffhausen.
 niedrigviskose, unpigmentierte 1K-
 Grundierung
 auf Polyurethanbasis
 (lösemittelhaltig).

128.001	03 LE = m2. 04 Verbrauch kg/m2 ungefähr 0,15 (abhängig von der Porosität des Untergrundes) Auftragen: Spritzen mit einem Niederdruck- Airless-Spritzgerät, keine Pfüthenbildung.	A	0.000	LE	A
.002	01 Art: Grundierung auf Beton Für Beton mit einer Restfeuchte ≤ 4 % CONIPUR 3785 (N) CONICA AG 8207 Schaffhausen niedrigviskose, unpigmentierte 2K-Grundierung auf Epoxid-Flüssigharzbasis. 03 LE = m2. 04 Verbrauch kg/m2 ca. 0,4–0,6 kg/m², abstreuen mit feuergetrocknetem Quarzsand, (0,3–0,8 mm) Auftragen mit Gummirakel, keine Pfüthenbildung. CONIPUR 74 ist nur für vorgefertigte Betonteile wie Randsteine und Drainagesysteme mit einer Restfeuchte (RF) ≤ 4 % geeignet.	A	0.000	LE	A
.003	01 Art: Grundierung auf Beton Für Beton mit einer Restfeuchte von max. 6 %. CONIPUR 3785 (N). CONICA AG 8207 Schaffhausen. niedrigviskose, unpigmentierte 2K- Grundierung auf Epoxid-Flüssigharzbasis. 03 LE = m2. 04 Verbrauch kg/m2 1te Schicht 0,5-0,7 (abhängig von der Porosität des Untergrundes), nicht abstreuen. 2te Schicht 0,3-0,4 abstreuen mit feuergetrocknetem Quarzsand (0,3-0,8mm) Auftragen mit Gummirakel, keine Pfüthenbildung.	A	0.000	LE	A

Total 100 Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge

200 **Neubau von Sportbelägen auf Freianlagen**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

220 **Wasserundurchlässige Sportbeläge**

.100 Belagsparameter: Vorgaben des Projekts.

.110 05 Bei (Variablen 01-04 auswählen oder 05 ergänzen).

06 Spikeswiderstandsfähigkeit Klasse 1.

07 Anforderungen an die Laufbahn

08 Prüfzeugnisse:

a) WA Produktzertifikat

b) Prüfbericht nach EN 14877

c) Prüfbericht nach DIN V 18035-6

(Umweltverträglichkeit)

10 Produktenachweis.

CONIPUR SW

WA-zertifiziertes

Sandwich-Belagssystem.

CONICA AG

Industriestrasse 26

8207 Schaffhausen

Telefon: +41 52 644 36 00

E-Mail: info@conica.com

Website: www.conica.com

221 Zweischichtige, PUR-gebundene Sandwichbeläge liefern und auf Freianlagen einbauen.

.001 02 Untere Schicht:

03 PUR-gebundene Granulatschicht.

04 Elastikschicht

CONIPUR 322

CONICA AG

8207 Schaffhausen

Feuchtigkeitshärtendes,

lösemittelfreies,

mittellviskoses und

unpigmentiertes 1K

Bindemittel auf PUR

Flüssigharzbasis.

Verbrauch PU mindestens kg/m²:

1,2

Gemischt mit recyceltem

Schwarzgranulat

Verbrauch Granulat mindestens

kg/m²: 6,5

Applikation: mit geeignetem

Einbaufertiger.

- 221.001 05 SBR.
 07 Korngrösse mm 1/4.
 10 d mm
 11 PUR-Spachtelung auf Oberfläche
 für Porenverschluss.
 12 CONIPUR 2400
 CONICA AG
 8207 Schaffhausen
- zweikomponentige,
 lösemittelfreie
 Spachtelmasse auf
 PUR-Flüssigharzbasis.
- Verbrauch kg/m2: 1,0 – 1,4
 Abhängig von der Temperatur
 und Porosität der
 Elastikschicht.
- Applikation mit Gummi- oder
 Metallwischer oder
 geeignetem Einbaufertiger.
- 13 Obere Schicht:
 14 PUR-Masse mit EPDM-Granulat,
 abgestreut.
 15 Schichtart
 CONIPUR 210
 CONICA AG
 8207 Schaffhausen
- Lösemittelfreie,
 zweikomponentige,
 selbstverlaufende, elastische
 Beschichtungsmasse auf PUR
 Flüssigharzbasis.
- Auftrag mit Zahnrakel und im
 Überschuss
 abgestreut mit
 EPDM-Gummigranulat.
- 18 Korngrösse mm 1-3,5. CONIPUR
 EPDM-
 Granulat.
- 19 PUR-Verbrauch kg/m2 2,2.
 20 EPDM-Verbrauch kg/m2 ca. 2,8
 (Netto).
 Inkl. Überschussmenge ca.
 kg/m2 4,2 (die Überschussmenge
 muss bei kleineren Flächen
 nach Bedarf erhöht werden).
- 22 Farbton

A 0.000 m² A

224	Versiegelung für wasserundurchlässige Beläge liefern und auf Freianlagen aufbringen.			
.001	01 PUR-Versiegelung, gespritzt.			
	02 Versiegelungsart CONIPUR 2200 CONICA AG 8207 Schaffhausen			
	2K-PUR Outdoor-Versiegelung seidenglänzend. Lösemittelhaltige, pigmentierte, niedrigviskose, elastische und witterungsbeständige Versiegelung auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.			
	05 Anzahl Arbeitsgänge 2.			
	06 Verbrauch g/m ² 300 (insgesamt)			
	08 Farbton			
	10 Applikation: Mit Airless-Spritzgerät. 2ter Spritzgang in entgegengesetzter Richtung zum ersten.	A	0.000 m ²	A
225	Mehrleistungen zum Neubau von wasserundurchlässigen Sportbelägen auf Freianlagen.			
.201	01 Nicht gebundenes Überschussgranulat des Oberbelags nach ausreichender Aushärtung des Belags abkehren oder absaugen. Inkl. Entsorgung überschüssiges Granulat oder Lagerung zur Wiederverwendung.			
	02 Zu Pos. 221.001.			
	04 LE = m ² .	A	0.000 LE	A
260	Nebenarbeiten			
262	Markierungen auf Freianlagen einmessen.			
.001	01 Nach Projekt.			
	04 LE = gl.	A	0.000 LE	A
263	Markierungen liefern und auf wasserdurchlässige und wasserundurchlässige Sportbeläge auf Freianlagen aufbringen.			
.400	Gesamte Markierung.			
.401	01 Nach Plan			
	02 Markierfarbe aus PUR.			

263.401	03 Material CONIPUR 8150 CONICA AG 8207 Schaffhausen 2K-PUR Linierungsfarbe seidenmatt. Lösemittelhaltige, pigmentierte, niedrigviskose und witterungsbeständige Linierungsfarbe auf Polyurethan-Flüssigharzbasis. 04 Farbton 05 Zu Pos. 06 Applikationsart:				
		A	0 gl	A	
267	Schutz und Pflege von Sportbelägen auf Freianlagen.				
.100	Fertigen Sportbelag abdecken. Inkl. Antransportieren, Einrichten, Vorhalten, Unterhalten, Entfernen und Abtransportieren der Abdeckung.				
.101	01 Beschreibung 02 Material	A	0.000 m²	A	
.300	Instruktion für Nutzung und Pflege des Sportbelags durchführen.				
.301	01 Beschreibung 03 Weiteres	A	0 gl	A	
.401	01 Einzelne Schichten nach dem Einbau vor direkter Wasserbeaufschlagung schützen. 02 Zu Pos. 03 Ausmass: zu schützende Fläche. 04 LE = m2. 05 Schutz einrichten, vorhalten und wieder entfernen, inkl. Entsorgung und Gebühren.	A	0.000 LE	A	
268	Nebenarbeiten auf Freianlagen.				
.401	01 Zuschlag für Primer bei Überschreitung der max. Wartezeit zwischen dem Auftrag einzelner Schichten. CONIPUR 72 CONICA AG 8207 Schaffhausen. 1K-PUR-Haftgrundierung. Feuchtigkeitshärtender, lösemittelhaltiger, niedrigviskoser und unpigmentierter Haftvermittler auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.				

268.401 03 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 200 **Neubau von Sportbelägen auf Freianlagen**

Total 187 **Sportbeläge für Freianlagen und Hallen**

Gesamttotal