

Inhaltsverzeichnis

Outdoor-AluCompact	2
<i>Résumé</i>	2
<i>Utilisations</i>	2
<i>Textes de soumission</i>	2
<i>Marquage</i>	2
<i>Références de commande</i>	2
<i>Comportement au feu</i>	2
<i>Résistance chimique</i>	2
<i>Décors</i>	3
<i>Caractéristiques techniques (SN EN 438)</i>	3
<i>Grammage</i>	4
<i>Formats, gravures et couleurs du noyau</i>	4
<i>Manipulation</i>	4
<i>Collage</i>	5
<i>Matériau</i>	6
<i>Montage</i>	6
<i>Nettoyage</i>	12
<i>Environnement</i>	13
<i>Traitement</i>	15
<i>Certificats et rapports d'essais</i>	17
<i>Remarques</i>	17

Outdoor-AluCompact

Résumé

Ce sont des matériaux composites à base de papiers et de résines synthétiques thermodurcies à âme brune ≥ 2 mm à 30 mm d'épaisseur. Selon le domaine d'application, ils sont utilisés dans des applications verticales à partir d'une épaisseur d'environ 6 mm. Grâce à 2 couches d'aluminium de 0,4 mm d'épaisseur (pare-vapeur), ils se déforment nettement moins en cas de différences d'humidité et sont très résistants à la flexion. L'aluminium est doté d'un promoteur d'adhérence afin qu'aucune séparation ne se produise, même sur les bords soumis à des contraintes mécaniques. Les papiers et impressions colorés sont protégés d'une décoloration prématurée par un film enduit rempli d'absorbeurs de lumière UV et de capteurs de radicaux (résistance à la lumière basée sur la norme EN 438). Le revêtement permet de les nettoyer des graffitis en cas d'urgence, mais en même temps, ils sont plus sensibles aux rayures que les compacts. Des différences de brillance peuvent être perceptibles sous certains angles de vision. La dilatation (longueur et largeur) est d'un maximum d'environ 2 mm/m et le poids surfacique d'environ 1,6 kg/m² et une épaisseur de plaque de 1 mm. Les instructions de montage doivent être respectées.

Utilisations

Les panneaux Outdoor-AluCompact sont prévus, en fonction du décor, pour des applications extérieures verticales ou horizontales telles que des plateaux de table (en plusieurs parties), des vantaux de porte, des portes d'armoire, des meubles d'extérieur tels que des cuisines ou des bardages. Actuellement, tous les décors unis ne peuvent pas être utilisés horizontalement.

Textes de soumission

R	Outdoor-AluCompact (SN EN 438)
	Comportement au feu : RF2
	Numéro décor :
	Structure de surface : AM, PI, MD
	Épaisseur :
	Couleur du noyau : brun

Marquage

Cette surface ne convient pas pour une écriture.

Références de commande

	Décor,	Gaufrage,	Produit,	Format,	Épaisseur nominale,	Couleur de noyau
Exemple	271,	AM,	Outdoor-AluCompact,	T,	10 mm,	noyau brun

Comportement au feu

Outdoor-Compact, d'une épaisseur minimale de 4 mm, peuvent être classés, selon AEIA, dans la classe de réaction au feu RF2 avec un indice d'incendie de 5,3.

Résistance chimique

Ils sont constitués d'un revêtement PVDF très fin sur un film thermoplastique. Grâce à ce revêtement, les graffitis peuvent être nettoyés avec précaution à l'aide de solvants. Cette surface n'a pas été testée pour d'autres produits chimiques, mais le revêtement résiste au moins brièvement (5 à 10 min) aux produits chimiques les plus courants. D'autres substances peuvent être testées sur demande.

Décors

Ils sont disponibles en **unicolore** (décors plus foncés), avec **motif bois ou pierre** et en partie en variantes uniques **fibre naturelle** (uniquement sur conseil).

- Décors : <https://www.argolite.ch/fr/decors-et-structures/aperçu>
- Fichiers BIM : <https://www.mtextur.com/search?term=Argolite&locale=fr-CH>

Caractéristiques techniques (SN EN 438)

La désignation standard est : EDS (exterior duty standard).

Fini de surface, couleur et dessin

En général, aucun écart significatif par rapport à l'échantillon de référence de la dernière collection du fabricant n'est autorisé, tant à la lumière du jour qu'à la lumière standard D65 ou TL84, vu à une distance de 0.75 à 1.5 m. Les fibres, les poils et les éraflures d'une longueur maximale de 10 mm/m², répartis ou en une seule pièce, sont autorisés. Les salissures, les taches, etc., en une seule pièce ou réparties, sont autorisées jusqu'à une surface de 1.0 mm²/m². L'écaillage des bords jusqu'à 3 mm est autorisé. Dans le cas de demandes critiques, un test préliminaire de compatibilité doit être effectué.

Autres exigences

Caractéristique [Méthode d'essai, pour [...] de EN 438-2]	Attribut et unité	Exigences minimale
Épaisseur (t = épaisseur nominale in mm) [5]	Écart [mm] 5.0 ≤ t < 8.0 8.0 ≤ t < 12.0 12.0 ≤ t < 16.0	± 0.40 ± 0.50 ± 0.60
Longueur et largeur [6]	Écart [mm]	+20 / -0
Rectitude des bords [7]	Écart [mm/m]	≤ 1.5
Équerrage [8]	Écart [mm/m]	≤ 1.5
Planéité [9] (Stockages avec les conditions recommandées)	Écart [mm/m] 6.0 ≤ t < 10.0 10.0 ≤ t ≤ 16.0	≤ 5.0 ≤ 3.0
Résistance à l'humidité (durabilité) [15]	Augmentation de masse [%] 2 mm ≤ t ≤ 5 mm t ≥ 5 mm Aspect [Classe] Evaluation des bords	≤ 10 ≤ 8 ≥ 4 ≥ 3
Stabilité dimensionnelle à températures élevées [17]	Variation dimensionnelle cumulée [%] t ≥ 5mm, Longitudinal t ≥ 5mm, En travers	≤ 0.3 (3 mm/m) ≤ 0.6 (6 mm/m)
Résistance aux chocs avec une bille de 42,8 mm de diamètre [22]	Hauteur de chute [mm]	≥ 1800
Module de flexion avec vitesse d'essai 10 mm/min [EN ISO 178]	Contrainte [MPa] Longitudinal et En travers	> 9000
Résistance en flexion avec vitesse d'essai 10 mm/min [EN ISO 178]	Contrainte [MPa] Longitudinal et En travers	> 80
Masse volumique [EN ISO 1183-1:2004]	[g/cm ³]	≥ 1.35
Résistance aux changements climatiques rapides [19]	Aspect [Classe] Indice de résistance à la flexion Indice de module de flexion	4 ≥ 0.8 ≥ 0.8
Résistance aux rayons UV [28] 1500 h Irradiation	Contraste [Echelle des gris] Aspect [Classe]	3 4

Caractéristique [Méthode d'essai, pour [...] de EN 438-2]	Attribut et unité	Exigences minimale
Résistance aux intempéries artificielles [29] 650 MJ/m ² Irradiation	Contraste [Echelle des gris] Aspect [Classe]	3 4
Conductivité thermique [EN 12664]	[W/(m * K)]	0.3

Barème

Classe 5	Au mieux	Aucun changement de surface ou de noyau visible.
Classe 4	Suffisamment	Seulement de légers changements visibles d'un point de vue particulier.
Classe 3		Encore suffisant pour les surfaces brillantes et les essais 15, 25, 28, 29 et 30, sinon insuffisant (les essais dépendent du produit).
Classe 2	Insuffisant	
Classe 1	Le pire	Bulles, délamination, etc.

Explications

- Longitudinal à la fibre de papier ou sens de ponçage
- Transversalement à la fibre de papier ou dans le sens du broyage
- substances de référence acétone (16 h à 22 °C) et café (16 h à 80 °C)
- substances de référence hydroxyde de sodium (NaOH), peroxyde d'hydrogène (H₂O₂), cire à chaussures (10 min à 22 °C)

Grammage

1.64 kg/m² - Poids pour 1 m² surface et 1 mm d'épaisseur (6 mm d'épaisseur)

1.6 kg/m² - Poids pour 1 m² surface et 1 mm d'épaisseur (8 mm d'épaisseur)

1.55 kg/m² - Poids pour 1 m² surface et 1 mm d'épaisseur (12 mm d'épaisseur)

Formats, gravures et couleurs du noyau

Des épaisseurs nominales de 6, 8, 10, 12 et 14 mm sont disponibles.

Formats	Dimensions minimales [mm]	Gravure (Collection d'Argolite)	Couleurs du noyau
T	2160 * 1060	AM, MD	Brun
A	2600 * 1300	AM, MD, PI	Brun

Manipulation

Transport

Le transport inapproprié de plaques individuelles ou de piles de plaques peut provoquer des rayures, des enfoncements ou la rupture des plaques.

Pour le transport de piles de plaques avec différents types de véhicules de transport, des palettes suffisamment grandes et stables doivent être utilisées. Ceux-ci doivent être protégés contre le glissement. Lors du chargement et du déchargement, les panneaux ne doivent pas être déplacés les uns contre les autres. Ils doivent être soulevés individuellement à la main ou à l'aide de ventouses. Les corps étrangers et les impuretés abrasives peuvent causer des indentations et endommager la surface. Les panneaux individuels doivent toujours être soulevés et non déplacés les uns par rapport aux autres.


Stockage

Les Compact doivent être stockés de manière à être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Ils doivent être stockés dans un local fermé dans des conditions intérieures normales (18 - 25 °C et 50 -

impérativement recouvert sur toute sa surface d'un film plastique et d'une plaque de protection par-dessus. Ces conditions de stockage doivent également être assurées après chaque retrait de la pile. Pour des piles de 7 cm de hauteur, la charge surfacique est d'environ 100 kg/m². Lorsqu'un stockage horizontal n'est pas possible, il est recommandé d'incliner les panneaux à un angle d'environ 80° avec un support et un recouvrement sur toute la surface et un contre-palier sur le sol afin d'éviter tout glissement.

Si les Compact ne sont pas stockés à plat pendant une longue période, s'ils sont exposés à différents climats ou si les films de protection sont retirés d'un côté, des déformations se produisent. Plus les panneaux sont épais, plus ils se déforment.

Stockage horizontal ou incliné de Compact, respectivement avec plaque de recouvrement et support sur toute la surface :




Conditionnement

En principe, les conditions climatiques lors d'une utilisation ultérieure doivent être prises en compte lors de la planification et de la construction.

Les Compact doivent être conditionnés avant d'être utilisés, afin que leur taux d'humidité s'adapte au climat souhaité. Les matériaux qui sont traités lorsqu'ils sont trop humides ont tendance à se contracter avec le temps, ce qui peut entraîner des fissures et des déformations. Les matériaux trop secs sont plus difficiles à travailler et peuvent se dilater plus tard, ce qui ne permet pas d'exclure un gauchissement. Un bon conditionnement ne peut être obtenu que dans un climat ambiant normal (18 - 25 °C et 50 - 65 % d'humidité relative). Tout collage doit avoir lieu immédiatement après le conditionnement. Pour les climats extrêmes, nous recommandons de consulter Argolite AG. Un conditionnement approprié doit également être assuré pendant le transport. Pour le traitement dans les zones à climat modéré, nous recommandons :

- Une circulation d'air suffisante autour de chaque plaque pendant au moins 10 jours.
- Le conditionnement peut également être effectué dans des armoires climatiques appropriées, en particulier pour les climats plus secs.

Température 18 - 25 °C et humidité relative 50 - 65 % :



Collage

Générale

Lorsque vous travaillez avec des adhésifs, vous devez respecter les règles de sécurité et de prévention des accidents du travail. Les adhésifs doivent être sélectionnés en fonction de la demande ultérieure. Ils nécessitent un soin particulier lors du traitement et du stockage. Par conséquent, les directives et les fiches techniques des fabricants d'adhésifs doivent être strictement respectées. Si vous avez des questions concernant le collage ou les nouvelles applications, veuillez contacter la force de vente technique de votre fabricant d'adhésifs ou Argolite AG. Sans expérience, il est conseillé de tester les joints de colle.

Collage

Les Outdoor-(Alu-)Compact ne sont pas destinés à être collés. La surface est recouverte de PVDF, sur lequel aucun collage permanent ne peut être réalisé. Si un collage est nécessaire, la surface doit être poncée. Les colles appropriées doivent être demandées au fournisseur de colles. Les bords pourraient être joints avec un adhésif PU ou époxy à 2 composants, de préférence avec une languette ou un lamello.

Die Outdoor-(Alu-)Kompakt sind nicht für Klebungen vorgesehen. Die UV-Schutzfolie ist mit PVDF beschichtet, worauf keine dauerhafte Klebverbindung ausgeführt werden kann. Si un collage est nécessaire, la surface doit être poncée et traitée en conséquence. Les colles appropriées et résistantes aux intempéries doivent être demandées au fournisseur de colles préféré (par exemple Collano, Gyso, Sika, ...).

Matériau

Ce sont des matériaux composites stratifiés composés principalement d'un liant thermodurcissable et de couches de cellulose. noyau est constituée de papiers kraft imprégnés de résine phénolique (fournisseurs certifiés FSC et PEFC) avec deux couches d'aluminium de 0,4 mm d'épaisseur, revêtues d'une couche de fond. Les couches décoratives sont fabriquées à partir de papiers colorés, imprimés ou transparents (fournisseurs certifiés FSC), imprégnés de résine mélamine. Un film thermoplastique revêtu est appliqué sur cette couche, ce qui réduit fortement le blanchiment de la couche de finition. La proportion de résine est d'environ 30 à 40 %, la proportion de papier est supérieure à 60 % et la proportion d'acrylate est inférieure à 5 %.

Les strates empilées sont pressées à l'aide de chaleur ($\geq 120^\circ\text{C}$ selon EN 438) et sous haute pression ($\geq 5\text{ MPa}$ selon EN 438) entre des plaques d'acier structurantes. Cela permet aux résines de s'écouler entre les fibres et les strates et de durcir ensuite. On obtient ainsi un matériau réticulé chimiquement de manière irréversible, fondamentalement différent des matériaux de départ, une résine thermodurcissable renforcée par des fibres, d'une masse volumique apparente $\geq 1,35\text{ g/cm}^3$ (EN 438) et présentant les propriétés requises de haute qualité.

Montage

Règlements

Respecter les prescriptions locales en matière de construction. En voici une sélection :

- SIA 358 Garde-corps
- SIA 261 Actions sur les structures porteuses
- Brochure technique bfu_2.003.02_Garde-corps
- Documentation technique 2.034 du bpa Sécurité dans l'habitat
- ...

Planification des façades et des parties de façades

La planification de la façade doit être réalisée par un expert certifié. Argolite AG décline toute responsabilité pour la planification et l'exécution des façades et des éléments de façade. Une attention particulière doit être portée à la disposition, au dimensionnement et à l'exécution corrects de la sous-construction, à la disposition et à l'exécution de la fixation des panneaux.

- Le comportement de dilatation de la sous-construction et du HPL Compact induit par le climat sera différent. Dans le cas des sous-structures métalliques, le changement de longueur en fonction de la température joue un rôle plus important et, dans le cas du HPL Compact, le changement de longueur en fonction de l'humidité.

- Avec HPL Compact, le comportement de dilatation induit par le climat par mètre dans le sens transversal (largeur des formats proposés) est environ deux fois plus important que dans le sens longitudinal (longueur des formats proposés).
- Les joints pour les joints de panneaux doivent avoir au moins 6 mm de largeur.
- Afin d'éviter l'obturation, aucun trou ne doit être percé dans une zone de bord de 20 mm.
- Lors du choix des distances de fixation, il faut tenir compte des exigences locales (p. ex. charges dues au vent, hauteur du bâtiment).

Sous-structure

Pour les façades ventilées des sous-structures principalement métalliques sont disponibles auprès de différents fournisseurs. Leurs propriétés, ainsi que les points de fixation nécessaires, doivent être inclus dans la planification de la façade. Les sous-structures avec ventilation arrière peuvent également être réalisées en lattes de bois avec lattes seules ou en lattes avec contre lattes. Des bandes d'étanchéité élastiques doivent être appliquées pour assurer l'imperméabilité des joints. L'eau ne doit atteindre ni la sous-structure, ni les murs derrière elle.

La fixation des revêtements de balcons doit être clarifiée au cas par cas, en fonction de leur surface, car il existe de nombreuses possibilités différentes telles que les profilés en U, les profilés en L ou les systèmes de fixation du verre.

[Adresses pour la planification et l'installation de façades ventilées](#)

Fixation

Les vis à tête fraisée et à tête bombée ne conviennent généralement pas au montage d'unités extérieures compactes et compactes.

Pour chaque type de fixation, il faut tenir compte du fait que les surfaces peuvent se dilater et se contracter sous l'effet des variations de température et d'humidité et que tout gonflement (< 0,3 mm) n'entraîne pas de contraintes inhabituelles. C'est pourquoi, par exemple, les vis doivent être serrées à la main ou les rivets doivent être fixés à l'aide d'une jauge. Le diamètre des trous percés doit généralement être supérieur d'environ 2 mm au diamètre de l'arbre des vis ou rivets, sauf pour les [points fixes](#).

Différents autres systèmes de fixation sont disponibles sur le marché, tels que les profilés et les gâches. Il convient de clarifier au cas par cas si un projet de construction répond à toutes les exigences légales et aux règles de l'architecture.

Vis en acier inoxydable

La tête de vis doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 4 mm à celui du trou de perçage. Il peut être laqué ou coloré à l'aide de caches. L'épaisseur de la tige des vis doit être d'au moins 5 mm et doit être adaptée aux exigences.

Vis en acier inoxydable avec rondelles

La rondelle doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 4 mm au diamètre du trou. La tête de vis peut être laquée ou coloré à l'aide de capuchons. L'épaisseur de la tige des vis doit être d'au moins 5 mm (M5) et doit être adaptée aux exigences.

Rivets en aluminium ou en acier inoxydable

La tête du rivet doit avoir un diamètre supérieur d'au moins 6 mm à celui du trou de perçage. Il peut être laqué ou de couleur assortie à l'aide de caches. L'épaisseur de la tige des rivets doit être d'au moins 5 mm et doit être adaptée aux exigences. SFS AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 40 30 ou befestigungstechnik@sfs.ch propose des outils de rivetage avec les accessoires correspondants.

Porte-verre en aluminium

Pour la fixation, il est également possible d'utiliser des supports en verre, tels que des éléments de serrage avec goupille de blocage, adaptés aux exigences.

Profilés (systèmes en bois, en métal ou en plastique)

En fonction de la construction et des exigences, le Compact et le Compact Outdoor peuvent également être

installés avec des profilés de fenêtre, des profilés en U ou des profilés en L. En plus des exigences de résistance, il faut prévoir suffisamment d'espace pour les changements dimensionnels liés au climat et les ouvertures de ventilation. Les joints en surface sont de préférence réalisés avec des joints en caoutchouc.

Systèmes adhésifs

Pour le collage des éléments de façade, il est impératif de suivre les instructions d'usinage spécifiées par les fabricants de la colle et de la chaîne de montage. Vérifier dans ce cas également qu'un espace suffisant est réservé pour les variations dimensionnelles dues aux conditions climatiques.

Un système de collage possible est distribué par GYSO AG - DOWSIL 896 PanelFix System : Lors d'une mise en œuvre, il est impératif de comprendre et d'appliquer le [Guide d'application DOWCorning® PanelFix System](https://www.gyso.ch/fr/dokument/1706543/-/instructions.pdf.htm) (<https://www.gyso.ch/fr/dokument/1706543/-/instructions.pdf.htm>). En cas de doute, contacter le service technique de Gyso AG.

- Prétraitement à l'aide du nettoyeur DOWSIL R-40 Universal Cleaner.
- Application d'une couche de fond avec le DOWSIL Primer C
- Collage avec DOWSIL 896 Panelfix

Fixations invisibles

Certaines pièces peuvent être fixées de manière invisible grâce à des ancrages à dépouille arrière, des inserts filetés (écrous à visser) ou des vis autotaraudeuses et des clips. Les exigences en matière de résistance aux éléments (force du vent, force d'adhérence, etc.) doivent être en corrélation avec les caractéristiques de résistance (force d'arrachement) des ancrages ou inserts et avec leur écartement. Il convient de respecter les instructions d'utilisation du fabricant.

Fixations colorés

Les têtes de vis avec la couleur Argolite souhaitée peuvent être commandées directement auprès de SFS AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 30 ou befestigungstechnik@sfs.ch à partir de 1000 pièces. Les têtes de rivets colorés peuvent également être commandées auprès de SFS AG, mais pour des raisons techniques à partir de 2000 pièces environ. Pour de plus petites quantités, veuillez contacter une entreprise de revêtement par poudre. Le revêtement des têtes de rivets, en particulier, exige un certain niveau de connaissances spécialisées, car les corps des rivets ne doivent en aucun cas être revêtus et certaines pièces sont cirées. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter SFS AG, Befestigungstechnik, 0848 80 40 40 30 ou befestigungstechnik@sfs.ch. Pour les petites quantités, il est également possible de peindre soi-même les têtes de vis à l'aide de bombes aérosols. Vous pouvez vous procurer les peintures appropriées et obtenir de l'aide auprès de Dold AG, 044 877 48 48 ou info@dold.ch.

Traitement

Les panneaux Kompakt (choix limité de décors) possèdent une résistance aux rayures nettement supérieure à celle des panneaux Kompakt-Outdoor (grand choix de décors). Les panneaux Kompakt-Outdoor sont dotés d'un film absorbant les UV qui est relativement sensible aux effets mécaniques. Néanmoins, les deux sont des panneaux en plastique qui ne sont pas poussés sur les surfaces, même lors de l'usinage.

Si les panneaux n'ont pas été commandés chanfreinés et après d'éventuelles découpes, il est vivement conseillé de poncer (casser) les bords. Cela permet d'obtenir une meilleure qualité de finition et de réduire très fortement le risque d'accident dû aux coupures.

Joints de panneaux

Les joints des panneaux doivent être réalisés avec des joints de 6 mm de large afin d'absorber les changements de longueur induits par le climat.

Etant donné que Compact et Compact Outdoor peuvent être usinés avec des outils pour le travail du bois, les joints de panneaux peuvent également être réalisés avec différents profils tels que rainures ou joints. Lors de la réalisation de ces articulations, une articulation de dilatation suffisamment large et une épaisseur de joue suffisamment épaisse doivent être maintenues. Ceci s'applique également à l'utilisation de profilés, généralement en aluminium

Exemple de revêtement de façade


Les panneaux Compact Argolite pour l'habillage de garde-corps, balcons et de parapets sont disponibles dans l'épaisseur souhaitée pour des formats allant jusqu'à 3,3 m * 1,6 m (5,28 m², format C). Comme d'autres matériaux, les panneaux Compact sont sensibles aux modifications des conditions climatiques. Ces modifications peuvent engendrer des gonflements ainsi que des variations de longueur et de largeur pouvant atteindre 2,5 mm/m. C'est pourquoi le diamètre de perçage éventuel doit être ajusté en fonction de la dilatation attendue. Une distance au bord de 20 mm doit être respectée pour les trous de perçage. L'épaisseur des panneaux et l'écartement des fixations seront en fonction des propriétés mécaniques des panneaux Compact, de la force du vent attendue, de la méthode de fixation retenue et de la disposition de ces fixations.

Le poids par unité de surface des panneaux de 8 mm d'épaisseur est d'environ 12 kg/m². Comme d'autres matériaux, les panneaux compacts réagissent aux changements climatiques. Cela peut entraîner des changements de longueur et de largeur jusqu'à 2 mm/m. C'est pourquoi, d'une part, il faut prévoir des distances entre les bords des panneaux en fonction de leur taille. D'autre part, chaque panneau doit être fixé avec un palier fixe et des paliers lisses et avec peu de jeu en épaisseur, par exemple avec des rondelles élastiques.

Exemples de points de fixation pour plaques compactes de 8 mm : pour les panneaux plus épais, b et c peuvent être au maximum 15 % plus grands et pour les panneaux plus minces jusqu'à 25 % plus petits. Pour des charges de vent élevées supérieures à 1 kN/m², b et c doivent être réduites en conséquence :

	• Palier fixe (point fixe) - si possible au milieu du panneau. Le diamètre de l'alésage correspond au diamètre de la fixation. Ceci est également possible grâce à l'utilisation de manchons appropriés.
	⊕ Palier lisse - le diamètre du trou doit être adapté à l'allongement attendu. Généralement 2 à 3 mm de plus que le diamètre de la vis ou du rivet.
	a 53 ± 30 mm, distance de perçage à partir du bord d'au moins 20 mm.
	b Maximum 780 mm
	c Maximum 700 mm

Exemple d'un joint avec palier fixe et palier lisse et distance entre les bords :




Exemple : Détails d'une construction de façade ventilée en bois et Wagner WSK.

Exemples avec balcons

Les panneaux Compact Argolite pour l'habillage de garde-corps, balcons et de parapets sont disponibles dans l'épaisseur souhaitée pour des formats allant jusqu'à 3,3 m * 1,6 m (5,28 m², format C). Comme d'autres matériaux, les panneaux Compact sont sensibles aux modifications des conditions climatiques. Ces modifications peuvent engendrer des gonflements ainsi que des variations de longueur et de largeur pouvant atteindre 2,5 mm/m. C'est pourquoi le diamètre de perçage éventuel doit être ajusté en fonction de la dilatation attendue. Une distance au bord de 20 mm doit être respectée pour les trous de perçage. L'épaisseur des panneaux et l'écartement des fixations seront en fonction des propriétés mécaniques des panneaux Compact, de la force du vent attendue, de la méthode de fixation retenue et de la disposition de ces fixations.

Profils d'encadrement en continu


Fixation des éclisses

Épaisseur de panneau	Hauteur A	Largeur entre les trous B	Distance au bord R	
10 mm	≤ 900 mm	≤ 900 mm	23 mm ≤ R ≤ 200 mm	
8 mm	≤ 900 mm	≤ 700 mm	23 mm ≤ R ≤ 150 mm	
6 mm	≤ 900 mm	≤ 600 mm	23 mm ≤ R ≤ 100 mm	

Profils horizontaux en continu

Exemples de séparateurs de balcon

Exemples de fixation de séparateurs de balcon au moyen de raccords vissés :



Épaisseur de panneau	A	B	R	S	D
8 mm	≤ 700 mm	≤ 550 mm	≤ 80 mm	≤ 160 mm	≥ 8 mm
10 mm	≤ 850 mm	≤ 650 mm	≤ 100 mm	≤ 200 mm	≥ 8 mm
12 mm	≤ 1050 mm	≤ 850 mm	≤ 120 mm	≤ 240 mm	≥ 8 mm

L'insertion des panneaux HPL Compact dans un cadre métallique permet de fixer également en toute sécurité des formats plus grands ou d'utiliser des panneaux de 6 mm d'épaisseur, dès lors que la construction répond à toutes les exigences de résistance.

Adresses

Sekretariat Schweizerischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden SFHF
Industriestrasse 25
3187 Bödingen
031 747 58 68
info@sfhf.ch
<http://www.sfhf.ch/de/index.php>

Construction et planification de façades (sélection indicative)

Wagner System AG Werkstrasse 73 3250 Lyss 0041 32 355 27 22 http://www.wagnersystem.ch/	GFT Fassaden AG Schuppisstrasse 7 CH-9016 St.Gallen +41 71 282 40 00 https://www.gft-fassaden.swiss/ info@gft-fassaden.swiss
---	---

Profilés, matériel de fixation et d'étanchéité (sélection indicative)

Les instructions et les conditions de mise en œuvre respectives des fournisseurs de matériel de fixation doivent être observées et respectées, de même que les dispositions légales correspondantes.

Allega GmbH Seeblerstrasse CH-8172 Niederglatt +41 (0)44 852 41 11 Allega Fassadenprofile fassade@allega.ch	Bossard Steinhauserstrasse 70 Postfach 1257 6301 Zug +41 41 749 66 11 Bossard Befestigungen Shop	DASPAG AG Rossgassmoos 6130 Willisau Tel: 041 970 42 32 Fax: 041 970 30 69 daspag@daspag.ch http://www.daspag.ch/
--	---	--

Debrunner Koenig Management AG Hinterlauben 8 9004 St. Gallen +41 58 235 00 00 DKH Profile	Glaromat AG Fennen 3 8867 Niederurnen 055 617 21 30 Glaromat Fassadenzubehör info@glaromat.ch	GYSO AG Steinackerstrasse 34 8302 Kloten +41 43 255 55 55 Gyso Kleben, Dichten info@gyso.ch
haspo GmbH Montagetechnik Feigelstrasse 32 CH-4600 Olten 062 212 80 42 Haspo Befestigung	Hilti (Schweiz) AG Soodstrasse 61 8134 Adliswil 0844 84 84 85 Hilti Befestigung info@hilti.ch	Jansen AG Industriestrasse 34 9463 Oberriet +41 71 763 91 11 Jansen Profile buildingsystems@jansen.com
KVT-Fastening AG Lagerstrasse 8 8953 Dietikon +41 44 743 33 33 KVT Befestigungen info-CH@kvt-fastening.com	Protektor Profil GmbH Riedthofstrasse 184 8105 Regensdorf +41 44 843 14 14 Protektor Katalog Profile info@protektor.ch	SFS AG Befestigungstechnik Rosenbergsaustasse 4 CH-9435 Heerbrugg 0848 80 40 30 SFS Katalog -> Kapitel 11 befestigungstechnik@sfs.ch
Sika Schweiz Sika Tack panel Sika Kleben Sika Kontakt		

Nettoyage

Recommandation générale sur le nettoyage

Le nettoyage rapide peut être effectué avec des nettoyants ménagers standard pour vitres ou des nettoyants à base de graisse, en combinaison avec un chiffon doux en microfibre ou même un tissu éponge. Une autre solution consiste à utiliser de la poudre à lessiver dissoute dans l'eau pour un nettoyage rapide et facile.

Pour le nettoyage intensif des substances utilisées quotidiennement, telles que le café, le thé, le ketchup, l'huile, le vinaigre balsamique, la limonade, le beurre, le vin, le crayon, etc., il faut de l'eau, un chiffon doux et humide, du liquide vaisselle et éventuellement un efface-tache (éponge en mousse de mélamine, souvent disponible dans les supermarchés, les magasins de bricolage ou sur commande en ligne) ou une brosse à poils souples en plastique. Pour les taches de calcaire ou de savon de calcaire, utilisez une solution chaude d'acide acétique ou d'acide citrique à 10 % au lieu d'un détergent, puis neutralisez avec de l'eau. Si la tache a déjà séché, placez le chiffon imbibé d'eau et de détergent sur la zone affectée (environ 1 à 2 minutes, un peu plus longtemps pour les résidus grossiers). Enlevez les résidus dissous avec le chiffon humide, une spatule en bois si nécessaire. Si des résidus sont encore visibles lors du nettoyage avec un chiffon, veuillez utiliser efface-tache avec un peu d'eau et un peu de liquide vaisselle.

Pour obtenir une surface sans traces, nous recommandons de frotter toute la surface avec l'efface-tache susmentionnée de manière légèrement mousseuse, puis de la nettoyer avec une éponge ou un chiffon et de l'eau claire. Veuillez frotter la surface humide avec un tissu éponge ou similaire.

Il est dans la nature des choses que les surfaces généralement mates, c'est-à-dire les surfaces plus rugueuses ou les couleurs sombres, nécessitent un effort de nettoyage légèrement plus important.

Veuillez noter (toutes les surfaces d'Argolite)

Les détergents qui ne doivent être utilisés **en aucun cas** :

- Produits abrasifs et récurants tels que poudre à ré

produits ménagers agressifs, les produits de nettoyage des toilettes, des sanitaires et des fours. Sinon, il faut toujours laver immédiatement et complètement la saleté à l'eau claire et la faire sécher.

Recommandations spécifiques de nettoyage : [Nettoyage](#)

Environnement

Argolite AG

Argolite AG réduit constamment, dans la mesure de ses possibilités, sa consommation d'énergie et de ressources. En 2016, une nouvelle installation de finition a été mise en service. Il a ainsi été possible de réduire les chutes grâce à des formats de papier brut plus petits. Le chauffage au mazout vieillissant pour la production de vapeur a été remplacé par un chauffage moderne à pellets avec épuration des fumées, mis en service en 2018. Les fabricants fournissent les pellets nécessaires à cet effet à moins de 5 ou 10 km de distance. Les pellets sont fabriqués à partir de sciure de bois suisse, si possible de la région. Pour ce faire, jusqu'à 10 % de pellets provenant de la poussière de ponçage et des restes de sciure de l'installation de finition sont ajoutés. Malgré une puissance thermique de 6000 MWh/an, cela permet d'économiser 1800 tonnes de CO₂ par an. Une installation photovoltaïque d'une surface d'environ 18000 m² a été installée et mise en service sur les toits des halles de production au cours de l'année 2023.

Dans la gestion et l'administration également, les processus sont constamment revus afin de réduire la consommation de papier, par exemple en poursuivant la numérisation. Argolite AG et ses employés agissent dans la mesure du possible dans le respect de l'environnement et de la durabilité. Nous y veillons et, depuis l'entrée en vigueur en 2022 de la nouvelle ordonnance sur le commerce du bois en Suisse (OCBo, analogue à l'EUTR dans l'UE et au Lacey Act aux États-Unis), nous sommes tenus de nous approvisionner en papier ainsi qu'en bois pour la production de palettes exclusivement auprès de sources légales et traçables.

En plus d'une certification du système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001, Argolite AG est également certifiée selon la norme ISO 14001 gestion de l'environnement.

Papiers, FSC, PEFC

Argolite AG achète les papiers de base et les papiers décoratifs auprès de fabricants certifiés FSC et en partie PEFC. Les papiers proviennent de l'UE et sont donc soumis au EUTR et au OCBo.

Bois

Le bois utilisé pour la fabrication des palettes provient de la région (< 10 km). Il est certifié par le label „Bois suisse“ et est en outre soumis au OCBo. Les panneaux de particules et les MDF pour Argoplax sont achetés auprès de SwissKrono AG. Celle-ci est certifiée FSC, PEFC et „bois suisse“ et est également soumise au HHV.

Résines

Les papiers de base sont achetés imprégnés, avec de la résine phénolique. L'imprégnation a lieu dans des entreprises spécialisées d'Europe occidentale, soumises à la législation environnementale de l'UE. La résine mélamine utilisée pour imprégner les papiers décoratifs est achetée en Europe occidentale. Il n'y a pas de fabricant de ces résines en Suisse. La présence de mélamine libre dans les panneaux durcis (< 0,02 %) est nettement inférieure aux valeurs limites légales (0.1 %).

Résines renouvelables

Argolite AG ne peut pas développer elle-même des résines à base de matières premières renouvelables. Des recherches sont en cours depuis quelques années dans le domaine de la recherche ainsi que dans l'industrie concernée. Argolite AG suit ces développements. Une alternative valable pour les résines n'est actuellement pas disponible sur le marché. En effet, les propriétés telles que l'absorption d'eau ou la résistance ne répondent pas aux exigences, la disponibilité n'est pas assurée dans les quantités correspondantes et les coûts sont si élevés qu'ils ne sont plus payés par les clients. Néanmoins, un projet est en cours avec la BFH et Innosuisse afin d'augmenter la durabilité des résines utilisées.

Inserts métalliques

- Le fournisseur des feuilles d'aluminium est climatiquement neutre à 100 %.
- Le fournisseur des inserts magnétisables utilise comme support du papier kraft certifié FSC® - Chain of Custody / Controlled Wood.

Minergie-Eco®

Les produits d'Argolite SA sont homologués pour Minergie-Eco, mais l'utilisation de papier de fabricants non certifiés serait un critère d'exclusion. Le fournisseur de panneaux de support à base de bois pour Argoplax SwissSpan P2, par exemple, est notamment certifié [FSC](#), [PEFC](#) et [Bois suisse](#). Pour l'utilisation pour Minergie-ECO, les matériaux de support doivent en outre être marqués FSC ou PEFC sur la facture ou l'étiquette.

Alimentation

Les Outdoor-(Alu-)Compact n'ont pas été testés à cet égard.

FDA

Les Outdoor-(Alu-)Compact n'ont pas été testés à cet égard.

Aspects sanitaires

- Les produits Argolite sont considérés comme non dangereux pour les humains et les animaux. Il n'existe aucune preuve d'effets toxiques ou écotoxiques émanant de ces produits.
- Les HPL ne contiennent pas de PCP (pentachlorophénol). Ce produit était autrefois généralement utilisé dans les produits de protection du bois et l'est encore dans quelques pays.
- Les produits Argolite ne contiennent pas de substances halogénées, cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction selon l'annexe 1.1 de l'ORRChim.

Sanitized® Silver - Surface antibactérienne

Les Outdoor-(Alu-)Compact n'ont pas de traitement antibactérien.

Déclaration environnementale de produit (Environmental Product Declaration EPD)

L'EPD selon ISO 14025 (ISO/DIS 14020:2022) fournit des informations quantitatives, vérifiées et objectives sur l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement, sur la base de paramètres clairement définis. Le cycle de vie complet du produit (extraction des matières premières, production, transport, utilisation, élimination) est pris en compte. L'EPD est une analyse du cycle de vie d'un produit.

Argolite AG, en tant que membre de l'ICDLI (International Committee of the Decorative Laminates Industry), a participé à la déclaration moyenne européenne. Celle-ci a été commandée par l'ICDLI avec des HPL de 0.8 mm et 8 mm d'épaisseur en tant que déclaration de type III. Une déclaration de type III permet d'obtenir le plus haut degré possible d'objectivité des données qui, pour ce type, sont interrogées et évaluées par une instance tierce neutre. La nouvelle EPD, qui sera publiée en 2022, se compose de deux parties, l'une pour le HPL et l'autre pour le HPL-Compact. Un profil moyen a été obtenu grâce à la participation d'entreprises représentant ensemble près de 55 % du marché européen pour le HPL et près de 45 % pour le HPL-Compact.

Il convient de noter que les paramètres d'une déclaration moyenne européenne diffèrent de ceux d'une déclaration nationale ou même d'une déclaration d'entreprise. C'est pourquoi il n'est pas possible de comparer

Paramètres	Unité	HPL-0.8 mm	HPL-Compact
Effet de serre (GWP)	kg CO ₂ -Équivalent	1.26	5.44
Couche d'ozone (ODP)	kg CFC 11-Équivalent	1.18*10 ⁻¹¹	1.09*10 ⁻¹⁰
Consommation d'énergie (ADPF)	MJ	49.8	389

En termes de volume de production, l'impact de la production européenne de HPL sur l'effet de serre est minime par rapport à l'ensemble de l'industrie européenne. L'impact de la production de HPL sur l'appauvrissement de la couche d'ozone est extrêmement faible. Comme dans toute autre industrie de production, la consommation d'énergie primaire est une question très importante dans l'industrie des HPL. Après utilisation, les HPL, les HPL sur support à base de bois ou les HPL-Compacts peuvent être valorisés énergétiquement par une combustion respectueuse de l'environnement. Cette énergie récupérée est une contrepartie positive dans le bilan énergétique.

REACH

Les produits Argolite étant des articles et non des substances chimiques, ils ne sont pas soumis aux dispositions de REACH.

Formaldéhyde


Un dégagement de formaldéhyde < 0,05 ppm selon EN 717-1 est prescrit pour les HPL (classe E1). Les produits Argolite atteignent une valeur de ≤ 0,02 ppm.

COV

On ne sait pas si les HPL émettent d'autres COV. Les solvants utilisés pour les résines sont l'eau, le formaldéhyde et très peu de méthanol, ce dernier étant en grande partie lié au cours du processus de production.

Traitement, recyclage

Le traitement des déchets doit être conforme aux dispositions nationales et régionales actuellement en vigueur. Les produits Argolite sont considérés comme des déchets de construction combustibles et peuvent être incinérés dans des usines d'incinération des ordures ménagères et dans des installations industrielles. être brûlés dans des foyers industriels agréés. En raison de leur pouvoir calorifique élevé de > 20 MJ/kg (pét



Outils

Ces panneaux peuvent être usinés avec des outils d'usinage du bois ou du plastique, de préférence avec des outils au carbure ou au diamant pour une bonne durée de vie.

Traitement

L'usinage doit se faire sur un support plan et solide. Toute vibration et tout flottement du panneau doivent être évités. Des arêtes vives et un fonctionnement silencieux des outils sont indispensables pour un travail impeccable. L'éclatement et le bombement de la face décorative sont les conséquences d'un mauvais usinage ou d'outils inadaptés. Les entailles qui en résultent peuvent entraîner la formation de fissures. Si, lors de l'usinage, la face décorative doit être déplacée sur la face d'appui ou inversement, il est conseillé d'utiliser un guide ou un support (p. ex. du contreplaqué) qui se déplace sur la face d'appui. Au lieu de cela, il est possible d'utiliser des surfaces d'appui planes avec des rainures pour les outils de la machine afin de réduire au maximum les surfaces de contact. Pour les tables avec support à coussin d'air, un support n'est pas nécessaire. On évite efficacement un éclatement sur la face inférieure en modifiant l'angle de sortie. Cela peut être obtenu en variant le réglage en hauteur de la lame de scie : Plus le dépassement est important, plus l'arête de coupe supérieure est bonne et l'arête de coupe inférieure moins bonne, ou inversement. La valeur indicative est de 10 ± 5 mm. Il est également possible d'obtenir de bons résultats en plaçant du contreplaqué, des panneaux durs ou des HPL sous la lame. La qualité de coupe optimale du bord inférieur, sans arrachement, est obtenue en incisant la face inférieure du panneau avec une petite lame de scie circulaire.

L'avance S de la lame de scie est un autre facteur d'influence important pour la qualité de coupe. Elle peut être calculée selon la formule suivante : $S = SZ * n * Z$ avec SZ comme avance par dent [mm/dent], n comme vitesse de rotation de la machine [tr/min] et Z comme nombre de dents [-]. Pour SZ, des valeurs comprises entre 0,03 et 0,06 mm ont fait leurs preuves (plus le panneau est épais, plus il est petit). La vitesse de rotation n est généralement déterminée par la machine et le nombre de dents dépend fortement du diamètre

Certificats et rapports d'essais

[ISO 9001 und 14001](#)

[Klimaschutz](#)

[EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Explication EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Rapport d'essai Réaction au feu](#)

[Rapport d'essai Émission de formaldéhyde HPL-0.9 mm, Compact, Argoplax](#)

[Rapport d'essai Émission de formaldéhyde Compact, -Coloré, -Difficilement combustible
\(Attestation Minergie-Eco - Innenanwendungen\)](#)

[Déclaration de Performance pdf](#)

[Déclaration de Performance Wiki](#)

Remarques

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification - la dernière version sera valable. Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.

Version: 09.08.2024 17:03