

Inhaltsverzeichnis

Argoplax Norit	2
Ausschreibungstext	2
Aussehen	2
Brandverhalten	2
Formate	2
Gegenzug, Oberflächenqualität	2
Masstoleranzen	2
Weiteres	3
Hinweise	3

Argoplax Norit

Argolite Produkte 0.9 mm mit Weissleim (Polyvinylacetat-Dispersion, D3) auf [NORIT-Industrieplatte](#) geklebt.

Ausschreibungstext

R	Argolite HPL-0.9 mm (SN EN 438)
	antibakteriell (Sanitized®)
	Dekor-Nr.:
	Prägung:
	Kernfarbe:
	Dicke HPL:
	Gegenzug:
	Dicke Norrit:
	Brandverhaltensgruppe: RF1

Aussehen

- Die Oberflächenqualität entspricht mindestens den in den [technischen Datenblättern](#) beschriebenen Eigenschaften.
- Eine leichte Oberflächenwelligkeit ist zulässig, wenn diese nur unter bestimmten Betrachtungswinkeln sichtbar ist.
- Unebenheiten, Vertiefungen und Risse in den Oberflächen sind nicht zulässig.
- Verschmierungen von Klebstoff, die nicht einfach entfernt werden können, sind nicht zulässig.

Brandverhalten

Brandverhaltensklasse Trägermaterial: RF1 [Zertifikat Norit-Industrieplatte](#)

Schweizerische Brandschutzrichtlinie

Zitat der Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“ D. h. werden die Argolite Produkte bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial wie Norit-Industrieplatten geklebt, so können sie auch bei einer Forderung nach Brandverhaltensklasse RF1 (mit Ausnahmen) eingesetzt werden.

Formate

Dekor, Oberflächenstruktur und Kernfarbe können nach Kollektion und Machbarkeit gewählt werden. Bei Spezialprodukten wie Argoprint, Argotex oder Naturfaser zum Belegen weichen die Dicken ab. Folgendes Format ist ab Lager lieferbar:

- 2590 mm * 1260 mm * 19.8 mm.

Gegenzug, Oberflächenqualität

Eine symmetrische Belegung des Trägers mit gleichartigen Oberflächen wird sehr empfohlen.

A / A	Beidseitig 1. Qualität
A / IW	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Weiss 901
A / WB	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Weiss Blind 905
A / B	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

Masstoleranzen

	Verbundelemente mit unbearbeiteten Kanten
--	--

	Verbundelemente mit unbearbeiteten Kanten
Dickentoleranz	± 0.5 mm
Länge und Breite	-
Ebenheit	2 mm/m
Kantengeradheit	-
Kantenrechtwinkligkeit	-

Weiteres

Formaldehydabgabe: E0.5 bzw. ≤ 0.02 ppm [Prüfbericht Formaldehydabgabe](#)

Minergie-Eco: [Bestätigung Minergie-Eco Argoplax](#), [Bestätigung Minergie-Eco Norit](#)

Klebsverbindungsqualität: Grad 5

Leistungserklärung: - (Keine harmonisierte Norm)

Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen. Die Datenblätter können jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Unten auf jeder Seite, in der Wiki wie auch auf den pdf, ist das Datum der letzten Bearbeitung angegeben - die neueste Fassung ist gültig. Die Angaben entstammen dem Erfahrungsschatz der Argolite AG, der SN EN 438 und weiteren einschlägigen Normen sowie von den Verbänden ICDLI und proHPL, bei denen die Argolite AG aktives Mitglied ist.

Version: 20.03.2023 15:28