

Inhaltsverzeichnis

Argoplax Norit	2
Apparence	2
La réaction au feu	2
Formats	2
Contrebalancement, qualité de la surface	2
Tolérances dimensionnelles	2
Pour en savoir plus	2
Remarques	3

Argoplax Norit

Produits en argolite 0,9 mm avec colle blanche (dispersion d'acétate de polyvinyle, D3) sur [NORIT industrial panel](#) collé. Le matériau de support a une saillie d'environ 7 mm tout autour.

Apparence

- La qualité de la surface correspond au moins aux propriétés décrites dans les [fiches techniques](#).
- Une légère ondulation de la surface est autorisée si elle n'est visible que sous certains angles de vue.
- Les irrégularités, dépressions et fissures dans les surfaces ne sont pas autorisées.
- Il est interdit d'étaler de l'adhésif qui ne peut pas être facilement enlevé.

La réaction au feu

Matériau de substrat de classe de comportement au feu : RF1 [Certificat Norit-Industrieplatte](#)

Prescriptions de protection incendie AEA1

Citation de la directive sur la protection contre l'incendie 14-15 Utilisation des matériaux de construction paragraphe 4.1.2 : „Si des matériaux de construction RF1 sont nécessaires pour les murs intérieurs, les plafonds et les planchers, les revêtements inflammables tels que peintures, papiers peints, placages, etc. sont autorisés sur le côté de la pièce, à condition que leur épaisseur ne dépasse pas 1.5 mm“. Cela signifie que si Argolite stratifié HPL-0.9 mm est collé sur un support incombustible jusqu'à une épaisseur de 1.5 mm, il peut également être utilisé conformément aux domaines d'application ci-dessus avec un comportement au feu de classe RF1.

Formats

Le décor, la structure de la surface et la couleur du noyau peuvent être choisis en fonction de la collection et de la faisabilité. Le format suivant est disponible en stock :

- 2590 mm * 1260 mm * 19.8 mm.

Contrebalancement, qualité de la surface

Une configuration symétrique du support avec des surfaces similaires est fortement recommandée.

A / A	Les deux côtés 1ère qualité
A / IW	1re qualité unilatérale et contrebalancement unilatéral Blanc 901
A / WB	1re qualité unilatérale et contrebalancement unilatéral aveugle Blanc 905
A / B	1re qualité unilatéral et contrebalancement unilatéral aveugle 903 (disponibilité sur demande)

Tolérances dimensionnelles

	Éléments composites à bords non usinés
Tolérance d'épaisseur	± 0,5 mm
Longitude et latitude	-
Planéité	2 mm/m
La rectitude des bords	-
Carré des bords	-

Pour en savoir plus

Émission de formaldéhyde : E1 ou ≤ 0,02 ppm [Prüfbericht Formaldehydabgabe](#)

Minergie-Eco: [Confirmation Minergie-Eco Argoplax](#), [Confirmation Minergie-Eco Norit](#)

Qualité de la liaison : grade 5

Déclaration de Performance : - (Pas de norme harmonisée)

Remarques

Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification - la dernière version sera valable. Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.

Version: 20.03.2023 15:29