

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Argoprint-Kompakt</b> .....                             | 2  |
| <b>Zusammenfassung</b> .....                               | 2  |
| <b>Anwendungen</b> .....                                   | 2  |
| <b>Ausschreibungstext</b> .....                            | 2  |
| <b>Beschriftung</b> .....                                  | 2  |
| <b>Bestellbezeichnung</b> .....                            | 3  |
| <b>Brandverhalten</b> .....                                | 3  |
| <b>Chemische Beständigkeit</b> .....                       | 6  |
| <b>Dekore</b> .....                                        | 6  |
| <b>technische Eigenschaften (SN EN 438)</b> .....          | 6  |
| <b>Flächengewicht</b> .....                                | 8  |
| <b>Formate, Oberflächenstrukturen und Kernfarben</b> ..... | 8  |
| <b>Handhabung</b> .....                                    | 9  |
| <b>Kleben</b> .....                                        | 10 |
| <b>Material</b> .....                                      | 10 |
| <b>Reinigung</b> .....                                     | 10 |
| <b>Umwelt</b> .....                                        | 11 |
| <b>Verarbeitung</b> .....                                  | 14 |
| <b>Zertifikate und Prüfberichte</b> .....                  | 15 |
| <b>Hinweise</b> .....                                      | 15 |

# Argoprint-Kompakt

## Zusammenfassung

Sie sind Verbundwerkstoffe aus Papieren und duroplastischen Kunstharzen mit braunem oder schwarzem Kern von  $\geq 2$  mm bis 30 mm Dicke. Je nach Einsatzgebiet sind sie ab ca. 3 mm selbsttragend. Individuelle Grafiken oder Fotos werden auf Spezialpapier gedruckt, in den Herstellungsprozess des Schichtstoffes eingebunden und durch seine harte Melaminoberfläche geschützt. Diese Oberfläche lässt Prägungen von matt bis hochglänzend zu und ist lebensmittelecht, beschreibbar und meist leicht zu reinigen. Argoprint sind für einen Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

## Anwendungen

Argoprint-Kompakt sind geeignet bei hinterlüfteten Konstruktionen bzw. Anwendungen bei denen sie beidseitig dem gleichen Klima ausgesetzt sind. Typische Einsatzgebiete sind dekorative Anwendungen in Innenräumen wie Korpusbauteile oder hinterlüftete Wandverkleidungen aber auch Hinweistafeln. In Feucht- und Nasszellen sollten sie nur nach Abklärung mit dem Kundendienst eingesetzt werden, da die Feuchtigkeitsresistenz begrenzt ist.

## Ausschreibungstext

|   |                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R | <b>Argoprint-Kompakt</b><br>Brandverhaltensgruppe: RF2<br>Dekor-Nr.:<br>Prägung:<br>Dicke:<br>Kernfarbe: braun oder schwarz |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Beschriftung

| edding (White-)Boardmarker oder Flüssigkreide                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oberflächenstruktur                                   | Reinigung: je älter die Beschriftung ist, desto aufwändiger die Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28, 29 (schwarz, rot, blau, grün)</li> <li>• 250, 360, 361, 363, 365 (schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau)</li> <li>• 725 (weiss, neonblau, neongrün, neongelb, neonrosa)</li> <li>• 4095 (einzelne Farben sind unter Umständen schwieriger zu reinigen)</li> </ul> | Hochglanz HG - bevorzugte Prägung                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• trocken abwischen (Trocknungszeit &lt; 5 Tage)</li> <li>• bei längerer Trocknungszeit (&gt; 5 Tage) feucht, mit Glasreiniger oder Brennsprit (Anwendungs- und Gefahrenhinweise beachten) abwischen und nachtrocknen</li> <li>• gelegentliche Grundreinigung mit Glasreiniger oder Brennsprit (Anwendungs- und Gefahrenhinweise beachten) und nachtrocknen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28, 29 (schwarz, rot, blau, grün)</li> <li>• 250, 360, 361, 363, 365 (schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau)</li> <li>• 725 (weiss, neonblau, neongrün, neongelb, neonrosa)</li> <li>• 4095 (einzelne Farben sind unter Umständen schwieriger zu reinigen)</li> </ul> | AM, PE, VI - Alternativen, vorgängige Tests empfohlen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• feucht abwischen und nachtrocknen (Trocknungszeit &lt; 5 Tage)</li> <li>• Glasreiniger oder Brennsprit (Anwendungs- und Gefahrenhinweise beachten) und nachtrocknen</li> <li>• gelegentliche Grundreinigung mit Glasreiniger oder Brennsprit (Anwendungs- und Gefahrenhinweise beachten) und nachtrocknen</li> </ul>                                                 |
| <b>trockene Kreide, Schulkreide</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raumatt RM - bevorzugte Prägung                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• feucht abwischen und nachtrocknen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Nicht geeignet für Marker und Flüssigkreiden: RM, SM

- Nicht geeignet für jegliche Beschriftung: Outdoor-Oberfläche (Outdoor-Kompakt)

Die Fülle an verschiedenen Stiften und Markern, Prägungen und Anwendungsfälle lässt es nicht zu, dass die Argolite AG alles prüfen kann. In jedem Fall und vor allem bei Verwendung anderer Stifte und Marker werden deshalb vorgängige Versuche, vor allem bezüglich Reinigung von eingetrockneten Beschriftungen (> 5 Tage bzw. je nach Anwendungsfall) empfohlen. Muster von Prägungen und Farben können im A4-Format bei der [Argolite AG](#) bezogen werden.

## Bestellbezeichnung

|          | Dekor, | Prägung, | Produkt,          | Format, | Nenndicke, | Kernfarbe  |
|----------|--------|----------|-------------------|---------|------------|------------|
| Beispiel | 2010   | AM,      | Argoprint-Kompakt | A,      | 8 mm       | Kern braun |

## Brandverhalten

### HPL-0.9 mm

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, HPL-0.9 mm mit einer Brandkennziffer von 4.3 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF3 erlaubt.

#### Schweizerische Brandschutzrichtlinie

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“ D. h. werden die Argolite HPL-0.9 mm bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

#### Brandverhalten nach SN EN 438-3

Typische Klassifizierung nach EN 13501-1: Verbundplatten aus HPL HDS geklebt auf Holzwerkstoffe ohne schwerentflammbares Verhalten D-s2,d0.

### HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar mit einer Brandkennziffer von 5.3 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF2 erlaubt.

#### Schweizerische Brandschutzrichtlinie

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die HPL-0.9 mm-Schwerentflammbar bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

#### Brandverhalten nach SN EN 438-3

Typische Klassifizierung nach EN 13501-1: Verbundplatten aus HPL HDF geklebt auf Holzwerkstoffe mit schwerentflammbarem Verhalten C-s2,d0 und Verbundplatten aus HPL HDF geklebt auf Holzwerkstoffe mit nicht brennbarem Verhalten B-s2,d0.

### HPL-0.9 mm-Kern farbig

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, HPL-0.9 mm-Kern farbig mit einer Brandkennziffer von 5.3 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF2 erlaubt.

#### Schweizerische Brandschutzrichtlinie

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie

Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die HPL-0.9 mm-Kern farbig bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nichtbrennbares Trägermaterial geklebt, so können sie meist bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

### **Strato-0.9 mm**

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, Strato-0.9 mm mit einer Brandkennziffer von 4.3 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF3 erlaubt.

#### **Schweizerische Brandschutzrichtlinie**

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die Strato-0.9 mm bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

### **Strato-0.9 mm-Kern farbig**

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, Strato-0.9 mm-Kern farbig mit einer Brandkennziffer von 4.2 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF3 erlaubt.

#### **Schweizerische Brandschutzrichtlinie**

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die Strato-0.9 mm-Kern farbig bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

### **tectr-0.9 mm**

tectr-0.9 mm wurden nicht separat geprüft. Andere, geprüfte, Produkte mit tectr-Oberflächen zeigten das gleiche Brandverhalten, wie die analogen Produkte ohne tectr-Oberfläche. Sie können mit einer Brandkennziffer von 4.3 bewertet werden, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF3 erlaubt.

#### **Schweizerische Brandschutzrichtlinie**

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die tectr-0.9 mm bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

### **tectr-0.9 mm-Kern farbig**

Gemäss Prüfbericht wird eine, nicht geklebte, tectr-0.9 mm-Kern farbig oder Kern farbig mit einer Brandkennziffer von 4.3 nach VKF bewertet, was eine Einteilung in die Brandverhaltensklasse RF3 erlaubt.

#### **Schweizerische Brandschutzrichtlinie**

Zitat der Brandschutzrichtlinie [14-15 Verwendung von Baustoffen](#) Absatz 4.1.2: „Sind für Baustoffe von Innenwänden, Decken und Böden Baustoffe der RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1.5 mm nicht übersteigt.“

Werden die tectr-0.9 mm Kern farbig bis zu einer Dicke von 1.5 mm auf ein nicht brennbares Trägermaterial

geklebt, so können sie gemäss obigen Anwendungsbereichen auch bei einer Anforderung der Brandverhaltensklasse RF1 eingesetzt werden.

## Kompakt

Die Kompakt werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## Kompakt-Schwerentflammbar

Die Kompakt-Schwerentflammbar werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt. (Würde nach der EN 13501 geprüft werden, wären die Kompakt-Schwerentflammbar in einer besseren Brandklasse als die Kompakt.)

Bei Anwendung im Bahnwesen erfüllen die HPL-Kompakt-Schwerentflammbar für den Anforderungssatz R1 je nach Dicke HL2 oder HL3.

## Kompakt-Kern farbig

Die Kompakt-Kern farbig werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## Kompakt-Plus-Schwerentflammbar

Die Kompakt-Plus werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt. (Würde nach der EN 13501 geprüft werden, wären die Kompakt-Schwerentflammbar in einer besseren Brandklasse als die Kompakt.)

Bei Anwendung im Bahnwesen erfüllen die HPL-Kompakt-Schwerentflammbar **ohne Aluminiumeinlage** (kein Brandbeitrag) für den Anforderungssatz R1 je nach Dicke HL2 oder HL3.

## Kompakt-Schwerentflammbar-Splitterarm

Die Kompakt-Schwerentflammbar-Splitterarm wurden nicht separat geprüft. Die Kompakt-Schwerentflammbar, ohne Polyesterreinlagen, werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt. (Würde nach der EN 13501 geprüft werden, wären die Kompakt-Schwerentflammbar in einer besseren Brandklasse als die Kompakt.)

Bei Anwendung im Bahnwesen erfüllen die Kompakt-Schwerentflammbar für den Anforderungssatz R1 je nach Dicke HL2 oder HL3.

## Strato-Kompakt

Die Strato-Kompakt werden mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## Strato-Kompakt-Kern farbig

Die Strato-Kompakt-Kern farbig werden mit einer BKZ von 5.2 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## tectr-Kompakt

tectr-Kompakt wurden nicht durch ein externes Institut geprüft. Kompakt als vergleichbares Produkt werden mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## tectr-Kompakt-Kern farbig

tectr-Kompakt-Kern farbig werden mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## Outdoor-Kompakt

Die Outdoor-Kompakt, mindestens 4 mm dick, können mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt werden.

## Furnier-Kompakt

Die Furnier-Kompakt wurden nicht einer separaten Prüfung unterzogen. Kompakt werden mit einer BKZ von 5.3

in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt.

## Furnier-Kompakt-Schwerentflammbar

Die Furnier-Kompakt-Schwerentflammbar wurden nicht einer separaten Prüfung unterzogen.

Kompakt-Schwerentflammbar werden nach VKF mit einer BKZ von 5.3 in die Brandverhaltensklasse RF2 eingeteilt. (Würde nach der EN 13501 geprüft werden, wären die Kompakt-Schwerentflammbar in einer besseren Brandklasse als die Kompakt.)

Bei Anwendung im Bahnwesen erfüllen die Kompakt-Schwerentflammbar für den Anforderungssatz R1 je nach Dicke HL2 oder HL3.

## Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen. Die Datenblätter können jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Unten auf jeder Seite, in der Wiki wie auch auf den pdf, ist das Datum der letzten Bearbeitung angegeben - die neueste Fassung ist gültig. Die Angaben entstammen dem Erfahrungsschatz der Argolite AG, der SN EN 438 und weiteren einschlägigen Normen sowie von den Verbänden ICDLI und proHPL, bei denen die Argolite AG aktives Mitglied ist.

## Chemische Beständigkeit

Argoprint weisen eine gute chemische Beständigkeit auf gegen die meisten gebräuchlichen Stoffe und Chemikalien. **Nicht beständig** sind die Oberflächen gegen stärkere Säuren (auch **Entkalker**) und starke Laugen, es treten irreversible Verfärbungen auf. Verunreinigungen mit diesen Stoffen sollten innerhalb ca. 2 min entfernt und die Oberfläche mit Wasser neutralisiert werden. Die getesteten Substanzen sind im folgenden Dokument aufgeführt: [Liste Chemikalien](#). Weitere Substanzen können nach Anfrage geprüft werden.

Allfällige Aluminium- oder sonstige Metalleinlagen, sichtbar an den Kanten, wurden nicht geprüft. Sie können sich gegenüber Chemikalien anders als die Oberfläche verhalten. Im Bedarfsfall werden diesbezüglich Tests empfohlen.

## Dekore

Die Argoprint-Kompakt sind als Druck aus der Kollektion und als individueller Druck auf Argolite-Papier erhältlich. Die Rückseite kann bedruckt oder weiss ausgeführt werden. Bei beidseitig unterschiedlichen Dekoren übernimmt die Argolite AG keine Garantie bezüglich Verzug, eine solche Platte muss wie produziert abgenommen werden.

- Dekore: <https://www.argolite.ch/de/dekore-und-strukturen/uebersicht>
- BIM Dateien: <https://www.mtextur.com/search?term=Argolite&locale=de-CH>

## technische Eigenschaften (SN EN 438)

Argoprint-Kompakt fallen nicht unter die Norm SN EN 438. Nichtsdestotrotz wurden sie nach den Normprüfungen getestet. Es zeigte sich, dass sie die Anforderungen an die Kochfestigkeit und feuchte Hitze nicht bestehen. Sie sind für längeren Kontakt mit Feuchtigkeit oder Anwendungen mit wechselnder Nässe nicht geeignet.

## Oberflächenausführung, Farbe, Muster

Generell gilt, dass keine wesentliche Abweichung zum Vergleichsmuster der neuesten Kollektion des Herstellers sowohl bei Tageslicht als auch unter Normlicht D65 bzw. TL84, im Abstand von 0.75 - 1.5 m der angelieferten HPL betrachtet, zulässig ist. Fasern, Haare und Kratzer einer Länge von bis zu 10 mm/m<sup>2</sup>, verteilt oder am Stück, sind zulässig. Schmutz, Flecken, usw. am Stück oder verteilt, sind zulässig bis zu einer Fläche von 1 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>. Kantenabplatzungen bis zu 3 mm sind zulässig. Bei kritischen Anwendungen ist eine vorgängige Prüfung auf Verträglichkeit vorzunehmen.

## Weitere Anforderungen

| Eigenschaften [Prüfverfahren, bei [...] aus EN 438-2]                                                                                                   | Merkmal und Einheit                                                                                                                                                                                         | Anforderungen                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicke (t = Nenndicke in mm) [5]                                                                                                                         | Abweichung [mm]<br>$2.0 \leq t < 3.0$<br>$3.0 \leq t < 5.0$<br>$5.0 \leq t < 8.0$<br>$8.0 \leq t < 12.0$<br>$12.0 \leq t < 16.0$<br>$16.0 \leq t < 20.0$<br>$20.0 \leq t < 25.0$<br>$25.0 \leq t \leq 30.0$ | $\pm 0.20$<br>$\pm 0.30$<br>$\pm 0.40$<br>$\pm 0.50$<br>$\pm 0.60$<br>$\pm 0.70$<br>$\pm 0.80$<br>$\pm 0.90$ |
| Länge und Breite [6]                                                                                                                                    | Abweichung [mm]                                                                                                                                                                                             | +20 / -0                                                                                                     |
| Kantengeradheit [7]                                                                                                                                     | Abweichung [mm/m]                                                                                                                                                                                           | $\leq 1.5$                                                                                                   |
| Rechtwinkligkeit [8]                                                                                                                                    | Abweichung [mm/m]                                                                                                                                                                                           | $\leq 1.5$                                                                                                   |
| Ebenheit [9] (Die Lagerung erfolgt mit empfohlenen Bedingungen.)                                                                                        | Abweichung [mm/m]<br>$2.0 \leq t < 6.0$<br>$6.0 \leq t < 10.0$<br>$10.0 \leq t \leq 30.0$                                                                                                                   | $\leq 8.0$<br>$\leq 5.0$<br>$\leq 3.0$                                                                       |
| Beständigkeit gegenüber Oberflächenabrieb (Abnutzung) [10]                                                                                              | Abrieb [Anzahl Umdrehungen]<br>Anfangsabriebpunkt                                                                                                                                                           | $\geq 150$                                                                                                   |
| Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser (Dauerhaftigkeit) [12]                                                                           | Massenzunahme [%]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 5 \text{ mm}$<br>$t \geq 5 \text{ mm}$                                                                                                                       | $\leq 5.0$<br>$\leq 2.0$                                                                                     |
| Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser (Dauerhaftigkeit) [12]                                                                           | Dickenzunahme [%]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 5 \text{ mm}$<br>$t \geq 5 \text{ mm}$                                                                                                                       | $\leq 6.0$<br>$\leq 2.0$                                                                                     |
| Beständigkeit gegenüber Eintauchen in siedendes Wasser (Dauerhaftigkeit) [12]                                                                           | Aussehen [Grad]                                                                                                                                                                                             | 1 (EN 438 $\geq 4$ )                                                                                         |
| Beständigkeit gegenüber Wasserdampf (Oberflächenqualität) [14]                                                                                          | Aussehen [Grad]                                                                                                                                                                                             | 2 (EN 438 $\geq 4$ )                                                                                         |
| Beständigkeit gegenüber trockener Wärme bei 160 °C (QS nach EN 438-2_2005 mit Stearin bei 180 °C anstelle von Aluminiumklotz bei 160 °C) [16]           | Aussehen [Grad]<br>Glanzoberflächen<br>Andere Oberflächen                                                                                                                                                   | $\geq 3$<br>$\geq 4$                                                                                         |
| Massbeständigkeit bei erhöhter Temperatur und Feuchtigkeit [17]                                                                                         | Kumulative Massänderung [%]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 5 \text{ mm}$<br>Längs<br>Quer<br>$t \geq 5 \text{ mm}$<br>Längs<br>Quer                                                                           | $\leq 0.40$<br>$\leq 0.80$<br>$\leq 0.30$<br>$\leq 0.60$                                                     |
| Beständigkeit gegen feuchte Hitze bei 100 °C (Oberflächenqualität) [18]                                                                                 | Aussehen [Grad]<br>Glanzoberflächen<br>Andere Oberflächen                                                                                                                                                   | $\geq 3$<br>$\geq 4$                                                                                         |
| Beständigkeit gegenüber Stossbeanspruchung mit einer Kugel mit 42.8 mm Durchmesser [21]                                                                 | Fallhöhe [mm]<br>$2 \text{ mm} \leq t \leq 6 \text{ mm}$<br>$6 \text{ mm} \leq t \leq 30 \text{ mm}$<br>Eindruckdurchmesser                                                                                 | $\geq 1400$<br>$\geq 1800$<br>$\leq 10$                                                                      |
| Spannungsrisseanfälligkeit [24]                                                                                                                         | Aussehen [Grad]                                                                                                                                                                                             | $\geq 4$                                                                                                     |
| Kratzfestigkeit [25] (Härte; < 90 % durchgehende Doppelkreise als Kratzspuren, wobei Grad 2 ~1.5 N bzw. ~153 g und Grad 3 ~3 N bzw. ~306 g entsprechen) | Kraft [Grad]<br>Glanzoberflächen<br>Andere Oberflächen                                                                                                                                                      | $\geq 2$<br>$\geq 3$                                                                                         |

| Eigenschaften [Prüfverfahren, bei [...] aus EN 438-2]                   | Merkmal und Einheit                            | Anforderungen                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fleckenunempfindlichkeit [26]                                           | Aussehen [Grad]<br>Gruppen 1 und 2<br>Gruppe 3 | $\geq 5$<br>$\geq 4$               |
| Lichtechtheit (Xenon-Bogenlampe) [27]                                   | Kontrast [Graumassstab]                        | 4 - 5                              |
| Biegemodul bei Prüfgeschwindigkeit von 10 mm/min [EN ISO 178]           | Beanspruchung [MPa]<br>Längs und Quer          | $\geq 9000$                        |
| Biegefestigkeit bei Prüfgeschwindigkeit von 10 mm/min [EN ISO 178]      | Beanspruchung [MPa]<br>Längs und Quer          | $\geq 80$                          |
| Zugfestigkeit, quer zur Papierrichtung, 10 mm Dicke [EN ISO 527-2:1996] | Beanspruchung [MPa]                            | $\geq 85$                          |
| Druckfestigkeit in Plattenebene, 10 mm Dicke [DIN 52185]                | Beanspruchung [MPa]                            | $\geq 190$                         |
| Schlagzähigkeit, 10 mm Dicke [ISO 179/1-fU]                             | Beanspruchung [kJ/m <sup>2</sup> ]             | $\geq 8$                           |
| Spaltkraft, 10 mm Dicke [DIN 53463]                                     | Spaltkraft [N]                                 | $\geq 2980$                        |
| Brinell-Härte HB                                                        | [N/m <sup>2</sup> ]                            | $\geq 170$                         |
| Dichte [EN ISO 1183-1:2004]                                             | [g/cm <sup>3</sup> ]                           | $\geq 1.35$                        |
| Oberflächenwiderstand (23 °C ± 2 °C, 50 % ± 10 % r. F.)                 | [Ω]                                            | 10 <sup>9</sup> - 10 <sup>12</sup> |
| Aufladevermögen [IEC 61340-4-1]                                         | [kV]                                           | < 2                                |
| Heizwert                                                                | [MJ/kg]                                        | > 20                               |
| Formaldehydabgabe [SN EN 717-1:2004]                                    | [ppm]                                          | E1 < 0.05<br>Argolite ≤ 0.02       |
| Wärmeleitfähigkeit [EN 12664]                                           | [W/(m * K)]                                    | 0.3                                |

## Bewertungsskala

|               |                  |                                                                                                                                 |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grad 5</b> | am besten        | keine Veränderung der Oberfläche oder des Kerns erkennbar                                                                       |
| <b>Grad 4</b> | genügend         | nur unter speziellen Blickwinkeln geringe Veränderungen erkennbar                                                               |
| <b>Grad 3</b> |                  | bei Hochglanzoberflächen sowie Tests 15, 25, 28, 29 und 30 noch genügend, ansonsten ungenügend (die Tests sind produktabhängig) |
| <b>Grad 2</b> | ungenügend       |                                                                                                                                 |
| <b>Grad 1</b> | am schlechtesten | Blasen, Delaminierung usw.                                                                                                      |

## Erläuterungen

- Längs zur Papierfaser- bzw. Schleifrichtung
- Quer zur Papierfaser- bzw. Schleifrichtung
- Gruppen 1 und 2: Referenzstoffe Aceton (16 h bei 22 °C) und Kaffee (16 h bei 80 °C)
- Gruppe 3: Referenzstoffe Natriumhydroxid 25 % (NaOH), Wasserstoffperoxid 30 % (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), Schuhcreme (10 min bei 22 °C)

## Flächengewicht

1.47 kg/m<sup>2</sup> - Gewicht pro 1 m<sup>2</sup> Fläche und 1 mm Dicke

## Formate, Oberflächenstrukturen und Kernfarben

Solldicken von 2 - 30 mm, in ca. 0.25 mm Schritten, sind lieferbar.

| Formate | Mindestabmessungen [mm] | Prägung (Argolite Kollektion)                              | Kernfarben           |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| t       | 2160 * 930              | AM, PE, PG, RM                                             | Dunkelbraun          |
| T       | 2160 * 1060             | AM, GS, MD, PE, PG, RM, SM, VI                             | Dunkelbraun, Schwarz |
| A       | 2600 * 1300             | AM, CP, GS, HG, LA, MD, PE, PG, PI, RK, RM, SH, SM, TX, VI | Dunkelbraun, Schwarz |
| B       | 3300 * 1300             | AM, CP, HG, LA, PE, PG, PI, RM, SM, TX                     | Dunkelbraun, Schwarz |

| Formate | Mindestabmessungen [mm] | Prägung (Argolite Kollektion)  | Kernfarben           |
|---------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| C       | 3300 * 1600             | AM, GS, MD, PE, PI, RM, SM, VI | Dunkelbraun, Schwarz |

## Handhabung

### Transport

Beim Transport von Plattenstapeln mit Transportfahrzeugen verschiedener Art sind ausreichend grosse und stabile Paletten zu verwenden. Diese sind gegen Verrutschen zu sichern. Beim Auf- und Abladen dürfen die Platten nicht gegeneinander verschoben werden. Sie sind von Hand oder mit Saughebern einzeln anzuheben. Fremdkörper und scheuernde Verunreinigungen können zu Eindrücken und Beschädigungen der Oberfläche führen. Einzelplatten sollen immer angehoben und nicht gegeneinander verschoben werden.

### Lagerung

Kompakt müssen so gelagert werden, dass sie vor Nässe, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. Sie müssen im geschlossenen Lagerraum unter normalen Innenraumbedingungen (18 – 25 °C und 50 – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit) aufbewahrt werden.

Die Lagerung von Plattenstapeln erfolgt vollflächig, kantenbündig und horizontal auf planen Unterlagen, die jeweils mit einer Kunststoffolie abgedeckt sind. Die oberste Platte eines jeden Stapels ist ebenfalls mit einer Folie und einer Schutzplatte darauf unbedingt vollflächig abzudecken. Diese Lagerbedingungen müssen auch nach jeder Entnahme aus dem Stapel sichergestellt werden. Bei 7 cm hohen Stapeln beträgt die Flächenbelastung ca. 100 kg/m<sup>2</sup>. Wo eine horizontale Lagerung nicht möglich ist, empfiehlt sich eine Schrägstellung im Winkel von ca. 80° bei ganzflächiger Abstützung und Abdeckung sowie einem Gegenlager auf dem Boden, um ein Abrutschen zu verhindern.

Werden Kompakt während einer längeren Zeit nicht plan gelagert, unterschiedlichen Klima ausgesetzt oder Schutzfolien einseitig abgezogen so ergeben sich Verformungen. Diese bilden sich umso schlechter wieder zurück, je dicker die Platten sind.

Horizontale oder schräg stehende Lagerung von Kompakt, jeweils mit Abdeckplatte und vollflächiger Abstützung:




### Konditionierung

Grundsätzlich sind bei Planung und Konstruktion die klimatischen Bedingungen während der späteren Nutzung zu beachten.

Argoplax sollen vor der Verarbeitung konditioniert werden, damit sich ihr Feuchtigkeitsgehalt ans gewünschte Klima angleicht. Materialien, die in zu feuchtem Zustand verarbeitet werden, neigen im Laufe der Zeit zur Schrumpfung, welche Rissbildung und Verwerfung nach sich ziehen kann. Zu trockene Materialien sind schwerer zu verarbeiten und können sich später ausdehnen, so dass ein Verwerfen nicht ausgeschlossen bleibt. Eine gute Konditionierung kann nur bei normalem Raumklima (18 – 25 °C und 50 – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit) erreicht werden. Eine allfällige Klebung muss im unmittelbaren Anschluss an die Konditionierung erfolgen. Für extreme Klimazonen empfehlen wir Rücksprache mit der Argolite AG. Auch beim Transport ist auf eine geeignete Konditionierung zu achten. Für die Verarbeitung in gemässigten Klimazonen wird empfohlen:

- Eine ausreichende Zirkulation der Umluft um jede Platte während mindestens 10 Tagen.
- Auch in geeigneten Klimaschränken, vor allem für trockenere Klima, kann konditioniert werden.

Temperatur 18 – 25 °C und relative Luftfeuchtigkeit 50 – 65 %:



## Kleben

### Generell

Bei Arbeiten mit Klebstoffen sind die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Klebstoffe sind entsprechend der späteren Anwendung zu wählen. Sie erfordern besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung und Lagerung. Daher sind die Richtlinien und Datenblätter der Klebstoffhersteller genau zu beachten. Bei Fragen zur Klebung und bei neuen Anwendungen kontaktieren Sie bitte den technischen Aussendienst Ihres Klebstoffherstellers oder allenfalls die Argolite AG. Eventuell ist ein Testen der Klebverbindungen angebracht.

### Klebungen

Kompakt auf Kompakt und HPL-0.9 mm auf Kompakt (Flächen und Kanten) werden im Allgemeinen mit 2-K-Klebstoffen auf Epoxid- oder PU-Basis geklebt (alternativ Kontaktklebstoffe auf Lösungsmittelbasis). Da die Kompakt und HPL-0.9 mm weder genügend Feuchtigkeit aufnehmen noch abgeben können, ist für Klebungen mit 1-K-PU-Klebstoffen die sehr dosierte Zugabe von Wasser notwendig. Eine zu grosse Wasserzugabe führt zu Verzug. Für solche Klebungen werden, bei mangelnder Erfahrung, Vorversuche empfohlen. Klebstoffe von [Collano](#) oder beim bevorzugten Klebstofflieferanten anfragen.

Kompakt bis ca. 3 mm Dicke können auf andere tragfähige Trägermaterialien, symmetrisch, geklebt werden. Geklebte Wandverkleidungen werden in einem separaten [Datenblatt](#) beschrieben und mit Kompakt mit Aluminiumeinlagen ausgeführt.

## Material

Es sind Schichtverbundwerkstoffe hauptsächlich bestehend aus duroplastischem Bindemittel und Celluloseschichten. Der Kern wird aufgebaut aus phenolharz imprägnierten Kraftpapieren (FSC und PEFC zertifizierte Lieferanten). Die Dekorschichten werden aus eingefärbten, bedruckten oder transparenten Papieren (FSC zertifizierte Lieferanten) hergestellt, die mit Melaminharz imprägniert sind. Das Bild, auf Spezialpapier gedruckt, wird zwischen Melaminschichten eingebettet. Der Harzanteil (Phenol- und Melaminharz) beträgt ca. 30 - 40 % und der Papieranteil mehr als 60 %.

Die gestapelten Schichten werden mittels Wärme ( $\geq 120\text{ °C}$  nach EN 438) und unter hohem Druck ( $\geq 5\text{ MPa}$  nach EN 438) zwischen strukturgebenden Stahlplatten gepresst. Dies ermöglicht den Harzen das Fließen zwischen Fasern und Schichten und das anschliessende Aushärten. Dadurch wird ein, von den Ausgangsstoffen grundlegend verschiedenes, irreversibel chemisch vernetztes Material, ein faserverstärkter Duroplast mit einer Rohdichte  $\geq 1.35\text{ g/cm}^3$  (EN 438) und den geforderten Eigenschaften hoher Qualität erhalten.

## Reinigung

Die schnelle Reinigung kann mit haushaltsüblichen Fenster- oder Fettreinigern in Verbindung mit einem soften Mikrofasertuch oder auch einem Frotteetuch erfolgen. Alternativ kann auch in Wasser aufgelöstes Waschpulver zur einfachen und schnellen Reinigung verwendet werden.

Für die intensive Reinigung der tagtäglich verwendeten Substanzen wie Kaffee, Tee, Ketchup, Öl, Balsamico,

Limonade, Butter, Wein, Bleistift, usw. benötigen Sie Wasser, ein weiches, feuchtes Tuch, Spülmittel und eventuell einem Fleckenradierer aus Melaminschaum (ist vielfach in Supermärkten, Baumärkten oder per Onlinebestellung erhältlich) oder eine weiche Kunststoffborsten-Bürste. Bei Kalk- oder Kalkseifen-flecken verwenden Sie warme 10 % Essig- oder Zitronensäurelösung anstelle von Spülmittel und neutralisieren anschliessend mit Wasser. Sollte der Fleck bereits eingetrocknet sein, legen Sie das mit Wasser und Spülmittel getränkte Tuch auf die betroffene Stelle (ca. 1 - 2 Minuten, für grobe Rückstände etwas länger). Die angelösten Rückstände mit dem feuchten Tuch, gegebenenfalls Holzspatel, entfernen. Sollten bei der Reinigung mit einem Tuch noch Rückstände sichtbar sein, verwenden Sie bitte den Raderschwamm mit etwas Wasser und wenig Spülmittel.

Um eine streifenfreie Oberfläche zu erzielen, empfehlen wir die gesamte Fläche mit dem zuvor genannten Raderschwamm leicht schaumig einzureiben und anschließend mit einem Schwamm bzw. Tuch und klarem Wasser zu reinigen. Die nasse Fläche bitte mit einem Frotteetuch oder ähnlichem trockenreiben.

Es liegt in der Natur der Sache, dass im Allgemeinen matte d. h. rauere Oberflächen oder dunkle Farben einen etwas höheren Reinigungsaufwand benötigen.

Spezifische Reinigungsempfehlungen: [Reinigung von Argolite Oberflächen](#)

## Umwelt

### Argolite AG

Die Argolite AG vermindert, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ihren Energie- und Ressourcenverbrauch stetig. Im Jahr 2016 wurde eine neue Endbearbeitungsanlage in Betrieb genommen. Damit wurde es möglich, den Verschnitt durch kleinere Rohpapierformate zu reduzieren. Die in die Jahre gekommene Ölheizung zur Dampferzeugung wurde durch eine, im Jahre 2018 in Betrieb gesetzte, moderne Pelletheizung mit Rauchgasreinigung ersetzt. Die dazu notwendigen Pellets liefern Hersteller in weniger als 5 bzw. 10 km Distanz. Die Pellets werden aus Schweizer Sägemehl, wenn immer möglich aus der Region, hergestellt. Dazu werden bis zu 10 % Pellets aus Schleifstaub und Sägemehlresten der Endbearbeitungsanlage beigemischt. Trotz einer Wärmeleistung von 6000 MWh/J können so jährlich 1800 t CO<sub>2</sub> eingespart werden. Auf den Produktionshallendächern wurde im Verlauf des Jahres 2023 eine Photovoltaikanlage mit einer Fläche von ca. 18000 m<sup>2</sup> installiert und in Betrieb genommen.

Auch in der Verwaltung und Administration werden die Prozesse immer wieder überprüft, um z. B. durch weitere Digitalisierung den Papierverbrauch zu senken. Die Argolite AG und ihre Angestellten handeln im Rahmen der Möglichkeiten umweltbewusst und nachhaltig. Wir achten darauf und sind seit Inkrafttreten der neuen Holzhandelsverordnung Schweiz (HHV, analog zur EUTR in der EU und Lacey Act in den USA) im Jahr 2022 verpflichtet, Papier sowie Holz für die Palettenproduktion ausschliesslich von legalen, rückverfolgbaren Quellen zu beziehen.

Neben einer Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems gemäss der Norm ISO 9001 ist die Argolite AG auch nach der Norm ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert.

### Papiere, FSC, PEFC

Die Argolite AG bezieht die Kernpapiere sowie die Dekorpapiere von Herstellern, die FSC und teilweise PEFC zertifiziert sind. Die Papiere werden aus der EU bezogen, unterliegen somit also der EUTR und der HHV.

### Holz

Das Holz für die Herstellung von Paletten wird aus der Region (< 10 km) bezogen. Es ist mit dem Label „Schweizer Holz“ zertifiziert und unterliegt zudem der HHV. Spannplatten und MDF für Argoplax werden von der SwissKrono AG bezogen. Diese ist FSC, PEFC und „Schweizer Holz“ zertifiziert und unterliegt auch der HHV bzw. der EUTR.

### Harze

Die Kernpapiere werden imprägniert, mit Phenolharz, eingekauft. Die Imprägnation findet bei spezialisierten Firmen aus Westeuropa statt, die der EU-Umweltgesetzgebung unterstellt sind. Das Melaminharz, um die Dekorpapiere zu imprägnieren, wird in Westeuropa eingekauft. In der Schweiz gibt es keinen Hersteller dieser

Harze. Der Gehalt an freiem Melamin bei ausgehärteten Platten (< 0.02 %) liegt deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten (0.1 %).

## Nachhaltige Harze

Die Argolite AG kann Harze aus nachwachsenden Rohstoffen nicht selbst entwickeln. In der Forschung wie auch der betreffenden Industrie laufen seit einigen Jahren Forschungen dazu. Die Argolite AG verfolgt die Entwicklung. Eine valable Alternative für die Harze ist zurzeit nicht auf dem Markt verfügbar. Dies weil die Eigenschaften wie z. B. Wasseraufnahme oder Festigkeit nicht den Anforderungen entsprechen, die Verfügbarkeit in entsprechenden Mengen nicht gegeben ist und die Kosten so hoch sind, dass sie von Kunden nicht mehr bezahlt werden. Nichtsdestotrotz ist zusammen mit der BFH und Innosuisse ein Projekt aufgelegt, um die Nachhaltigkeit der eingesetzten Harze zu erhöhen.

## Minergie-Eco®

Die Produkte der Argolite AG sind für Minergie-Eco zugelassen, wobei die Verwendung von Papier von nicht zertifizierten Herstellern ein Ausschlusskriterium wäre. Der Lieferant von holzbasierten Trägerplatten für z. B. Argoplax SwissSpan P2 ist u.a. [FSC](#), [PEFC](#) und [Schweizer Holz](#) zertifiziert. Zur Verwendung für Minergie-ECO müssen die Trägermaterialien zusätzlich mit FSC oder PEFC auf der Rechnung bzw. Etikette gekennzeichnet sein.

## Lebensmittel

Bei den Produkten von Argolite AG gibt es keine Migration von Stoffen, die Lebensmittel beeinflussen. Der Kontakt von HPL mit Lebensmitteln ist unbedenklich möglich und zugelassen. Dies wurde von einer unabhängigen Stelle geprüft: [Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittel](#). In Küchen, Laboren und in der Lebensmittelindustrie sind HPL seit Jahrzehnten im Einsatz.

## FDA

Gemäss [ecfr](#) der FDA (für den US-amerikanischen Markt) müssen Melaminharzoberflächen mit denjenigen Lebensmitteln getestet werden, mit denen sie in Kontakt kommen.

Gemäss dem Dokument [Guidance for Industry, Sterile Drug Products](#) der FDA (für den US-amerikanischen Markt) sind für Wände von reinen Produktionsräumen für Arzneien starre und einfach zu reinigende Materialien zu verwenden.

## Gesundheitsaspekte

- Die Argolite Produkte werden als nicht gefährlich für Menschen und Tiere eingestuft. Es gibt keinen Nachweis von toxischen und ökotoxischen Effekten, die von diesen Produkten ausgehen.
- HPL enthalten kein PCP (Pentachlorophenol). Dies wurde früher allgemein und heute noch in wenigen Ländern in Holzschutzmitteln eingesetzt.
- In Argolite Produkten sind keine halogenierten, krebserzeugenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdende Stoffe gemäss ChemRRV Anhang 1.1 enthalten.

## Sanitized® Silver - Antibakterielle Oberfläche

Saubere, trockene Melaminharzoberflächen wie sie Argolite HPL aufweisen, werden an sich von Bakterien nicht geliebt, sie vermehren sich darauf nur relativ schlecht. Durch Zusatz der Technologie von Sanitized® Silver in die Oberfläche der Argolite HPL (Melaminharzschicht, nicht die Dekore 930O-IN, 930F und 930F-IN, Tectr, Outdoor) wird die Ansiedelung und das Wachstum der meisten Bakterienarten zusätzlich behindert. Diese Technologie wirkt auch bei allfälligen kleinen Kratzern und wird durch Feuchtigkeit aktiviert. Sie ist fest im Material gebunden und bedeutet keinerlei Gefährdung für die Umwelt, weder beim Gebrauch noch bei einer Entsorgung. Die Oberflächen sollten trotzdem regelmässig gereinigt werden.

## Umweltdeklaration (Environmental Product Declaration EPD)

Die EPD nach ISO 14025 (ISO/DIS 14020:2022) liefert anhand klar definierter Parameter quantitative, verifizierte sowie objektive Informationen über die Auswirkungen eines Produkts oder Dienstleistung auf die Umwelt. Dabei wird der komplette Lebenszyklus des Produkts (Rohstoffgewinnung, Produktion, Transport, Einsatz, Entsorgung)

betrachtet. Die EPD ist eine Ökobilanz eines Produkts.

Die Argolite AG, als Mitglied des ICDLI (International Committee of the Decorative Laminates Industry), beteiligte sich an der europäischen Durchschnittsdeklaration. Diese wurde vom ICDLI mit 0.8 mm und 8 mm dicken HPL als Erklärung des Typs III in Auftrag gegeben. Mit einer Erklärung des Typs III wird der höchst mögliche Grad an Objektivität der Daten erhalten, die bei diesem Typ durch eine neutrale dritte Instanz abgefragt und ausgewertet werden. Die 2022 neu aufgelegte EPD besteht aus zwei Teilen, einen für HPL und einen für HPL-Kompakt. Ein Durchschnittsprofil wurde erreicht durch Teilnahme von Unternehmen, welche zusammen nahezu 55 % des europäischen Marktes für HPL und fast 45 % für HPL Kompakt repräsentieren.

Es gilt zu beachten, dass die Parameter einer europäischen Durchschnittsdeklaration von denen einer nationalen oder gar einer Firmendeklaration abweichen. Darum ist ein Vergleich zwischen diesen drei Arten von Umweltproduktdeklaration nicht möglich. Ebenso ist es unabdingbar, dass EPDs des gleichen Programmhalters miteinander verglichen werden, da unterschiedliche Standards zugrunde liegen können. Entscheidend ist, dass der Anwendungsfall, für den die zu vergleichenden Produkte eingesetzt werden soll, der gleiche ist. Reinigungs-, Wartungs-, Montage- und Demontageaufwand, Austauschzyklen, Reparatur, usw. sind zu berücksichtigen.

Die wichtigsten Aussagen bzw. Parameter der HPL EPD, bezogen auf 1 m<sup>2</sup>:

| Parameter                      | Einheit                        | HPL-0.9 mm             | HPL-Kompakt            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Treibhauseffekt (GWP)</b>   | kg CO <sub>2</sub> -Äquivalent | 1.26                   | 5.44                   |
| <b>Ozonschicht (ODP)</b>       | kg CFC 11-Äquivalent           | 1.18*10 <sup>-11</sup> | 1.09*10 <sup>-10</sup> |
| <b>Energieverbrauch (ADPF)</b> | MJ                             | 49.8                   | 389                    |

Auf das Produktionsvolumen hochgerechnet ist die Auswirkung der europäischen HPL-Produktion auf den Treibhauseffekt im Vergleich zur gesamten europäischen Industrie minimal. Die Auswirkungen der HPL-Produktion auf den Abbau der Ozonschicht sind überaus gering. Wie in jedem anderen produzierenden Industriezweig ist auch in der HPL-Industrie der Primärenergieverbrauch ein sehr wichtiges Thema. Nach der Nutzung können HPL, HPL auf holzbasierten Trägermaterialien oder HPL-Kompakt durch umweltfreundliche Verbrennung energetisch verwertet werden. Diese zurückgewonnene Energie ist ein positiver Gegenposten in der Energiebilanz.

## REACH

Da Argolite Produkte Erzeugnisse und keine chemischen Stoffe sind, fallen sie nicht unter die Bestimmungen von REACH.

## Formaldehyd

Eine Formaldehydabgabe < 0.05 ppm nach EN 717-1 ist Vorschrift für HPL (Klasse E1). Die Argolite Produkte erreichen einen Wert von ≤ 0.02 ppm.

## VOC

Es ist nicht bekannt, dass HPL weitere VOC's emittieren. Die Lösungsmittel für die Harze sind Wasser, Formaldehyd und sehr wenig Methanol, wobei letztere im Produktionsprozess zum grössten Teil gebunden werden.

## Entsorgung, Recycling

Die Entsorgung muss den aktuell geltenden, nationalen und regionalen Bestimmungen entsprechen. Argolite Produkte gelten als brennbare Bauabfälle und können in Kehrrichtverbrennungsanlagen und genehmigten Industriefeuerungen verbrannt werden. Auf Grund ihres hohen Heizwerts von > 20 MJ/kg (Erdöl ca. 40 und Steinkohle ca. 30 MJ/kg) eignen sich HPL besonders gut für die thermische Verwertung. Bei vollständiger Verbrennung bei 700 °C entstehen hauptsächlich Wasser, Kohlendioxid und Stickoxid.


HPL bestehen zu ca. 30 % aus duroplastischen Harzen (Melamin- und Phenolharz). Diese lassen sich nicht einschmelzen und wieder verarbeiten. Zurzeit würde einzig die sehr energieintensive und damit teure Zerspanung oder Mahlen zu einem Zuschlagstoff machbar sein. Zudem sind HPL, ob geklebt auf ein Trägermaterial oder als Kompakt, entweder ein Flächenmaterial (Wandverkleidungen) oder verbaut zu Möbeln

(Küchen). HPL können bei entsprechendem Gebrauch 30 - 50 Jahre im Einsatz stehen. Ein sinnvolles Recycling in grösserem Massstab ist schwierig, zumal verschiedene HPL-Hersteller, Holzwerkstoff- und Klebstoffhersteller involviert sind und der Transport nicht ausser Acht gelassen werden soll. Eine Aufbereitung der Oberfläche kann in kleinerem Massstab sinnvoll sein.

## Verarbeitung

### Allgemeines

Um eine Verletzungsgefahr zu verringern wird mindestens ein Brechen der Kanten empfohlen. Beim Zuschnitt und der Planung ist zu berücksichtigen, dass die klimabedingte Längenänderung in Querrichtung (Breite) der Platten fast doppelt so gross ist wie in Längsrichtung der Platten. Empfehlenswert ist, möglichst viele Arbeitsschritte wie Zuschneiden oder Bohren in einer Werkstatt durchzuführen. Bei Ausschnitten und Innenaussparungen von Verbundelementen und Kompaktplatten sind die Ecken stets abzurunden. Der Innenradius soll möglichst gross gehalten werden, wobei ein Mindestradius von 6 mm eingehalten werden muss.



### Werkzeuge

Diese Platten können mit Holz- oder Kunststoffbearbeitungswerkzeugen bearbeitet werden, vorteilhaft mit hartmetall- oder diamantbestücktem Werkzeug für eine gute Standzeit.

### Kantenbearbeitung

Die Bearbeitung soll auf einer planen, festen Unterlage erfolgen. Jede Vibration und jedes Flattern der Platte sind zu vermeiden. Scharfe Schneiden und ruhiger Lauf der Werkzeuge sind für einwandfreies Arbeiten unerlässlich. Ausbrechen, Aussplittern und Aufwölben der Dekorseite sind Folgen falscher Bearbeitung oder ungeeigneter Werkzeuge. Dabei entstandene Kerben können bei zu Rissbildung führen. Immer, wenn bei der Bearbeitung die Dekorfläche über die Auflagefläche geschoben werden muss oder umgekehrt, ist eine Führung oder Auflage (z. B. Sperrholz) ratsam, die über die Auflagefläche mitläuft. Anstelle können für Maschinenwerkzeuge ebene Auflageflächen mit Rillen verwendet werden, um die Berührungsflächen möglichst gering zu halten. Bei Tischen mit Luftkissenauflage ist eine Unterlage nicht notwendig.

Ein Ausreissen auf der Unterseite vermeidet man wirksam durch Veränderung des Austrittswinkels. Dies kann durch Variation der Höheneinstellung des Sägeblattes erreicht werden: Mit grösser werdendem Überstand wird die obere Schnittkante besser und die untere Schnittkante schlechter, bzw. umgekehrt. Der Richtwert liegt bei  $10 \pm 5$  mm. Gute Ergebnisse lassen sich auch durch Unterlegen von Sperrholz, Hartfaserplatten oder HPL erzielen. Die optimale Schnittqualität der Unterkante, ohne Ausreissen, wird durch Vorritzen der Plattenunterseite mit einem kleinen Kreissägeblatt erreicht.

Der Vorschub S des Sägeblattes ist ein weiterer wichtiger Einflussfaktor für die Schnittqualität. Er kann nach folgender Formel berechnet werden:  $S = SZ * n * Z$  mit SZ als Vorschub pro Zahn [mm/Zahn], n als Maschinendrehzahl [U/min] und Z als Anzahl Zähne [-]. Für SZ haben sich Werte zwischen 0.03 und 0.06 mm bewährt (je dicker die Platte desto kleiner). Die Drehzahl n wird meist durch die Maschine vorgegeben und die Anzahl der Zähne ist stark von Sägeblattdurchmesser abhängig. Beispiel:

$SZ = 0.04$ ,  $n = 4000$ ,  $Z = 52$ ; mit  $S = SZ * n * Z$  folgt  $0.04 * 52 * 4000 = 8.32$  [m/min]

Bei der spananhebenden Bearbeitung hat sich eine Bearbeitungszugabe von 2 - 5 mm bewährt. Wegen des hohen Schnittdrucks ist eine sichere Werkstück- und Werkzeugführung unerlässlich.

### Bohren

Zum Bohren sind Bohrer für Kunststoffe, Spiralbohrer mit einem Spitzenwinkel von etwa 60 bis 80°, am besten

geeignet. Alternativ wären „HSS G“ „HSS“ Bohrern vorzuziehen. Die Eindringgeschwindigkeit des Bohrers muss so gewählt werden, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird. Die Schnittgeschwindigkeit soll ca. 0.8 - 1.6 m/s und die Drehzahl ca. 1.500 – 3.500 U/min betragen. Ein Vorschub von 0.02 - 0.05 mm/U gilt als günstig, d. h. bei 1000 Umdrehungen ein Eindringen des Bohrers zwischen 20 mm und 50 mm je Minute. Es wird empfohlen mit einer festen Unterlage (z. B. Spanplatte, Sperrholz) zu arbeiten um das Aufwerfen des Materials am Bohreraustritt zu verhindern. Zum Ausreiben bzw. Senken sind um die Hälfte niedrigere Drehzahlen angebracht. Ein Ausreiben bzw. Senken der Bohrlöcher wird empfohlen.

Bei Sacklochbohrungen (wenn möglich vermeiden) sollte die Lochtiefe so ausgeführt werden, dass mindestens noch 2 mm restliche Plattendicke erhalten bleibt.

## Zertifikate und Prüfberichte

[ISO 9001 und 14001](#)

[Klimaschutz](#)

[EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Erläuterung EPD, ISO 14025, EN 15804](#)

[Prüfbericht Brandverhalten](#)

[Antibakterielle Oberfläche](#)

[Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittel](#)

[Prüfbericht Formaldehydabgabe HPL-0.9 mm, Kompakt, Argoplax](#)

[Prüfbericht Formaldehydabgabe Kompakt, -Durchgefärbt, -Feuerhemmend](#)

[Bestätigung Minergie-Eco](#)

[Leistungserklärung pdf](#)

[Leistungserklärung Wiki](#)

## Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen. Die Datenblätter können jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Unten auf jeder Seite, in der Wiki wie auch auf den pdf, ist das Datum der letzten Bearbeitung angegeben - die neueste Fassung ist gültig. Die Angaben entstammen dem Erfahrungsschatz der Argolite AG, der SN EN 438 und weiteren einschlägigen Normen sowie von den Verbänden ICDLI und proHPL, bei denen die Argolite AG aktives Mitglied ist.

Version: 13.11.2023 14:17