

225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 225D/2017.

01 Gleisbau, Sicherungsanlagen
und Weichenheizungen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

200 Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Materiallieferungen für Unterbau

223 Geotextilien liefern bis Baustelle oder
Uebergabeort. Geotextilien nach Norm
SN 670 092-1 "Geokunststoffe. Teil 1:
Begriffe", Norm
SN 670 241 "Geotextilien -
Anforderungen für die Funktionen
Trennen und Filtern" und Norm SN 670
242 "Geokunststoffe - Anforderungen für
die Funktion Bewehren". Den in der
Norm enthaltenen Diagrammen zur
Ermittlung der mechanischen
Mindestanforderungen für die
Zugfestigkeit in Abhängigkeit der
Höchstzugkraft-Dehnung wird Rechnung
getragen, indem neben der minimalen
Zugfestigkeit in kN/m ein minimaler Wert
für das Produkt aus minimaler
Zugfestigkeit x minimaler Höchstzugkraft
-Dehnung in kN/m x % verlangt wird.



SCHOELLKOPF AG

- 223.001 01 Funktion Trennen.
- 06 Vlies BS 21.
Schoellkopf AG
8153 Rümlang
- 07 Hergestellt aus
Polypropylen-Stapelfasern,
vernadelt und zusätzlich
leicht thermisch verfestigt.
Produktepalette optimal auf
Anforderungen nach Norm VSS
70241 (ehemals SN 670241)
"Geotextilien - Anforderungen
für die Funktionen Trennen und
Filtern" abgestimmt.
Zum Trennen bei Strassen- und
Bahnbau.
- Geotextil nach Norm SN 670 090
"Geokunststoffe - Grundnorm"
und Norm VSS 70241
"Geokunststoffe -
Anforderungen für die
Funktionen Bewehren".
- 08 Zugfestigkeit längs min. kN/m
18.3.
Zugfestigkeit quer min. kN/m
18.3.
Zugfestigkeit x Dehnung längs
min. kN/m x % 549.
Zugfestigkeit x Dehnung quer
min. kN/m x % 549.
Stempeldurchdrückkraft min. kN
3.4.
Durchfluss senkrecht zur Ebene
l/m²*s 40.
Charakteristische
Öffnungsweite min. mm 0.05.
Charakteristische
Öffnungsweite max. mm 0.09.
Überlappung min. m 0.30.

A 0.000 LE A

Total 200 **Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten**

Total 225 **Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen**

Gesamttotal