

PC® 78 Oberputz

1. Beschreibung und Anwendungsbereich

PC® 78 ist ein werksmäßig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors.

Der fertig gemischte Oberputz PC® 78 wird auf tragfähigen und stabilen Untergrund, wie z.B. auf den Grundputz PC® 164, aufgetragen.

Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man diverse Putzstrukturen.



2. Verarbeitung

2.1 Vorbehandlung des Untergrundes

Vor dem Aufbringen des Oberputzes PC® 78 muß der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein.

2.2. Vorbereitung des Produktes

PC® 78 ist gebrauchsfertig und wird vor der Verarbeitung aufgemischt.

Oberputz PC® 78 kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15 – 20 Minuten strukturiert werden. Das Material ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren. Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden.

Der Oberputz PC® 78 wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1 ½-facher Kornstärke aufgetragen oder mit geeigneten Spritzgeräten appliziert. Für die Strukturierung kann eine Holz- oder Kunststoffscheibe eingesetzt werden.

2.3. Reinigung der Werkzeuge

Nach Beendigung der Arbeiten sind die Werkzeuge mit Wasser zu reinigen. Der trockene PC® 78 kann mit Lösungsmitteln entfernt werden. Bauelemente (Fenster, Türen etc.) können nicht mit Lösungsmitteln gereinigt werden und sind mit z.B. Selbstklebeband zu schützen.

2.4 Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen

Für die Verarbeitung des Oberputzes PC® 78 dürfen nur rostfreie Werkzeuge oder Geräte verwendet werden. Die zu verputzenden Flächen müssen während und unmittelbar nach der Arbeitsausführung vor starkem Wind, Sonnen-einstrahlung und Schlagregen geschützt werden. Sämtliche Konstruktionsdetails sind so auszubilden, dass eine nachträgliche Feuchtigkeitshinterwanderung der Putzfläche nicht erfolgen kann.

2.5 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitsdatenblätter (SDS) stehen zur Verfügung. Sie sollen dem Kunden den sicheren Umgang mit den Produkten und deren korrekte Entsorgung erleichtern.

PC® 78 Oberputz

Seite: 2

Datum: 16.07.2026

Ersetzt: 10.03.2023

www.foamglas.com

3. Lieferform und Lagerung

Gebinde mit 25 kg (Nettoinhalt)

- In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Vor Frost schützen.
- Mindesthaltbarkeit 12 Monate.

4. Verbrauch

Je nach Untergrund und Materialbeschaffenheit

Körnung 0,5 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg/m²Körnung 1,0 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg/m²

5. Kenndaten

Typ	Deckputz
Basis	Copolymer aus Vinylacetat, Vinylchlorid und Ethylen, sowie Calcit-Sanden und weiteren Hilfsstoffen
Konsistenz	pastös
Anwendungstemperatur	- 10 °C bis + 50 °C
Verarbeitungstemperatur (Luft + Untergrund)	+ 5 °C bis + 25 °C
Verarbeitungszeit	15 – 20 Min. (Oberfläche)
Antrocknungszeit	zw. 20 Min. und einigen Stunden (je nach Feuchtebelastung)
Austrocknungszeit	ca. 24 – 72 Stunden abhängig von Baufeuchte
Dichte	Ca. 1,70 kg/dm ³
Farbe	naturweiß
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu = 150$
Wasserlöslichkeit	unlöslich nach dem vollständigen Trocknen
Lösungsmittel	Keine
Brandverhalten (EN 13501-1)	-
Brandverhalten (DIN 4102-1)	-
Giscode	-

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und zuverlässig und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit gegeben oder impliziert. Dieses Dokument ersetzt alle vor seiner Veröffentlichung bereitgestellten Informationen. Die Bereitstellung dieser Informationen ist nicht als Empfehlung zur Verwendung unserer Produkte oder zur Verwendung unserer Produkte unter Verletzung von Patentrechten oder gegen Gesetze oder Vorschriften zu verstehen.

Da der Lieferant keinen Einfluss auf die Ausführung der Installationsarbeiten, die verwendeten Zusatzmaterialien oder die Anwendungsbedingungen hat, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Leistungserbringung oder Handelsbrauch, für die Leistung einer Installation mit FOAMGLAS® Produkten übernommen. Der Anwender ist allein dafür verantwortlich, zu bestimmen, ob ein FOAMGLAS® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Verwendungs- oder Anwendungsmethode des Anwenders geeignet ist. Angesichts der Vielzahl von Faktoren, die die Verwendung und Anwendung eines FOAMGLAS® Produkts beeinflussen können, von denen einige ausschließlich im Wissen und in der Kontrolle des Anwenders liegen, ist es unerlässlich, dass der Anwender das FOAMGLAS® Produkt bewertet, um festzustellen, ob es für einen bestimmten Zweck und für die Verwendungs- oder Anwendungsmethode des Anwenders geeignet ist.

Die Haftung des Lieferanten ist, sofern überhaupt vorhanden, streng auf den Ersatz des Produkts beschränkt. In keinem Fall haftet der Lieferant für sonstige Schäden, die aufgrund eines Produktfehlers entstehen, unabhängig davon, ob es sich um zufällige, besondere, Folge- oder Strafschäden handelt und unabhängig davon, auf welcher Haftungsgrundlage solche Schäden geltend gemacht werden. Nichts in diesem Dokument darf als Angebot zum Verkauf von Produkten ausgelegt oder interpretiert werden, das zur Annahme offen ist.

Lieferant: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgien – Unternehmensnummer 0401338785) („PCE“) und/oder jede juristische Person, die direkt oder indirekt Eigentümer und/oder Kontrollinhaber von PCE ist, sich im Eigentum und unter der Kontrolle von PCE befindet oder mit PCE in gemeinsamer Eigentümerschaft und Kontrolle steht.