

PC[®] 78

Enduit de finition

Page : 1

Date : 22.07.2026

Remplace : 31.03.2015

www.foamglas.com

1. Utilisation et description

Le PC[®] 78 est un enduit de finition prêt à l'emploi, à base de marbre moulu et d'une dispersion de résine résistante à la saponification.

L'enduit PC[®] 78 mélangé doit être posé sur un support portant et stable, par exemple l'enduit de fond PC[®] 164.

En fonction du traitement de la surface, on obtient diverses structures d'enduit.



2. Mise en œuvre

2.1 Préparation du support de collage

Avant la pose de l'enduit de finition PC[®] 78, le support doit être sec et exempt de poussière, de salissures, etc.

2.2 Préparation du produit et technique de mise en œuvre

Le PC[®] 78 est prêt à l'emploi, il suffit de le mélanger avant utilisation.

L'enduit de finition PC[®] 78 peut être structuré pendant 15 à 20 minutes à partir du moment de l'application, en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Avant la mise en œuvre, bien agiter le produit. On peut éventuellement ajouter un peu d'eau pour ajuster la viscosité.

L'enduit de finition PC[®] 78 doit être étalé avec une truelle en inox ou avec un appareil de pulvérisation, adapté à cet usage. Pour la structuration, on peut employer une taloche en bois ou en plastique.

2.3 Nettoyage des outils

À la fin du travail, nettoyer les outils à l'eau. À l'état sec, le PC[®] 78 peut être éliminé avec des solvants.

Les éléments de construction (fenêtres, portes, etc.) ne peuvent pas être nettoyés avec des solvants et doivent être protégés.

2.4 Restrictions et précautions

Pour la mise en œuvre de l'enduit de finition PC[®] 78, utiliser uniquement des outils en inox.

Pendant et directement après la mise en œuvre, les surfaces enduites doivent être protégées contre les vents forts, les rayons du soleil et les averses. Tous les détails de la construction doivent être tels que l'humidité ne puisse pas s'infiltrer ultérieurement sous la surface de l'enduit.

2.5 Sécurité des produits

Toutes les fiches de données de sécurité (SDS) sont disponibles. Elles sont à l'intention d'une utilisation sûre des produits et d'une élimination des déchets correcte par le client.

PC[®] 78

Enduit de finition

Page : 2

Date : 22.07.2026

Remplace : 31.03.2015

www.foamglas.com

3. Conditionnement et stockage

Bidon de 25 kg (poids net)

- Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé.
- Protéger le produit contre la chaleur et l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Protéger le produit contre le gel.
- Durée de conservation minimale de 12 mois.

4. Consommation

En fonction du substrat et de la nature des matériaux :

Granulosité de 0,5 mm : env. 1,0 - 1,5 kg/m²Granulosité de 1,0 mm : env. 1,0 - 1,5 kg/m²

5. Propriétés

Type	enduit de finition
Base	copolymère en acétate de vinyle, chlorure de vinyle et éthylène, et sables de calcite, plus autres additifs
Consistance	pâteux
Températures limites de service	de - 10 °C à + 50 °C
Températures limites d'application (air + substrat)	de + 5 °C à + 25 °C
Durée du traitement	15 – 20 minutes (surface)
Temps de prise	entre 20 minutes et quelques heures (en fonction de l'humidité)
Temps de séchage	env. 24 – 72 heures en fonction de l'humidité de la construction
Densité	env. 1.70 kg/dm ³
Couleur	blanc naturel
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu = 150$
Solubilité dans l'eau	insoluble après séchage complet
Solvant	aucun
Réaction au feu (EN 13501-1)	–
Giscode	–

Les informations contenues dans cette fiche technique sont, à notre connaissance, exactes et fiables à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis. Aucune garantie d'exactitude n'est donnée ou implicite. Ce document remplace et annule toutes les informations fournies avant sa publication. La fourniture de ces informations ne doit pas être interprétée comme recommandation d'utiliser l'un de nos produits, ni d'utiliser l'un de nos produits en violation des droits de brevet ou en infraction à toute loi ou réglementation.

Étant donné que le fournisseur n'a aucun contrôle sur la qualité de l'installation, les matériaux accessoires ou les conditions d'application, aucune garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier ou à un cycle de performance ou d'utilisation commerciale, n'est donnée quant à la performance d'une installation contenant des produits FOAMGLAS[®]. L'utilisateur est seul responsable de déterminer si un produit FOAMGLAS[®] est adapté à un usage particulier et à la méthode d'utilisation ou d'application de l'utilisateur. Compte tenu de la diversité des facteurs pouvant influencer l'utilisation et l'application d'un produit FOAMGLAS[®], dont certains relèvent exclusivement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que ce dernier évalue le produit FOAMGLAS[®] afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et à sa méthode d'utilisation ou d'application.

La responsabilité du fournisseur, le cas échéant, est strictement limitée au remplacement du produit. En aucun cas, le fournisseur ne peut être tenu responsable de tout autre dommage résultant d'une défaillance du produit, qu'il soit accessoire, spécial, consécutif ou punitif, quelle que soit la théorie de responsabilité sur laquelle repose la réclamation pour ces dommages.

Aucune disposition du présent document ne peut être interprétée ou considérée comme une offre de vente de produits ouverte à l'acceptation.

Fournisseur : Pittsburgh Corning Europe NV (Belgique - numéro d'entreprise 0401338785) (« PCE ») et/ou toute entité qui détient et contrôle directement ou indirectement, est détenue et contrôlée par, ou est sous le contrôle commun de PCE.