

PC® 78

Intonaco di finitura

Pagina: 1

Data: 16.07.2026

Sostituisce: 13.03.2025

www.foamglas.com

1. Descrizione e ambito di applicazione

PC® 78 è un intonaco di finitura prodotto in fabbrica a base di una dispersione di resina sintetica resistente alla saponificazione e marmo finemente macinato.

Il PC® 78, completamente miscelato, viene applicato su un substrato portante e stabile, come l'intonaco di fondo PC® 164.

A seconda del tipo di trattamento superficiale, si possono ottenere diverse strutture di finitura.



2. Applicazione

2.1 Preparazione del substrato

Prima di applicare l'intonaco di finitura PC® 78, il substrato deve essere asciutto, privo di polvere, sporco, ecc.

2.2. Preparazione del prodotto e modalità di applicazione

PC® 78 è pronto all'uso e va semplicemente miscelato prima della lavorazione.

L'intonaco di finitura PC® 78 può essere strutturato, dal momento dell'applicazione, per circa 15-20 minuti a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria. Il materiale deve essere ben miscelato prima della lavorazione. È possibile regolare la viscosità aggiungendo un po' d'acqua.

Il PC® 78 viene applicato con una spatola in acciaio inox o con dispositivi a spruzzo idonei all'uso. Per la strutturazione si può utilizzare una tavola di legno o in plastica.

2.3. Pulizia degli utensili

Al termine del lavoro, gli strumenti devono essere puliti con acqua. Il PC® 78 asciutto può essere rimosso con solventi. I moduli (finestre, porte, ecc.) non possono essere puliti con solventi e devono essere protetti con nastro autoadesivo.

2.4 Restrizioni e precauzioni

Per la preparazione dell'intonaco di finitura PC® 78 utilizzare esclusivamente utensili o dispositivi antiruggine.

Le superfici da intonacare devono essere protette dal vento forte, dalla luce solare diretta e dalla pioggia durante e subito dopo l'esecuzione dei lavori. Tutti i dettagli costruttivi devono essere progettati in modo tale da impedire la successiva infiltrazione di umidità sotto la superficie dell'intonaco.

2.5 Avviso di sicurezza per l'uso del prodotto

Le schede di sicurezza (SDS) sono disponibili per tutti i materiali. Ciò al fine di garantire una corretta manipolazione del prodotto e un adeguato smaltimento.

PC® 78

Intonaco di finitura

Pagina: 2

Data: 16.07.2026

Sostituisce: 13.03.2025

www.foamglas.com

3. Imballaggio e conservazione

Contenitore da 25 kg (contenuto netto)

- Conservare in un luogo fresco e asciutto, assicurandosi che il contenitore sia sempre ben chiuso.
- Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole.
- Proteggere dal gelo.
- Durata di conservazione minima: 12 mesi.

4. Consumo

Grana 0,5 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg/m²Grana 1,0 mm: ca. 1,0 – 1,5 kg/m²

Queste quantità vengono fornite a puro titolo indicativo; dipendono dalle proprietà del supporto, dallo spessore delle lastre FOAMGLAS® dall'applicazione e condizioni del cantiere, ecc

5. Dati chiave

Tipologia	Intonaco di finitura
Base	Copolimero a base di acetato di vinile, cloruro di vinile ed etile, nonché sabbie di calcite e altri materiali ausiliari
Consistenza	pastosa
Temperatura di esercizio	Da - 10 °C a + 50 °C
Temperature di applicazione (aria + di superficie del substrato)	Da + 5 °C a + 25 °C
Tempo di lavorabilità	15-20 minuti (superficie)
Tempo di asciugatura	da 20 min. a diverse ore (in funzione dell'umidità)
Tempo di asciugatura completa	circa 24 - 72 ore a seconda dell'umidità dell'edificio
Densità della massa	circa. 1,70 kg/dm ³
Colore	Bianco naturale
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore (EN12086)	$\mu = 150$
Solubilità in acqua	non solubile una volta completamente asciugato
Solvente	nessuno
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	-
Giscode	-

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di emissione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene data né implicita alcuna garanzia di accuratezza. Il presente documento sostituisce e annulla tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione per l'uso di uno qualsiasi dei nostri prodotti, né di utilizzare nessuno dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché l'azienda FOAMGLAS® non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, nessuna garanzia espressa o implicita di alcun tipo, comprese quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o corso di prestazione o uso commerciale, è fatta in merito alle prestazioni di un'installazione contenente prodotti FOAMGLAS®. L'utente è l'unico responsabile per determinare se un prodotto FOAMGLAS® è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS®, alcuni dei quali sono unicamente nella conoscenza e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS® per determinare se è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente.

La responsabilità delle attività di FOAMGLAS®, se esiste, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso le attività di FOAMGLAS® saranno responsabili per altri danni derivanti dal fallimento del prodotto, siano essi incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, indipendentemente dalla teoria della responsabilità su cui tali danni sono rivendicati. Nulla in questo documento può essere interpretato o inteso come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.