

PC® FINISH 0

Monocomponente

Pagina: 1

Data: 16.07.2026

Sostituisce: 12.07.2017

www.foamglas.com

1. Descrizione e aree di applicazione

PC® FINISH 0 riempie o copre cavillature, piccoli buchi e pori. Viene utilizzato come rasante e intonaco a fondo di cemento.

PC® FINISH 0 è composto da calce idrata con l'aggiunta di cemento bianco e polvere calcarea.

PC® FINISH 0 funge anche da secondo strato di pittura.

PC® FINISH 0 corrisponde al gruppo PII in conformità con CS I in accordo con DIN EN 998-1.



2. Procedura di applicazione

2.1 Preparazione del substrato

PC® FINISH 0 viene utilizzato come intonaco di finitura applicato su PC® 74 A1.

2.2 Preparazione del prodotto

Il contenuto delle confezioni di PC® FINISH 0 da 18 kg viene aggiunto a ca 8,5 litri di acqua e deve essere mescolato in modo omogeneo con una spatola fino a raggiungere la consistenza corretta. Il materiale miscelato deve essere utilizzato entro 2 ore.

2.3 Procedure applicative

PC® FINISH 0 viene applicato con una spatola dentata in acciaio inossidabile. Lo spessore massimo è di 2mm.

2.4 Pulizia degli strumenti

Lavare gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

2.5 Note aggiuntive

La temperatura ambientale e quella di superficie non devono scendere al di sotto dei +5 °C durante l'applicazione e il tempo di asciugatura. Non applicare a diretto contatto con la luce solare. Evitare un'asciugatura troppo rapida di PC® FINISH 0. Proteggere le aree danneggiabili e il materiale (vetro, ceramica, legno, metallo ecc) prima di iniziare il lavoro. Può essere utilizzata l'idropittura.

2.6 Avviso di sicurezza sui prodotti

Per una corretta gestione dei prodotti e il loro relativo smaltimento, consultare le schede di sicurezza dei materiali (SDS).

PC[®] FINISH 0

Monocomponente



Pagina: 2

Data: 16.07.2026

Sostituisce: 12.07.2017

www.foamglas.com

3. Imballaggio e conservazione

Sacco da 18 kg, 48 sacco/palette

Conservare in un luogo asciutto al riparo dall'umidità. Conservazione di 12 mesi.

4. Consumo

Max. 2,0 kg/m²Ca. 9,0 m²/Paletta

5. Caratteristiche principali

Tipologia	Intonaco di finitura minerale
base	Calce idrata con una piccola aggiunta di cemento bianco e polvere calcarea
Consistenza	polverosa
Temperatura di servizio	Da - 30 °C a + 80 °C
Temperatura di applicazione (aria+ sottostrato)	Da + 5 °C a + 30 °C
Tempo di applicazione	2 ore ca.
Tempo di asciugatura della superficie	Tra 20 Min. a diverse ore (in funzione dell'umidità)
Asciugatura completa	Da 24 a 72 ore ca, in funzione dell'umidità della costruzione fino a 28 giorni
Colore	bianco
Coefficiente massimo di resistenza	$\mu \leq 25$
Solubilità	Insolubile dopo la completa asciugatura
Solventi	nessuno
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Giscode	-
Quantità d'acqua necessaria	ca. 8,5 l / confezione
Resistenza alla compressione	> 1,0 N/mm ²
Forza di adesione	$\geq 0,08$ N/mm ²

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica del Prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza, né implicita né esplicita. Il presente documento annulla e sostituisce tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti, né ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché il Fornitore non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, non viene fornita alcuna garanzia espressa o implicita, incluse quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o per un determinato ciclo di prestazioni o uso commerciale, in merito alle prestazioni di un'installazione che contiene prodotti FOAMGLAS[®]. L'utente è l'unico responsabile di determinare se un prodotto FOAMGLAS[®] è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS[®], alcuni dei quali sono di esclusiva conoscenza e controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS[®] per determinare se è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente.

La responsabilità del Fornitore, se esistente, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi altro danno derivante da un difetto del prodotto, sia esso incidentale, speciale, consequenziale o punitivo, indipendentemente dalla teoria di responsabilità sulla quale si basa la richiesta di risarcimento.

Nulla in questo documento può essere interpretato o considerato come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.

Fornitore: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgio - numero di registrazione 0401338785) ("PCE") e/o qualsiasi entità che direttamente o indirettamente possiede e controlla, è posseduta e controllata da, o è sotto la proprietà e il controllo comune di PCE.