

PC[®] FINISH 1 monocomponente



Pagina: 1

Data: 16.07.2026

Sostituito: 12.07.2017

www.foamglas.com

1. Descrizione e area di applicazione

PC[®] FINISH 1 è un composto premiscelato minerale in polvere miscelabile a macchina, ad alta resistenza. Misura della grana : 1mm.

PC[®] FINISH 1 è a base di marmo di colore bianco brillante, sabbia, calce idrata, cemento bianco, e additivi per una migliore preparazione, aderenza e resistenza all'acqua.

PC[®] FINISH 1 è adatto per decorazioni interne con superfici irregolari.

PC[®] FINISH 1 corrisponde al gruppo P II in accordo con DIN 18550-2, CS II in accordo con DIN EN 998-1.



2. Procedura

2.1 Preparazione del substrato

PC[®] FINISH 1 utilizzato come intonaco di finitura applicato su PC[®] 74 A1

2.2 Preparazione del prodotto

Al contenuto della confezione di PC[®] FINISH 1 da 25kg vengono aggiunti circa 6.5 -7 litri di acqua pulita che deve essere mescolato in maniera omogenea fino al raggiungimento della corretta consistenza. Lasciare agire per circa 10 minuti, mescolare brevemente e se necessario aggiungere acqua.

2.3 Procedure di applicazione

Applicare con una spatola in acciaio inossidabile. Spessore massimo 1mm ca.

2.4 Pulizia strumenti

Lavare gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso

2.5 Note aggiuntive

Le temperature ambientali e della superficie non devono scendere al di sotto di +5°C durante l'applicazione e il tempo di asciugatura. Proteggere le superfici dalla luce solare . Evitare un'asciugatura troppo rapida di PC[®] FINISH 1. Prima di iniziare il lavoro proteggere le parti e i materiali danneggiabili (vetro, ceramica, legno, metallo ecc)

2.6 Avvisi di sicurezza sui prodotti

Per una corretta gestione dei prodotti e il loro relativo smaltimento, consultare le schede di sicurezza dei materiali (SDS).

PC[®] FINISH 1

monocomponente



Pagina: 2

Data: 16.07.2026

Sostituito: 12.07.2017

www.foamglas.com

3. Tipologia d'imballaggio e conservazione

Confezione in carta da 25 kg, 48 confezione/Palette

Conservare in un luogo asciutto al riparo dall'umidità. Conservazione 12 mesi

4. Consumo

Spessore intonaco: ca. 1 mm

Ca. 1,9 kg/m² Ca. 13,1 m²/ confezione (pari a 25 kg/confezione)

5. Dati chiave

Tipo	Intonaco di finitura minerale
Base	Polvere di marmo, calce idrata di colore bianco e additivi
Consistenza	polverosa
Temperatura di servizio	Da - 30 °C a + 50 °C
Temperatura di applicazione(aria+ substrato)	Da + 5 °C a + 35 °C
Tempo di applicazione	2 ore CA
Tempo di asciugatura della superficie	Da 20 Min. a diverse ore (in funzione dell'umidità)
Tempo di asciugatura completa	ca. 24 – 72 ore, in funzione dell'umidità della costruzione fino a 28 giorni
Densità di miscela	Circa 1.9 kg/dm ³
Colore	Bianco
Coefficiente di resistenza al vapore	$\mu \leq 20$
Solubilità in acqua	insolubile dopo la completa asciugatura
Solvente	nessuno
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Giscode	-
Quantità d'acqua necessaria	ca. 6.5 - 7 l / Sack
Forza di adesione	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Conduttività termica $\lambda_{90/90}$ (DIN EN 1745)	ca. 0,66 W/mK

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica del Prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza, né implicita né esplicita. Il presente documento annulla e sostituisce tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti, né ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché il Fornitore non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, non viene fornita alcuna garanzia espressa o implicita, incluse quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o per un determinato ciclo di prestazioni o uso commerciale, in merito alle prestazioni di un'installazione che contiene prodotti FOAMGLAS[®]. L'utente è l'unico responsabile di determinare se un prodotto FOAMGLAS[®] è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS[®], alcuni dei quali sono di esclusiva conoscenza e controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS[®] per determinare se è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente. La responsabilità del Fornitore, se esistente, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi altro danno derivante da un difetto del prodotto, sia esso incidentale, speciale, consequenziale o punitivo, indipendentemente dalla teoria di responsabilità sulla quale si basa la richiesta di risarcimento. Nulla in questo documento può essere interpretato o considerato come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.

Fornitore: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgio - numero di registrazione 0401338785) ("PCE") e/o qualsiasi entità che direttamente o indirettamente possiede e controlla, è posseduta e controllata da, o è sotto la proprietà e il controllo comune di PCE.