

PC® FINISH 2.5 Monocomponente



Pagina: 1

Data: 16.07.2025

Sostituito: 12.07.2017

www.foamglas.com

1. Descrizione e area di applicazione

PC® FINISH 2.5 è un composto minerale premiscelato in polvere miscelabile a macchina, La misura della grana: 2.5 mm.

PC® FINISH 2.5 è a base di polvere in marmo di colore bianco brillante, calce idrata, cemento bianco ed additivi per una migliore preparazione, aderenza e resistenza all'acqua.

PC® FINISH 2.5 è adatto per interni decorativi con superfici irregolari.

PC® FINISH 2.5 corrisponde al gruppo "cemento" P II DIN 18550-2, CS II in accordo con DIN EN 998-1.



2. Procedura

2.1 Preparazione del sottostrato

PC® FINISH 2.5 applicato su PC® 74 A1 viene utilizzato come intonaco di fondo.

2.2 Preparazione del prodotto

Il contenuto della confezione di PC® FINISH 2.5 viene aggiunto con circa 6.5-7 LT di acqua pulita e deve essere miscelato in modo omogeneo fino a raggiungere la corretta consistenza. Lasciare riposare la miscela per 10 minuti circa, e successivamente mescolare brevemente, aggiungere acqua se necessario.

2.3 Procedure di applicazione

PC® FINISH 2.5 viene applicato con una spatola in acciaio inossidabile. Il massimo spessore è di circa 2.5mm.

2.4 Pulizia degli strumenti

Lavare gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'utilizzo.

2.5 Note aggiuntive

La temperatura ambientale e la temperatura della superficie non devono scendere al di sotto dei +5 °C ,durante l'applicazione e il tempo di asciugatura. Non applicare a diretto contatto con la luce solare. Evitare un'asciugatura troppo rapida del PC® FINISH 2.5. Prima di iniziare il lavoro proteggere il materiale e le zone danneggiabili (vetro, ceramica, legno, metalli ecc).

2.6 Note sulla sicurezza dei prodotti

Per una corretta gestione dei prodotti e il loro relativo smaltimento, consultare le schede di sicurezza dei materiali (SDS).

PC[®] FINISH 2.5

Monocomponente



Pagina: 2

Data: 16.07.2025

Sostituito: 12.07.2017

www.foamglas.com

3. Imballaggio e conservazione

Confezione in carta , peso netto 25 kg. 48 sacco/palette

Conservare in un luogo asciutto al riparo dall'umidità; conservazione fino a 12 mesi

4. Consumo

Spessore dell'intonaco: ca. 2,5 mm

Ca. 4,0 kg/m² Ca. 6,3 m²/ confezione (25 kg/confezione)

5. Dati chiave

Tipologia	Intonaco di finitura minerale
Base	Calce idrata, sabbia di marmo, calce idrata, cemento bianco e additivi per una migliore preparazione, aderenza e resistenza all'acqua. Gli Intonaci colorati contengono pigmenti asciutti hanno stabilità alcalina e non si dissolvono.
Consistenza	polverosa
Temperatura di servizio	- 30 °C a + 50 °C
Temperature di applicazione (aria + sottostrato)	+ 5 °C a + 30 °C
Tempi di applicazione	Circa 2 ore
Tempo di asciugatura della superficie	Da 20 Min. fino a diverse ore (in funzione dell'umidità)
Tempo di asciugatura (completo indurimento)	ca. 24 – 72 ore, in funzione dell'umidità fino a 28 giorni
Colore	bianco
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu \leq 20$
Solubilità in acqua	Insolubile dopo la completa asciugatura
solvente	nessuno
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Codice Gls	-
Quantità d'acqua necessaria	ca. 6.5 - 7 l /confezione
Forza di adesione	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Conduttività termica $\lambda_{90/90}$ (DIN EN 1745)	ca. 0,66 W/mK

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica del Prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza, né implicita né esplicita. Il presente documento annulla e sostituisce tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti, né ad utilizzare uno qualsiasi dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché il Fornitore non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, non viene fornita alcuna garanzia espressa o implicita, incluse quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o per un determinato ciclo di prestazioni o uso commerciale, in merito alle prestazioni di un'installazione che contiene prodotti FOAMGLAS[®]. L'utente è l'unico responsabile di determinare se un prodotto FOAMGLAS[®] è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS[®], alcuni dei quali sono di esclusiva conoscenza e controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS[®] per determinare se è idoneo per uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o all'applicazione dell'utente. La responsabilità del Fornitore, se esistente, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi altro danno derivante da un difetto del prodotto, sia esso incidentale, speciale, consequenziale o punitivo, indipendentemente dalla teoria di responsabilità sulla quale si basa la richiesta di risarcimento.

Nulla in questo documento può essere interpretato o considerato come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.

Fornitore: Pittsburgh Corning Europe NV (Belgio - numero di registrazione 0401338785) ("PCE") e/o qualsiasi entità che direttamente o indirettamente possiede e controlla, è posseduta e controllata da, o è sotto la proprietà e il controllo comune di PCE.