

SOLITEX ADHERO VISTO®

Écran adhésif transparent d'étanchéité à l'air et de protection aux intempéries



Caractéristiques techniques

	Matière
Film fonctionnel	copolymère de polyéthylène
Film de protection	polypropylène
Colle	colle SOLID résistante à l'eau
Papier transfert	film PE siliconé

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		translucide
Grammage	SN EN 1849-2	210 g/m²
Épaisseur	SN EN 1849-2	0,35 mm
Coeff. de résistance diffusion vapeur μ	SN EN 1931	8 570
Valeur sd	SN EN 1931	3 m
Réaction au feu	SN EN 13501-1	C-s1, d0
Réaction au feu	VKF / AEA1	RF 2
Exposition aux intempéries		3 mois (France : 6 semaines)
Étanchéité à la pluie battante	ZVDH / TU Berlin	réussi
Résistance à la grêle	SN EN 13583	réussi
Résistance à la grêle, plancher/mur	VKF / AEA1	classe RG 5
Surface antidérapante	DGUV Test	R10 / V -
Colonne d'eau	SN EN ISO 811	10 000 mm
Étanchéité à l'eau non-vieille/vieille*	SN EN 1928	W1 / W1
Étanchéité à l'air		réussi
Force de traction max. longit./transv.	SN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	190 N/5 cm / 180 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	SN EN 13859-1 (A) / -2 (A)	60 % / 60 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	SN EN 12310-1	250 N / 250 N
*) Durabilité après vieillissement artificiel	SN EN 1297 / SN EN 1296	réussi
Comportement au pliage à froid	SN EN 1109	-40 °C
Résistance à la température, permanente	EN 1109, EN 1296, EN 1297	entre -40 °C et +80 °C
Conductivité thermique		0,04 W/(m·K)
Résistance aux alcalis	SN EN 1847	réussi
Marquage CE	SN EN 13859-1/-2	existant

Application

Protection temporaire du plancher

Collé sur toute la surface, l'écran offre une protection temporaire sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT et à ossature bois.

Conditionnement

Art. n°	Long.	Larg.	Séparation papier transfert	Contenu	Poids	Unité d'emballage	Récipient	Code GTIN
1AR04302	30 m	0,3 m	pas de séparation	9 m²	2,5 kg	2	170	4026639243027
1AR04051	30 m	0,5 m	pas de séparation	15 m²	3,5 kg	1	72	4026639240514
1AR04036	30 m	1 m	0,25 0,75 m	30 m²	7 kg	1	48	4026639240361
1AR04026	30 m	1,5 m	0,25 1,25 m	45 m²	10,5 kg	1	24	4026639240262

Avantages

- ✓ Protège l'ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux
- ✓ 3 mois d'exposition aux intempéries en cas de protection temporaire en Suisse
- ✓ Transparence maximale : visibilité de tous les marquages, percements et de toutes les jonctions
- ✓ Sécurité accrue, même en cas d'humidité : propriété antidérapante testée et validée selon la norme DIN 51131
- ✓ La colle SOLID résistante à l'eau assure un collage sûr avec le support et dans la zone de chevauchement
- ✓ Couche de séparation stable pour des planchers supplémentaires / planchers mixtes bois-béton
- ✓ Isolation acoustique accrue et protection contre les gaz de combustion grâce à des plafonds étanches à l'air

Supports

Avant le collage, nettoyer les supports et éliminer les éléments qui dépassent. Le collage n'est pas possible sur des supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (p. ex. graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; le cas échéant, nous recommandons de procéder à des essais de collage.

Conditions générales

Protection temporaire du plancher

Le SOLITEX ADHERO VISTO est à poser côté imprimé vers le poseur sur des supports stables et en plaque (par exemple : panneaux CLT, OSB, aggloméré de bois ou contreplaqué). Les creux du support, comme par exemple les rainures, favorisent les infiltrations d'eau et devraient donc être évités dans la mesure du possible.

Pour garantir leur étanchéité à l'eau, il faut poser les bandes sans plis. Lors de la pose, bien maroufler les bandes avec une brosse ou le PRESSFIX XL pour qu'elles adhèrent au support.

Dans le cas où les dalles sont collées avec SOLITEX ADHERO VISTO en atelier, il est possible sur chantier de coller les jonctions entre panneaux avec du TESCON VANA. La surface de collage de part et d'autre du joint doit être d'au moins 5 cm. Une alternative est d'utiliser les bandes de SOLITEX ADHERO VISTO en 30 cm de large. Ces mêmes bandes sont préconisées lorsque l'assemblage des panneaux est à feuillure / fausse languette. La largeur de collage de la bande doit être d'au moins 10 cm sur les 2 panneaux. Les bandes de SOLITEX ADHERO VISTO ne sont pas adaptées au collage d'autres supports. Les autres raccords sont à réaliser avec TESCON VANA et une largeur minimum de collage sur le SOLITEX ADHERO VISTO de 5 cm. La hauteur du raccord au niveau des murs d'élévation doit être d'environ 10 à 15 cm.

Sur les planchers de bâtiments à plusieurs étages construits en mode CLT ou ossature bois, le SOLITEX ADHERO VISTO peut garantir une protection temporaire pour une durée maximale de 3 mois en Suisse (6 semaines en France).

Évacuer l'eau de la surface des éléments de construction, par ex. à l'aide d'ADHERO Floor Drain. Ne pas dépasser une hauteur d'accumulation temporaire de 30 mm (max. 24 heures).



Absence de nocivité certifiée selon



Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique pro clima au +41 22 518 18 98

pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Tél: +41 (0) 22 518 18 98
eMail: info@proclima.ch