CODE PRODUIT : 2116

Désignation du produit (nom commercial) : FACEAL OLEO HD

#	Nature du test	Méthode employée		Valeur
		Norme	**Paramètres**	
1.	Propriétés physiques du produit (densité, extrait sec, pH, viscosité, COV, aspect)		Densité pH COV Couleur Solubilité	1.01 ± 0.01 6 ± 0.5 < 1g Incolore Soluble dans l'eau
2.	Stabilité du produit dans le pot fermé (viscosité, sédimentation) et délai de péremption	Méthode interne	4 semaines à 40°C	**Produit :** stable après 4 semaines de vieillissement. **Péremption** : 24 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.
3.	Absorption d'eau par capillarité	**DIN 53.495** Méthode interne	Essai en laboratoire à 21 +/- 3°C Le résultats d'absorption dépendent de la porosité du support et de la consommation en g/m² de la protection.	**Résultats à 24H d'absorption :** Efficacité: 60+/- 5% **Résultats à 48H d'absorption :** Efficacité : 70+/- 5%
4.	Résistance aux taches domestiques	**NF EN ISO 10545-14**	<u>Pierre Calcaire peu poreuse :</u> Eau Huile d'olive Vin <u>Béton Banché :</u> Eau Huile d'olive Vin	Résistance à 4H : 5 Résistance à 24H : 5 Résistance à 24H : 3 Résistance à 4H : 5 Résistance à 24H : 5 Résistance à 24H : 2

#	Nature du test	Méthode employée		Valeur
		NF EN ISO 10545-14	Granit brut : Eau Huile d'olive Vin	Résistance à 4H : 5 Résistance à 24H : 5 Résistance à 24H : 5 *(0 : note minimale / 5 : Résistance optimale)*
5.	Résistance aux graffitis	Méthode interne	Support : Béton *Nettoyage au GraffiGuard ® 2030 écologique*	Aérosol : 5 Marker : 4
6.	Résistance à l'abrasion humide : nettoyage à la brosse (wet scrubber)	**ISO/ DIS 11998**	Supports : • Béton banché • Pierre Calcaire peu poreuse • Pierre reconstituée • Granit brut	• Diminution de la résistance à l'huile sur béton banché • Très légère diminution de la résistance au vin après 1h sur pierre naturelle. • Très légère diminution de la résistance au vin et à l'huile après 1h sur pierre reconstituée. • Pas de variation d'efficacité.
7.	Résistance à l'abrasion sèche (scotch brite)		Supports : • Béton banché • Pierre Calcaire peu poreuse • Pierre reconstituée • Granit brut	• Très légère diminution de la résistance au vin sur béton banché • Très légère diminution de la résistance au vin après 1h sur pierre naturelle. • Très légère diminution de la résistance au vin et à l'huile après 1hsur pierre reconstituée. • Pas de variation d'efficacité.
8.	Glissance	**BS 7976-2 (pendule)**	Béton : Condition à sec : Condition humide :	Non traité/ Faceal OleoHD NT : 40 / FO HD : 34 NT : 32 / FO HD: 27

#	Nature du test	Méthode employée		Valeur
9.	Perméabilité à la vapeur d'eau	**DIN 52615** **SN EN ISO 7783-2** **NF P 84-402**	Support : disque de béton normalisé	Protection perméable à la vapeur d'eau : Indice de transfert de vapeur : 95%.
10.	Test de durabilité : SOLARBOX	**ISO 11341**	Support : Pierre calcaire poreuse	• Pas de changement de couleur du support protégé • Très légère baisse des performances à l'huile ; performances à l'eau stables.
11.	Propriétés de sécurité		Nocivité Toxicité Inflammabilité Explosivité	Non Non Non Non