PRODUKTCODE: 2140

Produktbezeichnung (Handelsname): FACEAL OLEO MG

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
		Norm	Parameter	
1.	Physikalische Eigenschaften (Dichte, Trockenextrakt, pH, Viskosität, VOC, Erscheinungsbild)		Dichte pH VOC Farbe Löslichkeit	0,9 ± 0.02 - < 430 g Farblos Nicht wasserlöslich
2.	Produktbeständigkeit (Viskosität, Sedimentation) und Haltbarkeitsfrist	Internes Verfahren	4 Wochen bei 40°C	**Produkt:** Bleibt beständig nach 4 Wochen Alterung **Haltbarkeit:** 12 Monate ab Herstellungsdatum im verschlossenen Originalgebinde
3.	Wasseraufnahme durch Kapillarität	**DIN 53.495** Internes Verfahren	Labortest bei 21 +/- 3°C Die Ergebnisse sind abhängig von der Porosität des Untergrunds und dem verbrauchten Produkt (in g/m²) .	**Ergebnisse nach 24 h Wasseraufnahme:** Wirksamkeit: 90 +/- 5% **Ergebnisse nach 48 h Wasseraufnahme:** Wirksamkeit: 90 +/- 5%
4.	Resistenz gegen Haushaltsflecken	**NF EN ISO 10545-14**	<u>Unbearbeiteten Granit:</u> Wasser Sonnenblumenöl Essig <u>Polierte Granit:</u> Wasser Sonnenblumenöl Essig	Resistenz nach 4 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 4 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
			Unbearbeiteten Marmor: Wasser Sonnenblumenöl Essig Polierte Marmor : Wasser Sonnenblumenöl Essig	Resistenz nach 4 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 3 Resistenz nach 4 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 3 *(0: Mindestnote/ 5: Optimale Resistenz)*
5.	Resistenz gegen Graffiti	Internes Verfahren	Trägermaterial: Granit *Reinigung mit Graffiti Guard ® 2030 Ecologique*	Aerosol: 5 Markierung: 5
6.	Reisistenz gegen Nassreiniger (wet scrubber)	**ISO/ DIS 11998**	Trägermaterial: • Un-bearbeiteten Granit: • Polierte Granit • Un-bearbeiteten Marmor • Polierte Marmor :	Keine Veränderung
7.	Reisistenz gegen Schleifung (scotch brite)		Trägermaterial: • Un-bearbeiteten Granit: • Polierte Granit • Un-bearbeiteten Marmor • Polierte Marmor :	Keine Veränderung except für Polierte Marmor : leichte Abnahme der Resistenz gegen Essig.
8.	Glätte	**BS 7976-2 (Pendel)**	Beton: Trockener Zustand: Feuchter Zustand:	Ohne Behandlung/ Faceal Oleo OB: 40 / FO: 34 OB: 32 / FO: 27

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
9.	Wasserdampfdurchlässigkeit	**DIN 52615** **SN EN ISO 7783-2** **NF P 84-402**	Trägermaterial: genormte Betonscheibe	Wasserdampfdurchlässiger Schutz: Diffusionskoeffizient: 80%.
10	Beständigkeitstest: SOLARBOX	**ISO 11341**	Trägermaterial: Poröser Kalkstein	• Keine farbliche Veränderung des behandelten Materials • Keine Veränderung der Leistungen
11	Sicherheitseigenschaften	-	Schädlichkeit Toxizität Entzündbarkeit Explosivität	Nein Nein Irritant Nein Nein