



protéger. coloriser.
optimiser. **dans le bâtiment.**

Fiche Technique

faceal Polish


Traitement de finition et d'entretien pour les sols en béton ayant été traités au faceal Wetlook

- Couche d'usure hautement résistante
- Polissable
- Diluable à l'eau

Pour l'intérieur




Description produit


 **faceal Polish** est une émulsion acrylique contenant des ions métalliques assurant une couche d'usure hautement résistante. Elle a été conçue principalement pour les supports en béton. Elle convient cependant tout aussi bien à tous les autres supports ayant été protégés avec produits faceal.

faceal Polish peut être poli après le séchage avec un dispositif lent ou rapide à un seul disque pour améliorer la résistance mécanique et chimique.

Propriétés

 faceal Polish est un liant acrylique en phase aqueuse contenant des ions métalliques, sans solvant, sans silicone. Il convient à une application horizontale à l'intérieur. faceal Polish crée une surface d'usure et conserve plus longtemps la propreté du support protégé. Il confère à la surface un aspect brillant et une haute résistance à l'abrasion et aux rayures. Le produit facilite le nettoyage. Il est non-inflammable, facile à utiliser et biodégradable à plus de 90%.

Domaines d'application


 Couche d'usure de faceal Wetlook et de faceal Béton Ciré Systems.

faceal Polish crée sur la surface de ces systèmes une couche d'usure résistante à l'usage quotidien. Cette couche est sans cesse renouvelée, par adjonction à l'eau lors de l'entretien en fonction de la sollicitation de la surface. Les égratignures légères ou les traces de marche disparaissent et le bel aspect du sol est assuré durablement.

Données techniques

1	Densité :	1,0 ± 0,01
3	Valeur pH :	8 ± 0,5
	Couleur :	incoloré
	Solubilité dans l'eau :	soluble
	Odeur :	légère odeur d'ammoniac
	COV :	0 g / l
	Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 et EN ISO 7783-2 :	94 % ± 5 %

Traitement

 Bien agiter le conteneur avant utilisation. Procéder à un essai au préalable.

Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche. N'appliquer ce produit que sur des surfaces préalablement nettoyées !

1. Application : Lors de la première application, le produit doit être utilisé pur et non dilué. faceal Polish est appliqué au moyen d'un balai plat ou d'un rouleau applicateur. Pour un résultat optimal, appliquer ensuite 2 ou 3 fines couches de faceal Polish au moyen d'un balai plat à franges en microfibras ou en utilisant un tampon mouilleur.

Avant l'application de la seconde couche, laisser sécher pendant environ 30 minutes.

Appliquer la seconde couche en diagonale par rapport à la première couche.

Ne pas surcharger le support.

Pour un brillant plus prononcé, on peut appliquer une troisième couche après 30 minutes de séchage.


Pour un brillant et une résistance plus prononcés, faceal Polish peut être poli avec un dispositif lent ou rapide à un seul disque et le disque correspondant.

Séchage avant remise en circulation: 6 heures.


faceal Polish peut être dilué avec de l'eau. Rapport 1:9.

Les températures de l'environnement et des surfaces doivent être d'au moins +10 °C.

Consommation / Rendement

 Le rendement est fonction de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif : 30 à 40 m² / litres par couche ou 15 à 20 m² / litres pour 2 couches.


Nettoyage du matériel

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

Tailles des conditionnements

 Bidon de 5 litres.

Stockage


 Conservation : 12 mois en conteneur d'origine, non ouvert dans un endroit sec.

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur : température entre 5°C et +30 °C.

Recommandations

 Ne pas mélanger à un autre produit.

Santé / sécurité

 **Protection respiratoire** : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévues avec une ventilation adéquate. En travaillant dans des locaux fermés et en appliquant le produit au moyen d'un pulvérisateur, le port d'une protection respiratoire, type masque ABEK s'impose.

Protection des mains : Porter des gants de protection.

Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.

Protection des yeux : Porter des lunettes de protection

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

Indication : La fiche technique relative à chaque produit doit être respectée. En cas d'absence, s'adresser par intermédiaire du support technique à PSS Interservice AG.

Code produit : 9940
