protéger. coloriser.
optimiser. **dans le bâtiment.**

Fiche Technique

faceal Oleo

La protection de surface préventive pour les supports minéraux

- Hydrofuge et oléofuge
- Transparent
- En phase aqueuse

Aspect inchangé du support

Pour l'intérieur et l'extérieur

Description produit

faceal Oleo est une protection préventive pour les façades, les toits, les plafonds et les murs contre la pénétration d`huiles, de graisse, d`eau et d`urine (canine). Il facilite l`élimination des gommes à mâcher et des mousses, des algues et lichens.

Propriétés

faceal Oleo est basé sur des copolymères acryliques fluorés en phase aqueuse. faceal Oleo n'est pas inflammable. L'aspect visuel et la structure de la surface sont conservés, de même que sa perméabilité à la vapeur d'eau. faceal Oleo est prêt à l'emploi.
faceal Oleo est la protection préventive pour les supports de construction. Il protège contre toutes sortes de salissures, prévient les dégâts par le gel, protège contre les rayons UV, facilite l'élimination de la gomme à mâcher, des mousses, des algues et des lichens et empêche la pénétration dans le sol des graisses et des urines (canines). La pluie suffit à l'élimination de nombreuses salissures, de sorte que l'aspect original des surfaces protégées est conservé pendant longtemps.

Domaines d'application

faceal Oleo peut être utilisé dans le domaine de la construction, en intérieur et en extérieur, sur les surfaces poreuses des toits, des façades et des murs. Par exemple sur du béton, des pierres naturelles, des clinkers, des briques, des carrelages, des terres cuites, des enduits, du mortier, du plâtre, de l'asphalte et de la pierre artificielle. Particulièrement adapté aux supports à forte porosité. Les surfaces traitées à la couleur doivent être absorbantes. Pour les supports fortement alcalins (p. ex. du béton frais), il faut utiliser du faceal Oleo NC.

Version : Mai 2017

Données techniques

Densité :	1.0 ± 0.01
Valeur pH :	5.5 ± 05
Couleur :	incolore
Solubilité dans l'eau :	soluble
COV :	< 1 g / l
Point d'ébullition :	100 °C
Perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 et EN ISO 7783-2 :	94 % ± 5 %

Traitement

faceal Oleo peut être appliqué sur des surfaces sèches et légèrement humides. Un nettoyage préliminaire pour éliminer les salissures de tout genre s'impose.
faceal Oleo peut être appliqué jusqu'à saturation avec un dispositif airless, un pulvérisateur basse pression ou, en présence de petites surfaces, un pinceau. Avec essais de vieillissement naturels, faceal Oleo est sec après environ 24 heures et complètement sollicitable après 7 jours. Les surfaces ne devant pas être traitées sont à recouvrir soigneusement.
faceal Oleo ne peut pas être traité par temps de pluie ou de gel.
Les températures de l'environnement et des surfaces doivent être d'au moins +5 °C.

Consommation / Rendement

Les quantités de consommation indiquées sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées au niveau de l'objet concerné.

Support

Pierre à chaux jusqu'à	1,0 l / m²
Tufeau	0,8 l / m²
Enduit à la chaux (P1 et P2)	0,4 l / m²
Enduit ciment (P3)	0,3 l / m²
Béton technique	0,20 – 0,30 l / m²
Tuiles béton	0,20 – 0,30 l / m²
Terre cuite	0,20 – 0,30 l / m²
Tuiles sable/ciment	0,8 l / m²
Pierre artificielle	0,13 – 0.30 l / m²
Pierres naturelles comme le marbre	0,10 – 0,20 l / m²
Granit	0,05 – 0.15 l / m²

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

Tailles des conditionnements

Bidons de 5 litres et 25 litres.

Stockage

Les températures de stockage ne doivent pas être inférieures à +5°C ni supérieures à +40 °C. La durée de conservation est d'au moins 2 ans en état non ouvert. Les conteneurs ouverts doivent être traités le plus tôt possible. Éviter le reversement de produit non utilisé dans sans conteneur de stockage.

Recommandations

Spécialement pour les sols ayant été protégés au faceal Oleo, nous recommandons un nettoyage selon le concept PSS microfibres. Cela permet un nettoyage en profondeur sans additifs chimiques, en particulier de tous les sols en pierre naturelle - que ce soit de la pierre polie, poncée ou traitée à la flamme. En ce qui concerne le nettoyage de grandes surfaces, des pads pour les machines à un disque sont disponibles, travaillant selon le procédé par pulvérisation/extraction.

Santé / sécurité

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n`est requis dans des conditions normales d`utilisation prévues avec une ventilation adéquate.
Protection des mains : Porter des gants ménagers.
Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n`est recommandé dans les conditions normales d`utilisation.
Protection des yeux : Si le risque de projection importante existe, porter des lunettes de protection.
En cas d`ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.
Indication : La fiche technique relative à chaque produit doit être respectée. En cas d`absence, s`adresser par intermédiaire du support technique à PSS Interservice AG.

Code produit : 2105

protéger. coloriser. optimiser. **dans le bâtiment.**

Assistance technique : PSS Interservice SA . Poststraße 1 . Postfach 315 . CH-8954 Geroldswil
Tél. : +41 44 749 24 24 . Fax: +41 44 749 24 25 . info@pss-interservice.ch . www.pss-interservice.fr
PSS Interservice GmbH . www.pss-interservice.de | **faceal Export GmbH** . www.faceal-export.de

Version : Mai 2017