PRODUKTCODE: 2142

Produktbezeichnung (Handelsname): FACEAL OLEO CE

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
		Norm	**Parameter**	
1.	Physikalische Eigenschaften (Dichte, Trockenextrakt, pH, Viskosität, VOC, Erscheinungsbild)		Dichte pH VOC Farbe Löslichkeit	0.9 ± 0.02 Nich anwendbar < 430 g Farblos Nicht löslich in Wasser
2.	Produktbeständigkeit (Viskosität, Sedimentation) und Haltbarkeitsfrist	Internes Verfahren	4 Wochen bei 40°C	**Produkt:** Bleibt beständig nach 4 Wochen Alterung **Haltbarkeit:** 12 Monate ab Herstellungsdatum im verschlossenen Originalgebinde
3.	Resistenz gegen Haushaltsflecken	**NF EN ISO 10545-14**	<u>Schüttbeton:</u> Wasser Sonnenblumenöl Essig	Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 5 Resistenz nach 24 Stunden: 2 (0: Mindestnote/ 5: Optimale Resistenz)
4.	Eindringtiefe	**(NF EN 1504-2)**	Betonwürfel (vgl. Norm)	Tiefe > 1cm Klasse II
5.	Trocknungszeit	**Norm NF EN 13579 (NF EN 1504-2)**	Betonwürfel (vgl. Norm)	Trocknungsgeschwindigkeit > 10% Klasse II
6.	Immersion in Wasser	**Norm NF EN 13580 (NF EN 1504-2)**	Betonwürfel (vgl. Norm)	Wasseraufnahmekoeffizient: 4,5% : entspricht CE-Kennzeichnung
7.	Immersion in Wasser nach Einwirkung von alkalischer Lösung	**Norm NF EN 13580 (NF EN 1504-2)**	Beton (vgl. Norm)	Wasseraufnahmekoeffizient: 4,5% : entspricht CE-Kennzeichnung
8.	Wasserdampf-durchlässigkeit	**DIN 52615** **SN EN ISO 7783-2** **NF P 84-402**	<u>Trägermaterial</u>: genormte Betonscheibe	Wasserdampfdurchlässiger Schutz: Dampfdiffusionskoeffizient: 80%.
9.	Beständigkeitstest: SOLARBOX	**ISO 11341**	<u>Trägermaterial</u>: Poröser Kalkstein	• Keine farbliche Veränderung des

#	Testarten	Angewandte Methode		Wert
				behandelten Materials • Stabile Leistungen
10	Sicherheitseigenschaften		Schädlichkeit Toxizität Sonstiges Entzündbarkeit Explosivität Individuelle Schutzausrüstung	Nein Nein Reizend Nein Nein Atemschutzmaske vom Typ ABEK