CODE PRODUIT : 2142

Désignation du produit (nom commercial) : FACEAL OLEO CE

#	Nature du test	Méthode employée		Valeur
		Norme	**Paramètres**	
1.	Propriétés physiques du produit (densité, pH, COV, aspect)		Densité pH COV Couleur Solubilité	0.9 ± 0.02 Non applicable < 430 g Incolore Insoluble dans l'eau
2.	Stabilité du produit dans le pot fermé (viscosité, sédimentation) et délai de péremption	Méthode interne	4 semaines à 40°C	**Produit :** stable après 4 semaines de vieillissement. **Péremption** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.
3.	Résistance aux taches domestiques	**NF EN ISO 10545-14**	Béton banché : Eau Huile de tournesol Vinaigre	Résistance à 4H : 5 Résistance à 24H : 5 Résistance à 24H : 2 *(0 : note minimale /* *5 : Résistance optimale)*
4.	Profondeur de pénétration	**(NF EN 1504-2)**	Cube de béton (cf norme)	Profondeur > 1cm Classe II
5.	Temps de séchage	**Norme NF EN 13579 (NF EN 1504-2)**	Cube de béton (cf norme)	Vitesse de séchage > 10% Classe II
6.	Imersion dans l'eau	**Norme NF EN 13580 (NF EN 1504-2)**	Cube de béton (cf norme)	Coefficient d'absorption : 4,5% : conforme marquage CE
7.	Imersion dans l'eau Après exposition aux alcali	**Norme NF EN 13580 (NF EN 1504-2)**	Cube de béton (cf norme)	Coefficient d'absorption : 4,5% : conforme marquage CE
8.	Perméabilité à la vapeur d'eau	**DIN 52615** **SN EN ISO 7783-2** **NF P 84-402**	Support : disque de béton normalisé	Protection perméable à la vapeur d'eau : Indice de transfert de vapeur : 80%.

#	Nature du test	Méthode employée		Valeur
9.	Test de durabilité : SOLARBOX	**ISO 11341**	Support : Pierre calcaire poreuse	• Pas de changement de couleur du support protégé • Performances stables.
10.	Propriétés de sécurité		Nocivité Toxicité Autre Inflammabilité Explosivité EPI particuliers	Non Non Irritant Non Non Masque de type ABEK