

# GYSO-Dispofix

## Produkt

Dauerplastischer und dauerklebriger einkomponenten Folienklebstoff auf der Basis modifizierter Acrylat-Polymerdispersionen. Lösemittelfrei, mit sehr hoher Anfangshaftung und ausgezeichneten Hafteigenschaften zu vielen Bauwerkstoffen wie Stein, Beton, Putz, Trockenbauplatten, Holz- und Holzwerkstoffen sowie diversen Metallen. Standfest und leicht verarbeitbar, tropft nicht ab, wirkt nicht korrosiv auf Metallen.

## Anwendungsbereich

Zur Befestigung und Abdichtung von Dampfbrems- und Dampfsperrfolien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall etc. im Innenausbau sowie bei der inneren Abklebung von Fenstern und Türen mit Fensteranschlussbändern.

## Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein und dürfen weder Bitumen noch Teer enthalten. Kleber als ca. 6 mm grosse Raupe mit Hand- oder Pressluftpistole auf Untergrund auftragen. Unebenheiten durch erhöhen der Auftragsmenge ausgleichen.

### Nassverfahren:

Folie innerhalb von ca. 10 Min. mit einer Entlastungsschleufe montieren und leicht andrücken, Klebstoff nicht verpressen. Die Klebstoffraupe muss auch nach dem anpressen mind. 2 mm betragen. Die Durchhärtungszeit beträgt je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund ca. 48 - 72 Std.

### Trockenverfahren:

Offene Klebstoffraupe während 16 - 24 Std. ruhen lassen, danach Folie mit einer Entlastungsschleufe montieren und kräftig andrücken.

Achtung: Das Trockenverfahren sollte nur angewendet werden, wenn die Klebstoffoberfläche nicht durch Staub verschmutzt werden kann.

## Technische Daten

Basis	modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht	ca. 1,12 g/cm <sup>3</sup>
Hautbildungszeit	ca. 15 - 20 Minuten.
Aushärtungszeit	48 - 72 Stunden
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 60 °C
Verarbeitungstemperatur Bauteil & Umgebung	- 5 °C bis + 35 °C
Verarbeitungstemperatur Klebstoff	mind. +5 °C
Verbrauch bei Raupe Ø 6 mm	ca. 10 m/Pa.

# GYSO-Dispofix

## Lieferform

Gebinde	Patronen à 310 ml, Karton à 12 Patr. Beutel à 600 ml, Karton à 20 Beutel
Farbe	grau-grün
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

## Besonderes

Frostbeständigkeit bis -30 °C. Vor der Verarbeitung langsam auf mind. +5 °C aufwärmen ⇨ nicht mit Heizgeräten spontan erwärmen.

Reinigung von Werkzeugen und Klebstoffresten oder Verschmutzungen mit warmem Wasser.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.