

# SAGLAN (035) SBR Sparren



**SAGLAN (035) SBR Sparren** ist eine Selbstklemmrolle aus Glaswolle nach Mass mit Strichmarkierung auf der Sichtseite.

## Anwendungsgebiet

- Aussendämmung von Dach oder Decke, Dämmung unter Deckungen
- Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach oder nicht begehbare Decke
- Innendämmung Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung von Raumtrennwänden
- Innendämmung der Wand
- Aussendämmung der Wand (Fassaden) hinter Bekleidung

## Technische Eigenschaften

| Beschrieb                           | Daten     | Einheit              | Norm           |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$      | 0.035     | W/mK                 | DIN EN 12667   |
| Rohdichte $\rho$                    | ca. 19    | kg/m <sup>3</sup>    | DIN EN 1602    |
| Brandverhalten                      | 6q.3 / A1 | -                    | DIN EN 13501-1 |
| Anwendungsgrenztemperatur           | ≤ 250     | °C                   | -              |
| Wasserdampfdiffusion                | MU1       | -                    | DIN EN 12086   |
| Dickentoleranzklasse                | T2        | -                    | EN 823         |
| Dimensionstabilität                 | DS (T1)   | -                    | EN 1604        |
| Strömungswiderstand (längenbezogen) | > 5 (AF5) | kPa·s/m <sup>2</sup> | DIN EN 29053   |

## Lieferformen

| Dicke (mm) | RD (m <sup>2</sup> K/W) | Breite (mm) | Länge (mm) | m <sup>2</sup> /Rolle                    | m <sup>2</sup> /Palette |
|------------|-------------------------|-------------|------------|--|-------------------------|
| 60         | 1.70                    | 200 – 700*  | 1250       | Variabel<br>(abhängig von Plattenbreite) |                         |
| 80         | 2.25                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 100        | 2.85                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 120        | 3.40                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 140        | 4.00                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 160        | 4.55                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 180        | 5.10                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 200        | 5.70                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 220        | 6.25                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |
| 240        | 6.85                    | 200 – 700*  | 1250       |  |                         |

\* Ab 200 mm, alle 5 mm möglich. Zuschnitte aufgerundet auf ganze Rollenbreite | Für Beschichtungen: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.