

SAGLAN (032) SBR Sparren Vgl



SAGLAN (032) SBR Sparren Vgl ist eine hydrophobierte Selbstklemmrolle nach Mass. Sichtseite mit Glasvlies gelb, längsverstärkt mit Querstrichmarkierung.

Anwendungsgebiet

- Aussendämmung von Dach oder Decke, Dämmung unter Deckungen
- Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach oder nicht begehbare Decke
- Innendämmung Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung von Raumtrennwänden
- Innendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit λ_R	0.032	W/mK	DIN EN 12667
Rohdichte ρ	ca. 30	kg/m ³	DIN EN 1602
Brandverhalten	6q.3 / A1	-	DIN EN 13501-1
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250	°C	-
Wasserdampfdiffusion	MU1	-	DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T3	-	EN 823
Dimensionstabilität	DS (T1)	-	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen)	> 5 (AF5)	kPa·s/m ²	DIN EN 29053

Lieferformen

Dicke (mm)	RD (m ² K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m ² /Rolle	m ² /Palette
60	1.85	300 – 700*	1250	Variabel (abhängig von Plattenbreite)	
80	2.50	300 – 700*	1250		
100	3.10	300 – 700*	1250		
120	3.75	300 – 700*	1250		
140	4.35	300 – 700*	1250		
160	5.00	300 – 700*	1250		
180	5.60	300 – 700*	1250		
200	6.25	300 – 700*	1250		

Ab 300 mm, alle 5 m möglich | Beschichtung: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.