

# SAGLAN (032) SBR Vgl



**SAGLAN (032) SBR Vgl** ist eine hydrophobierte Selbstklemmrolle aus Glaswolle. Sichtseite mit Glasvlies gelb, längsverstärkt mit Querstrichmarkierung.

## Anwendungsgebiet

- Aussendämmung von Dach oder Decke, Dämmung unter Deckungen
- Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach oder nicht begehbare Decke
- Innendämmung Decke (unterseitig) oder Dach, Dämmung unter Sparren / Tragkonstruktion, abgehängte Decke
- Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
- Dämmung von Raumtrennwänden
- Innendämmung der Wand hinter Bekleidung

## Technische Eigenschaften

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	0.032	W/mK	DIN EN 12667
Rohdichte $\rho$	ca. 30	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN 1602
Brandverhalten	6q.3 / A1	–	DIN EN 13501-1
Anwendungsgrenztemperatur	≤ 250	°C	–
Wasserdampfdiffusion	MU1	–	DIN EN 12086
Dickentoleranzklasse	T3	–	EN 823
Dimensionstabilität	DS (T1)	–	EN 1604
Strömungswiderstand (längenbezogen)	> 5 (AF5)	kPa·s/m <sup>2</sup>	DIN EN 29053

## Lieferformen

Dicke (mm)	RD (m <sup>2</sup> K/W)	Breite (mm)	Länge (mm)	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette
60	1.85	1250	6000	7.50	135.00
80	2.50	1250	5500	6.87	123.75
100	3.10	1250	5000	6.25	112.50
120	3.75	1250	4500	5.62	101.25
140	4.35	1250	4000	5.00	90.00
160	5.00	1250	3500	4.37	78.75
180	5.60	1250	3000	3.75	67.50
200	6.25	1250	2500	3.12	56.25

Beschichtung: Siehe Datenblatt SAGLAN Beschichtungen

Die technischen Informationen basieren auf unserem heutigen Wissensstand und unseren Erfahrungen. Anwendungen in speziellen Einzelfällen unter besonderen Verhältnissen sind von uns nicht berücksichtigt und erfolgen daher ohne Haftung.