

Fiche technique

TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND pour intérieur et extérieur, diluable à l'eau Art. No: W6400 blanc

Description du produit: Couche de fond professionnelle à base d'huile de lin et résine naturelle, diluable à l'eau, 100% libre de solvant. Teintes disponibles dans tous les systèmes de couleurs courants.
Étiquette environnementale Fondation Suisse Couleur **certifié A**. Correspond au standard **MINERGIE-Eco** actuel.



Propriétés: TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND est facile à appliquer et à poncer. La peinture possède un bon pouvoir remplissant et couvrant. La peinture est perméable à la vapeur et son film reste durablement élastique.

Emploi: Bois brut à l'intérieur et à l'extérieur. La peinture de base adhère sur tous les bois indigènes ainsi que sur les enduits minéraux à l'intérieur. Les fonds minéraux doivent avoir un PH neutre. Sur le bois tannique comme le chêne ou le marronnier la peinture **ne convient pas**. Ingrédients déteints et branches peuvent transpercer.

Application: TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet (Airless ou Air-Mix). Bien mélanger avant l'usage.

Assemblage des couches: Bois brut (humidité du bois max. 15 %)
- arrondir les arrêtes evtl. humidifier et poncer
- 1 – 2 couches TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND dilué avec max. 5% d'eau (épaisseur de couche au séchage 80 mm)
- poncer et mastiquer (mastiquer un minimum à l'extérieur)
- à recouvrir avec TOPLIN AQUA VORLACK ou TOPLIN AQUA SATINÉ ou BRILLANT

Rénovation : TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND peut être utilisé comme Vorlack. L'adhérence est impeccable sur la plupart des peintures acryliques ou des peintures à l'huile.
- Le fond doit être exempt de graisse et sans couches instables. Si nécessaire, faire un test, poncer et suivre les étapes habituelles.
- Passer la première couche avec TOPLIN AQUA COUCHE DE FOND sur les endroits bruts.
- 1 – 2 couches TOPLIN AQUA SATINÉ OU BRILLANT

Rendement: env. 14 m² / litre selon le pouvoir d'absorption du support (faire un essai préalable)

Séchage: Dans des conditions normales, sec au toucher après environ 5 heures (humidité de l'air relative env. 65%, température 18°C), possibilité de recouvrir environ 24 heures après. Dans des conditions défavorables, il faut compter avec un temps de séchage plus long. Bien aérer.

Température d'application : Pour un résultat optimal de séchage, une température de 15°C est idéale. L'humidité relative ne devrait pas dépasser 80%.

Nettoyage des outils: À l'eau tiède et au savon ou, si nécessaire, avec un diluant aux agrumes ou de l'essence de térébenthine.

Composition: liant: standolie d'huile de lin et résine naturelle émulsionnée à l'eau
pigments: dioxyde de titane
additifs: siccatif à l'oxyde de fer, Silice, conservateur de pot de composés de soufre et d'azote. Ester d'acide gras d'huile de lin comme émulsifiant, épaississant

Conditionnement: 1 lt., 2.5 lt. et 5 lt.

Stockage: au frais et au sec, à l'abri du gel

Conservation: pots neufs, minimum un an; pots entamés, temps limité

Données techniques:

Diluant: eau
Code de transport: aucun
Point d'inflammation: n.v.t.
Densité: 1,40 kg/lt
Teneur en matières solides: 42 vol. %

Conseils de sécurité:

Éviter tout contact avec les yeux. Laisser sécher les chiffons imbibés à l'extérieur en forme dépliée. (risque d'auto-inflammation). Tenir à l'écart des enfants et animaux, stockage au frais et au sec dans les emballages bien fermés. Attention au gel. Il est recommandé de suivre une hygiène stricte de travail. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'application. Les restes de couleurs sont à éliminer dans les endroits prévus à cet effet dans les déchetteries.

Remarques:

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.