



AQUAMARYN
LEINÖLFARBEN

thymos
Naturbaustoffe

PROFILIN couche de préparation (Vorlack)

Laque de finition brillante pour l'extérieur

Les produits AQUAMARYN sont fabriqués avec des matières premières repoussantes naturelles et minérales. Ils prennent soin de notre environnement à partir de la production jusqu' au traitement des déchets. Les produits AQUAMARYN répondent aux exigences de qualité professionnelles.

Description du produit:

Couche de préparation blanche, au pouvoir garnissant et couvrant très bon, à base d'huile de lin, pour l'intérieur. Particulièrement indiqué pour la rénovation, sur anciennes couches de peinture.

Domaine d'application:

Couche intermédiaire sur bois ou métal, à l'intérieur. Les couches de finition ultérieures peuvent être appliquées avec Satilin peinture brillante satinée ou avec Original Linal peinture universelle ou bien avec autres peintures à base de résines naturelles ou huile.

Propriétés:

Excellente adhérence, bon étalement et pouvoir couvrant, aussi sur les bords. PROFILIN VORLACK a un pouvoir garnissant très élevé, il sèche rapidement formant un film mat. On l'applique facilement et il a une odeur agréable.

Composition:

Liant : Standolie d'huile de lin
Diluant : Essence de térébenthine balsamique pure, diluant aux agrumes et isoaliphates (totale 17%)
Charges : Carbonate de calcium, quartz (agents de matage)
Pigments : Dioxyde de titane dans un procédé de recyclage
Additifs : Bentonite, siccatifs au cobalt, au circonium et au calcium.

Diluant:

Essence de térébenthine balsamique ou diluant aux agrumes

Emballage:

0.75 l, 2.5 l, 5 l

Stockage:

Au moins deux années dans les bidons originaux bien fermés et tenus dans un endroit frais et sec. Ne craint pas le gel.

Supports indiqués:

Bois nouveaux à l'intérieur, traités avec Original Prelin couche de fond ou une autre couche de fond pour bois à base de huile ou résines naturelles, ainsi que vieilles couches de peinture bien adhérentes.

Tous les métaux à l'intérieur, non-peints (pas indiqué pour le métal zingué), mais traités avec une couche de fond antirouille.

Le support doit être solide, stable dimensionnellement, exempt de parties qui se détachent, exempt de poussière, huile, graisse ou autres substances qui ne permettent pas une bonne adhérence de la couche de peinture. Afin d'obtenir un résultat optimal, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 18%.

Lire attentivement les règlements du VOB DIN 18363 partie C!

Application:

PROFILIN VORLACK couche de préparation peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pistolet (aussi équipement Airless ou Air mix).

Systeme de peinture:

- **Bois brut non traité:**

1. Traitement de base avec Original Prelin couche de fond (diluée à raison de max. 5%)
2. Traitement intermédiaire avec PROFILIN VORLACK couche de préparation
3. Traitement final: Original Linal ou Satilin peinture brillante satinée ou autres peintures à base de huiles ou résines naturelles. (voir les indications relatives sur l'application).

Vieilles couches de peinture:

Laver les vieilles couches de peinture bien adhérentes avec une solution alcaline et poncer superficiellement. Enlever les couches détachées, puis traiter comme les surfaces de bois nouveau. Ensuite suivre les indications du système de peinture à partir du point 2.

Métal:

1. Apprêt antirouille
2. Couche intermédiaire avec PROFILIN VORLACK couche de préparation
3. Traitement ultérieur avec Original Linal ou Satilin peinture brillante satinée ou autres peintures à base de huiles ou résines naturelles. (voir les indications relatives sur l'application).

Rendement:

Env. 10-12 m²/litre, selon l'absorption du support. (Application d'essai sur l'objet)

Séchage:

Hors-poussière après 2-3 heures, ponçage et application de la couche suivante après env. 12-24 heures (humidité de l'air relative env.50-75%, température 15°-25°C). Les basses températures et le temps humide ralentissent le séchage.

Température d'application:

Nous recommandons de ne pas appliquer PROFILIN VORLACK couche de fond par une température inférieure à 5° C.

Nettoyage des appareils:

Essence de térébenthine balsamique ou diluant aux agrumes

Données techniques:

Liant	:	Standolie d' huile de lin
Solvant	:	Essence de térébenthine pure, huile d'écorces d'agrumes et isoaliphates
Code de transport	:	aucun
Code de danger	:	R10, S51
Classe de toxicité (CH)	:	hors classe de toxicité
Point-éclair	:	35°C
Densité	:	1,5-1,55kg/dm
Viscosité	:	800-920 mPa.s, 18°C
Teneur en matières solides	:	78-82 poids %, 57-63 vol. %

Indications générales de sécurité:

Ce produit contient comme solvant naturel de l'essence de térébenthine balsamique portugaise. Si l'on respire les vapeurs en hautes concentrations, ils peuvent provoquer, comme tous les solvants, des irritations et malaises. On extrait ce produit du baume des sapins vivants; ça représente une source de matières premières inépuisable. Lors de l'application et durant le séchage on doit prendre soin d'une bonne aération. Etant donné que les chiffons souillés ont la tendance à l'auto-ignition, on doit les laisser essuyer bien ouvertes. Il faut jeter les résidus desséchés de peinture dans la poubelle et tenir le produit hors de la portée des enfants et des animaux. Le stockage doit avoir lieu dans des bidons bien fermés et dans un endroit frais. Ne jetez pas les résidus des peintures naturelles dans le terrain et les égouts.