

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
187D/18	Sportbeläge für Freianlagen und Hallen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 187D/2018.</p> <p>01 Sportbeläge für Freianlagen und Hallen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten für Sportbeläge in Hallen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
520	Vorarbeiten				
524	Unterlagen in Hallen vorbereiten.				
.300	Unterlagen schleifen, inkl. Absaugen und Entsorgen des Restmaterials.				
.301	01 Unterlage Beton.	0	m2
				Übertrag

NPK 187 V20 Volltext	Projekt: Belagsystem - CONICA AG Leistungsverzeichnis: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem				Seite 2 12.3.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
524.500	Unterlagen grundieren, inkl. Materiallieferung.				
.501	01 Unterlage Beton geschliffen, normal saugender Untergrund. 02 Grundierungsmaterial: CONIPUR 73 CONICA AG 7207 Schaffhausen 2-K-PUR-Haftgrundierung. Lösemittelarme, niedrigviskose und unpigmentierte zweikomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis. 03 Verbrauch kg/m2 0,20. 04 Auftrag mit Farbwalze/Rakel.	0	m2
.502	01 Unterlage: Holz oder Magnesitestrich, stark saugender Untergrund. 02 Grundierungsmaterial: CONIPUR 73 CONICA AG 7207 Schaffhausen 2-K-PUR-Haftgrundierung in 2 Schichten auftragen. Lösemittelarme, niedrigviskose und unpigmentierte zweikomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis. 03 Verbrauch kg/m2 0,40. 04 Auftrag mit Farbwalze/Rakel.	0	m2
.503	01 Unterlage: poröse Unterlagen. 02 Grundierungsmaterial: CONIPUR 73 CONICA AG 7207 Schaffhausen 2-K-PUR-Haftgrundierung in 2 Schichten auftragen. Lösemittelarme, niedrigviskose und unpigmentierte zweikomponentige Grundierung auf Polyurethanbasis. 03 Verbrauch kg/m2 0,40. 04 Auftrag mit Farbwalze/Rakel.	0	m2
526	Beläge in Hallen reinigen.				
.200	Feinreinigung.				
.201	01 Mit Staubsauger.	0	m2
				Übertrag

NPK 187 V20 Volltext	Projekt: Belagsystem - CONICA AG Leistungsverzeichnis: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem				Seite 3 12.3.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Neubau von Sportbelägen in Hallen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			Übertrag:
610	Punktelastische Sportbeläge <hr/> .100 In Hallen. Belagsparameter: Vorgaben des Projekts. .110 01 Vertikale Verformung mm 1,1 (bei mm 9+2), 1,5 (bei mm 11+2), 3,0 (bei mm 14+3). 02 Kraftabbau % 51 (bei ca. mm 14 Elastikschicht (Regupol BAZ 3512) + ca. mm 3 PUR-Beschichtung. % 34 (bei mm 7 Elastikschicht (Greiner PKR 310) + ca. mm 2 PUR-Beschichtung. % 31 (bei ca. mm 9 Elastikschicht (BSW Regupol 6015) + ca. mm 2 PUR-Beschichtung. 03 Ballreflexion % 96-99 (bei allen Dicken). 04 Gleitverhalten Gleitreibebewert 88-102 (bei allen Dicken). 05 Brandverhalten F _{fl} (EN 14904). 10 Prüfzeugnisse: EN 16904.				
611	Punktelastische Sportbeläge liefern und in Hallen einbauen. .001 02 Elastische Unterkonstruktion: 06 PUR-gebundene Granulatmatte oder PUR-Schaummatte (Typ definieren!) mit Zulassung von CONICA AG: Klebstoff: CONIPUR 111 CONICA AG 8207 Schaffhausen 2K-PUR-Klebstoff.	0	m2
	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Zweikomponenter, lösemittelfreier, thixotroper und spachtelfähiger Klebstoff auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.</p> <p>Klebstoff-Verbrauch: kg/m² 0,80, mit Zahn rakel.</p> <p>Inkl. Beschweren der Bahnen bei Zwischen- und Ansatzstücken, und abrollen der ganzen Fläche mit Walze kg 50.</p> <p>13 Vollflächig auf Unterlage kleben.</p> <p>15 Oberfläche mit 2-Komponenten-Spachtelmasse aus PUR behandeln.</p> <p>16 CONIPUR 220. CONICA AG 8207 Schaffhausen</p> <p>2K-PUR-Spachtelmasse. Zweikomponentige, lösemittelfreie Spachtelmasse auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.</p> <p>Zur Beseitigung von offenen Poren in Elastikschicht oder Einbettung von Polyestergewebe (Polyestergewebe in Pos. 612.001).</p> <p>Auftrag in 2 Schichten. 1. Schicht Verbrauch: kg/m² 0,60, Auftrag mit glattem Rakel. 2. Schicht Verbrauch: kg/m² 0,30-0,40, Auftrag mit glattem Rakel.</p> <p>17 Nutzbelag:</p> <p>20 CONIPUR 224 (N) CONICA AG 8207 Schaffhausen</p> <p>2K-PUR-Verlaufsbeschichtung für Sporthallen. Zweikomponentige, lösemittelfreie, selbstverlaufende Beschichtungsmasse auf Polyurethan-Flüssigharzbasis.</p> <p>Verbrauch:</p>				
				Übertrag

NPK 187 V20 Volltext	Projekt: Belagsystem - CONICA AG Leistungsverzeichnis: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem			Seite 5 12.3.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	kg/m2 2,60 (bei Schichtdicke mm 2), kg/m2 3,90 (bei Schichtdicke mm 3). 21 d mm 22 2-Komponenten-Versiegelung. 24 CONIPUR 3202 W CONICA AG 7208 Schaffhausen 2K-PUR Indoor-Versiegelung seidenmatt. Wässrige, pigmentierte, niedrigviskose und elastische Versiegelung. Auftrag mit Mikrofaser-Walze (Florlänge mm 10-12). Verarbeitung gleichmässig, bahnenweise. Inkl. nachträgliches Verschlichten mit sauberer Farbwalze. 25 Verbrauch kg/m2 0,13. 26 Versiegelung, Farbton				
612	Zusätzliche Schichten zu punktelastischen Sportbelägen liefern und in Hallen einbauen.				
.100	2. Versiegelungsschicht.				
.101	01 2-Komponenten-Versiegelung. 03 Bei kritischen Farbtönen bezüglich Deckkraft. CONIPUR 3202 W CONICA AG 7208 Schaffhausen 2K-PUR Indoor-Versiegelung seidenmatt. Wässrige, pigmentierte, niedrigviskose und elastische Versiegelung. Auftrag mit "Microtex" Walzen (Florlänge mm 10-12). Verarbeitung gleichmässig, bahnenweise. Inkl. nachträgliches Verschlichten mit sauberer Farbwalze. 04 Verbrauch kg/m2 0,13. 05 Versiegelung, Farbton	0	m2
				Übertrag

NPK 187 V20 Volltext	Projekt: Belagsystem - CONICA AG Leistungsverzeichnis: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem	Seite 6 12.3.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	06 Zu Pos. 611.001.				
.102	01 2-Komponenten-Versiegelung. 03 Transparente Versiegelung zur Fixierung bei kritischen Farbtönen bezüglich Abfärbung. CONIPUR 3202 W CONICA AG 7208 Schaffhausen 2K-PUR Indoor-Versiegelung seidenmatt. Wässrige, pigmentierte, niedrigviskose und elastische Versiegelung. Auftrag mit "Microtex" Walzen (Florlänge mm 10-12). Verarbeitung gleichmäßig, bahnenweise. Inkl. nachträgliches Verschlichten mit sauberer Farbwalze. 04 Verbrauch kg/m2 0,13. 05 Versiegelung, Farbton transparent. 06 Zu Pos. 611.001.	0	m2
.201	01 Verstärkungsgewebe aus Polyester. Bei Elastikschichten über mm 10 oder bei Mehrfachnutzung. Polyestergewebe Stösse überlappend. Marke, Typ: 02 Zu Pos. 611.001. 03 Spachtelmasse CONIPUR 220 und Verarbeitung sind in Pos. 611.001 enthalten.	0	m2
613	Mehrleistungen zum Neubau von punktelastischen Sportbelägen in Hallen.				
.001	01 Mehrleistung bei mehr als 72 Stunden alten PUR-Oberflächen zur Applikation von CONIPUR 224 (N) bearbeiten. 02 Zu Pos. 611.001. 04 LE = m2. 05 Untergrund anschleifen und mit Aceton/Wasser-Gemisch (1:1) reinigen.	0	LE
.002	01 Anschleifen und reinigen von	0	LE
				Übertrag

NPK 187 V20 Volltext	Projekt: Belagsystem - CONICA AG Leistungsverzeichnis: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem				Seite 7 12.3.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Versiegelung bei Überschreitung der max. Wartezeit zwischen Applikation von 1. und 2. Beschichtung.</p> <p>02 Zu Pos. 611.001. 04 LE = m2. 05 Anschleifen: Sorgfältige, vollflächige Mattierung 1. Schicht mit Schleifnetz (Körnung 180) oder schwarzes Pad, Entfernung sämtlicher glänzender Stellen. Reinigen: Staubsaugen, feucht wischen und vollständig trocknen lassen.</p>				
660	Nebenarbeiten				
666	Markierungen liefern und auf Sportbeläge in Hallen aufbrin- gen.				
.500	Gesamte Markierung.				
.501	<p>01 Nach Plan</p> <p>02 Markierfarbe aus PUR.</p> <p>03 CONIPUR 3100 CONICA AG 8207 Schaffhausen</p> <p>2K-PUR-Linierungsfarbe für Sporthallenbeläge. Lösemittelhaltige, niedrigviskose, witterungsbeständige und pigmentierte zweikomponentige Linierungsfarbe auf Polyurethan-Flüssigharzbasis mit matter Oberfläche.</p> <p>04 Farbton</p>	0	gl
667	Schutz und Pflege von Sportbe- lägen in Hallen.				
.401	<p>01 Einzelne Schichten nach dem Einbau vor direkter Wasserbeaufschlagung schützen.</p> <p>02 Zu Pos.</p> <p>03 Ausmass: zu schützende Fläche.</p> <p>04 LE = m2.</p> <p>05 Schutz einrichten, vorhalten und wieder entfernen, inkl. Entsorgung und Gebühren.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: CONIPUR-HG-pure - Sporthallen-Belagssystem			Übertrag: