

Faux-planchers, bois, vérins/traverses, PL pour la pose libre ultérieure du revêtement

À NOTER: Il s'agit d'une description générale du système pour toute une gamme de produits. Les caractéristiques typiques de cette ligne de produits qui sont décrites ici ne s'appliquent pas forcément à chaque produit de cette ligne de produits. Les paramètres et caractéristiques déterminants d'un produit se trouvent dans la fiche technique AGB pour le produit correspondant.

- 1 Panneau de faux-planchers
- 2 Chant
- 3 Colle à vérin
- 4 Vérin
- 5 Garniture d'isolation acoustique
- 6 Traverse



Domaines d'utilisation

- Immeubles de bureaux et d'administration
- Salles de formation et de recherche

Emplois

- **Approprié pour:**
Sols de bureaux avec des revêtements textiles
Climat ambiant contrôlé avec de faibles fluctuations d'humidité (min. 45 % d'humidité relative).
Utilisation avec des charges modérées (bureaux).
- **Approprié sous certaines conditions:**
Dalles à poser libre pour revêtements de sol résilients.
Climats ambiants non contrôlés et secs (Minergie!).
Planchers à conduite d'air (planchers sous pression).
- **Déconseillé pour:**
Revêtements de sols rigides à poser libre tels que les revêtements en pierre naturelle, en céramique ou le parquet.

16 Description du système - Faux-planchers AGB, bois, vérins_traverses, PL

Système

Panneaux en dérivés du bois à densité élevée E1, recouvert sur la face supérieure et inférieure d'une feuille d'aluminium ou d'une tôle d'acier, protection du chant périphérique contre les chocs et l'humidité.
Revêtement collé d'usine (clarifier à l'avance l'adéquation du revêtement de sol!).
Vérins réglables en hauteur en continu et traverses en acier protégé contre la corrosion, isolement acoustique en matière synthétique, collés sur le fond.
Connexion murale durable précontrainte avec bande de scellement pour l'insonorisation et l'absorption de mouvements.

Caractéristiques techniques

- **Statique:**
Une capacité de charge faible à moyenne est typique. D'autres systèmes sont recommandés pour les charges plus élevées - en particulier en combinaison avec des pour les hauteurs plus élevées.
Les flèches moyennes sont caractéristiques des panneaux en dérivé du bois en combinaison avec des traverses.
- **Hauteurs (HF):**
Les hauteurs finies typiques sont d'environ 300 mm à 800 mm.
- **Dilatations dues au changement d'humidité:**
Des valeurs de dilatation élevées à très élevées sont caractéristiques des panneaux en dérivé du bois.
- **Conductibilité:**
Des valeurs de décharge électrostatique bonnes à très bonnes peuvent être obtenues en choisissant un revêtement approprié.
- **Valeurs acoustiques:**
Les valeurs acoustiques des panneaux en dérivé du bois répondent à des exigences simples à moyennes.