

# BauderGREEN under-substrate

## Fiche produit

Description	<b>Mélange de matériaux pour remblai composé de lave et pierre ponce pour la végétalisation intensive</b>
Domaine d'utilisation	<b>Substrat de remplissage drainant pour la végétalisation intensive multicouche</b>
Numéro d'article	<b>7419 7051 vrac/benne</b>

Caractéristiques selon FLL	Exigence	Unité	Valeur
Capacité utile de rétention d'eau (nFK)	FLL	% vol.	20
Macroporosité (LK)	FLL	% vol.	35
Volume d'eau total disponible pour les végétaux (rWK)	SIA 312	% vol.	55
Groupe d'inflammabilité	VKF		RF1
Perméabilité à l'eau	FLL	mm/min	24.2
Valeur ph	FLL		7.0
Teneur en sel	FLL	g/l	1.4
Teneur en matières organiques	FLL	% vol.	3.5

**Indications de pose** Poser BauderGREEN under-substrate puis couvrir ceci avec le substrat intensiv prévu. Le facteur de compactage pour le transport et la pose est de 15%. Ce coefficient doit être inclus dans la quantité lors de la commande. Le compactage du substrat provient essentiellement des vibrations du au transport. (Volume de commande et de facturation non compacté).

**Poids du volume** Poids à sec: env. 1'150 kg/m<sup>3</sup>  
Poids à saturation: env. 1'800 kg/m<sup>3</sup>

**Forme de livraison** vrac/benne