BAUDER
macht Dächer sicher.

BauderTEC KSD feinbestreut

Produktdatenblatt

Beschreibung		**Spezial Elastomerbitumen - Kaltklebebahn als Dampfbremse**
Oberfläche	oben	**feinbestreut mit Randstreifen**
	unten	**Kaltselbstklebemasse mit Vlies, Schweissnaht und perforierte Abziehfolie**
Trägereinlage	Art	**Aluminiumpolyesterkombination + Glasgitter**
Bezeichnung		**EVA2.5 ts,pp**
Anwendungsgebiet gemäss SIA 270		**D**
Anforderung gemäss		**SIA 271**
Bewertung eco-bau		**eco 2**
Artikel-Nummer		**1628 0000**

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Länge	SN EN 1848-1	m	10
Breite	SN EN 1848-1	m	1,08
Dicke	SN EN 1849-1	mm	2,5
Gewicht	SN EN 1849-1	kg/m^2	3,2
Kaltbiege verhalten	SN EN 1109	°C	≤ - 25
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	≥ + 70
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311-1	N / 50 mm	längs: ≥ 1000 quer: ≥ 1000
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311-1	%	≥ 2
Geradheit	SN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdichtheit	SN EN 1928 Verf. B	-	bestanden
Radondichtheit *(gem. Prüfbericht A19-18)*		-	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd - Wert)	SN EN 1931	m	≥ 1500
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)
Brandverhalten	SN EN 13501-1	-	Klasse E
Systemprüfung bei Brand von aussen	SN EN 13501-5	-	B_{Roof} (t1)
Brandverhaltensgruppe, Klassifizierung im System	VKF	-	RF2 (cr)
Sichtbare Mängel	SN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Widerstand gegen stossartige Belastung	SN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	SN EN 12730	kg	KLF
Masshaltigkeit	SN EN 1107-1	%	KLF

KLF = keine Leistung festgelegt

CE (06)
SN EN 13970

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den massgeblichen technischen Kenntnisstand. **Stand: 0120**