

BauderTEC PMK Streifen

Produktdatenblatt

Beschreibung:		Elastomerbitumen Kaltselfklebestreifen
Oberfläche	oben:	Spezial Folienkaschierung
	unten:	Abziehfolie, Kaltselfklebemasse
Artikel Nummer		25 cm Breite 1609 0000
		33 cm Breite 1610 0000

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Länge	SN EN 1848 - 1	m	15	
Breite	SN EN 1848 - 1	cm	25 bzw. 33	
Dicke	SN EN 1849 - 1	mm	1,5	
Geradheit	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	≤ 20	
Brandverhalten	SN EN 13501 - 1	Klasse A - F	Klasse E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	SN EN 1928 Verf. B	-	bestanden	
Kaltbiegeverhalten	SN EN 1109	°C	≤ - 20	
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	≥ + 80	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 300	quer: ≥ 300
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311 - 1	%	längs: ≥ 300	quer: ≥ 300
Sichtbare Mängel	SN EN 1850 - 1	-	keine sichtbaren Mängel	

