

BauderVap

Fiche de produit

Domaine d'utilisation		pare vapeur, étanche à l'air, résistant aux UV, pour une pose sous les éléments d'isolation BauderPIR , également possible sans voligeage
Surface couvrante	Supérieure	feuillure intégrée
	Inférieure	Feutre synthétique, recouvrement autocollant
Numéro d'article:		7845 0000

Caractéristiques	Méthodes d'essai	Unités	Exigence	
Longueur	SN EN 1848 - 1	m	50	
Largeur	SN EN 1848 - 1	m	1,5	
Rectitude	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	réussi	
Masse surfacique	SN EN 1848 - 1	g/m ²	ca. 290	
Indice d'incendie	SN EN 13501 - 1	-	classe E	
Imperméabilité à la vapeur (valeur SD)	SN EN 1931	m	≥ 120	
Pliabilité à froid	SN EN 1109	°C	-25	
Résistance à la chaleur	SN EN 1110	°C	+80	
Résistance à la traction: traction maximale	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	longitudinal: ≥ 400	transversal: ≥ 300
Résistance à la traction: allongement	SN EN 12311 - 1	%	longitudinal: ≥ 35	transversal: ≥ 65
Résistance au déchirement	SN EN 12310 - 1	N / 50 mm	longitudinal: ≥ 200	transversal: ≥ 240

